

Moon Plì 20mm




TP/3777/01
























TP/3777/02
























TP/3777/03



| Name | Cat. | Ref. |  Composition |  F.R. classification |  Health certifications |  Width cm |  Weight g/m2 |  Thickness mm |  OF % |  Shading |  TS % |  RS % |  AS % |  TL % |  RL % |  INT Type C glass |  EXT Type C glass |  INT Type D glass |  EXT Type D glass |  Glare control |  ↓UV % |  αω |  Mechanical resistance WARP daN/5cm | Mechanical resistance WEFT daN/5cm | Colour fastness to light | OUTDOOR | Sealable | |
|----------------------|------|------------|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|--|
| Reference Standard | | | | | | | UNI EN ISO 2286-2 | UNI EN ISO 2286-3 | UNI EN 14501 | UNI EN 14501 | UNI EN 14501 | UNI EN 14501 | UNI EN 14501 | UNI EN 14501 | UNI EN 14501 | UNI EN 14501 | UNI EN 14501 | UNI EN 14501 | UNI EN 14501 | UNI EN 14501 | UNI EN 14501 | EN ISO 11654 | UNI EN ISO 1421 | UNI EN ISO 1421 | UNI EN ISO 105 B02 | | | |
| Moon Pli 20mm | MO | TP/3777/01 | 100% PL | | | 300 | 155 | 0,15 | | ○ | 30 | 62 | 8 | 30 | 63 | 0,37 | | | | | | 76 | 0,32 | 172 | 102 | 4 | | |
| Moon Pli 20mm | MO | TP/3777/02 | 100% PL | | | 300 | 155 | 0,15 | | ○ | 22 | 61 | 17 | 20 | 62 | 0,37 | | | | | | 89 | 0,32 | 172 | 102 | 4 | | |
| Moon Pli 20mm | MO | TP/3777/03 | 100% PL | | | 300 | 155 | 0,15 | | ○ | 20 | 62 | 18 | 15 | 61 | 0,37 | | | | | | 89 | 0,32 | 172 | 102 | 4 | | |

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|
|  Larghezza |  Composizione |  Certificazione |  IMO - Tessuti per settore navale |  Riflessione |  Riflessione luce visibile |  Assorbimento acustico |
|  Spessore |  Ignifugo |  Solidità luce |  Fattore di apertura |  Assorbimento solare |  G tot Type C - GLASS |  Trama - Ordito N5 cm |
|  Peso |  Trasparenza |  Saldabilità |  Trasmissione solare |  Trasmissione luce visibile |  Abbattimento UV |  Glare control |

MANUTENZIONE NON UTILIZZARE ACQUA: INTERVENIRE SOLO A SECCO PER RIMUOVERE DEPOSITI DI POLVERE.