


Screen PL 43 F.R.



PL/430



PL/431



PL/432



PL/433



PL/434




PL/435



PL/436
























PL/437



Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m2	Thickness mm	OF %	Shading	TS %	RS %	AS %	TL %	RL %	INT Type C glass	EXT Type C glass	INT Type D glass	EXT Type D glass	Glare control	↓UV %	αW	Mechanical resistance WARP daN/5cm	Mechanical resistance WEFT daN/5cm	Colour fastness to light	OUTDOOR	Sealable
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		

Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/430	85% PL Recycled 15% PL	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M1 (FR)	CRADLE TO CRADLE GREENGUARD GOLD OEKO-TEX REACH RECYCLED	300	310	0,52	3	○	21	70	9	19	74	0,34						90		223	198	6	with tape using high frequency		
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/431				300	310	0,52	3	○	21	69	10	19	74	0,35								96		249		258	6
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/432				300	310	0,52	3	○	15	57	28	12	58	0,39								96		273		264	6
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/433				300	310	0,52	3	○	11	47	42	9	48	0,42								94		223		237	6
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/434				300	310	0,52	3	○	8	41	51	6	39	0,44								96		271		280	6
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/435				300	310	0,52	3	○	5	14	81	5	11	0,52								95		264		240	6
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/436				300	310	0,52	3	○	4	12	84	4	10	0,53								96		265		238	6
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/437				300	310	0,52	3	○	4	4	92	4	4	0,56								96		227		190	6

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

 Larghezza	 Composizione	 Certificazione	 IMO - Tessuti per settore navale	 Riflessione	 Riflessione luce visibile	 Assorbimento acustico
 Spessore	 Ignifugo	 Solidità luce	 Fattore di apertura	 Assorbimento solare	 G tot Type C - GLASS	 Trama - Ordito N5 cm
 Peso	 Trasparenza	 Saldabilità	 Trasmissione solare	 Trasmissione luce visibile	 Abbattimento UV	 Glare control

MANUTENZIONE MANEGGIARE IL TESSUTO CON CURA E MANI PULITE. NON UTILIZZARE SOLVENTI O SOSTANZE ABRASIVE. DURANTE LE PULIZIE DELLE FINESTRE LA TENDA DOVRA' ESSERE SOLLEVATA PER EVITARE CONTATTO CON PRODOTTI PER LA PULIZIA. RIMUOVERE LA POLVERE CON ASPIRAPOLVERE O ARIA COMPRESSA. EVITARE DI TIRARE O ALLUNGARE IL TESSUTO. PER I TESSUTI RIVESTITI IN PVC SOLO: PULIRE CON UNA SPUGNA UMIDA, SE NECESSARIO CON SAPONE, RISCIAQUARE CON ACQUA PULITA, NON STROFINARE. LASCIARE LA TENDA ABBASSATA FINO AD ASCIUGATURA.