


# *Soltis B92 Blackout F.R.*




**SL/771**



**SL/772**



**SL/773**



**SL/774**





Ref.	cm	mm	g/m <sup>2</sup>																
SL/771	170	0,60	650	27% PL 73% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU),Classe 2 (I), B1 (D), BS (GB), NFPA 701(US), VKF (CH), EN 13373 Clase 1(EU) G1 (RU)	Black out	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	a caldo	No	0,00	0	70	30	0,34	0,03	100	310	210	
SL/772	170	0,60	650	27% PL 73% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU),Classe 2 (I), B1 (D), BS (GB), NFPA 701(US), VKF (CH), EN 13373 Clase 1(EU) G1 (RU)	Black out	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	a caldo	No	0,00	0	14	86	0,52	0,08	100	310	210	
SL/773	170	0,60	650	27% PL 73% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU),Classe 2 (I), B1 (D), BS (GB), NFPA 701(US), VKF (CH), EN 13373 Clase 1(EU) G1 (RU)	Black out	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	a caldo	No	0,00	0	49	51	0,41	0,05	100	310	210	
SL/774	170	0,60	650	27% PL 73% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU),Classe 2 (I), B1 (D), BS (GB), NFPA 701(US), VKF (CH), EN 13373 Clase 1(EU) G1 (RU)	Black out	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	a caldo	No	0,00	0	38	62	0,44	0,05	100	310	210	

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

Larghezza	Composizione	Certificazione	IMO - Tessuti per settore navale	Riflessione	Riflessione luce visibile	Assorbimento acustico
Spessore	Ignifugo	Solidità luce	Fattore di apertura	Assorbimento solare	G tot Type C - GLASS	Trama - Ordito N5 cm
Peso	Trasparenza	Saldabilità	Trasmissione solare	Trasmissione luce visibile	Abbattimento UV	

**MANUTENZIONE** MANEGGIARE IL TESSUTO CON CURA E MANI PULITE. NON UTILIZZARE SOLVENTI O SOSTANZE ABRASIVE. DURANTE LE PULIZIE DELLE FINESTRE LA TENDA DOVRA' ESSERE SOLLEVATA PER EVITARE CONTATTO CON PRODOTTI PER LA PULIZIA. RIMUOVERE LA POLVERE CON ASPIRAPOLVERE O ARIA COMPRESA. EVITARE DI TIRARE O ALLUNGARE IL TESSUTO. PER I TESSUTI RIVESTITI IN PVC SOLO: PULIRE CON UNA SPUGNA UMIDA, SE NECESSARIO CON SAPONE, RISCIAQUARE CON ACQUA PULITA, NON STROFINARE. LASCIARE LA TENDA ABBASSATA FINO AD ASCIUGATURA.