



GUIDA A

TECNICA

by Mottura



LA MODA DELLA PERFEZIONE



DISCREZIONE ILLUMINATA



MORBIDA È LA NOTTE



TEOREMI DI LUCE



OLTRE LA TENDA

MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

	LA MODA DELLA PERFEZIONE	DISCREZIONE ILLUMINATA	MORBIDA È LA NOTTE
	ALBA F.R. / BOLLE F.R. / CLARISSA F.R. / DELFINA F.R. / FRIDA F.R. / GAIA F.R. / GIOTTO F.R. / ISIDE / ISTINTO F.R. / MATILDA / MERIDIANI / PRESTIGIO F.R. / PREZIOSA F.R. / SAKURA 1 / SAKURA 2 / TESSA / TOTALWHITE 1 F.R. / TOTALWHITE 2 F.R. / TOTALWHITE 3 / VENERE	TESSUTI "FILTRANTI" "FILTERING" FABRICS	TESSUTI "OSCURANTI" "BLACKOUT" FABRICS
		DUNE / MIRO / RIGO / RIGO BLACKOUT / SABBIA / VEDO F.R.	
	BOLLE F.R. / CLARISSA F.R. / FRIDA F.R. / GAIA F.R. / ISTINTO F.R. / PRESTIGIO F.R. / PREZIOSA F.R.	ANTEA F.R. / ASTRA F.R. / BIOMASTER F.R. / DOMINO 1 F.R. / GALA F.R. / LUCE F.R. / MADRETERRA F.R. / MASTER 2 F.R. / TRATTO F.R.	BLACKOUT SB F.R. / SCREEN P4 BLO F.R.
		ASTRA F.R. / CROSS 1 F.R. / DOMINO 1 F.R. / DOMINO / LUCE F.R. / MASTER 2 F.R.	BLACKOUT CR F.R. / BLACKOUT KR F.R.
		BIOMASTER F.R. / MASTER 2 F.R.	BLACKOUT KR F.R. / BLACKOUT KR 300 F.R.
			BLACKOUT CR F.R. / BLACKOUT KR F.R. / BLACKOUT KR 300 F.R. / BLACKOUT RB F.R. / BLACKOUT TR F.R. / DOMINO 1 BLACKOUT F.R. / DOMINO 1 BLACKOUT COLOUR F.R. / SCREEN P4 BLO F.R. / SCREEN P807 BLO F.R. / SOLTIS B92 F.R.
	(A): AVENA / LAVANDA / MIGLIO / MIMOSA	(A): ASTRA F.R. / CLASSIC 013 F.R. / GEA F.R. / GEA PERLATO F.R. / ORZO F.R. / ORZO PERLATO F.R. (B): CONTRACT F.R. / DUETTE BATISTE FULLTONE / DUETTE CLASSIC DT / DUETTE ELAN FULLTONE / DUETTE FIXÈ FULLTONE / MOON / VENUS F.R.	(B): BLO MOON / CONTRACT BLO F.R. / DUETTE CLASSIC BLO / VENUS BLO F.R.

 <p>TEOREMI DI LUCE</p> <p>TESSUTI "SCREEN" "SCREEN" FABRICS</p>	 <p>OLTRE LA TENDA</p> <p>TESSUTI "SPECIALI" "FUNCTIONAL" FABRICS</p>
<p>INDOOR: AEROSCREEN 4 F.R. / AEROSCREEN 5 F.R. / AEROSCREEN X5 F.R. / DECOSCREEN 5 F.R. / ETNOSCREEN 5 F.R. / OASI F.R. / SCREEN G3 - 1% F.R. / SCREEN G3 - 3% F.R. / SCREEN G3 - 5% F.R. / SCREEN G3 - 10% F.R. / SCREEN G4 F.R. / SCREEN G5 F.R. / SCREEN P6 F.R. / SCREEN PL 43 F.R. / SCREEN PL 45 F.R. / SOLTIS 99 F.R. / SOLTIS TOUCH 3% F.R..</p> <p>INDOOR/OUTDOOR: BLUSCREEN / SCREEN G2 F.R. / SCREEN P0 F.R. / SCREEN P40 F.R. / SCREEN P41 F.R. / SCREEN P410 F.R. / SCREEN P43 F.R. / SCREEN P45 F.R. / SCREEN P55 F.R. / SCREEN P71 F.R. / SOLTIS 86 F.R. / SOLTIS 88 F.R. / SOLTIS 92 F.R. / SOLTIS PROOF W88 F.R. / SOLTIS VEOZIP F.R. / STARSSCREEN F.R</p>	<p>INDOOR: ALFA F.R. / ARGO F.R. / GALAXY 1 F.R. / GALAXY 3 F.R. / GALAXY 4 F.R. / KINEMA F.R. / MOVIE R1 / MOVIE R2 / MOVIE R3 / NATURA F.R. / PACIFIC F.R. / SCREEN P33 METAL F.R. / SCREEN TECH F.R. / SONORO F.R. / SUONO F.R.</p> <p>INDOOR/OUTDOOR: CRISTAL GKS FUMÈ 45 / CRISTAL KS 50 F.R. / CRISTAL KS 50 / CRISTAL KS 65 / CRISTAL SEA 50 / INSECT SCREEN F.R.</p>
<p>AEROSCREEN 5 F.R. / AEROSCREEN X5 F.R. / DECOSCREEN 5 F.R. / ETNOSCREEN 5 F.R. / OASI F.R. / SCREEN G4 F.R. / SCREEN P0 F.R. / SCREEN P40 F.R. / SCREEN P410 F.R. / SCREEN P41 F.R. / SCREEN P43 F.R. / SCREEN P45 F.R. / SCREEN P6 F.R. / SCREEN PL 43 F.R. / SCREEN PL 45 F.R. / SOLTIS TOUCH 3% F.R.</p>	<p>ALFA F.R. / ARGO F.R. / GALAXY 3 F.R. / GALAXY 4 F.R.</p>
<p>AEROSCREEN X5 F.R. / OASI F.R. / SCREEN G4 F.R. / SCREEN P40 F.R. / SCREEN P41 F.R. / SCREEN P43 F.R. / SCREEN P45 F.R. / SCREEN PL 43 F.R. / SCREEN PL 45 F.R.</p>	<p>ARGO F.R. / GALAXY 1 F.R. / GALAXY 4 F.R.</p>
<p>BLUSCREEN / DECOSCREEN 5 F.R. / ETNOSCREEN 5 F.R. / OASI F.R. / SCREEN G2 F.R. / SCREEN G3 - 1% F.R. / SCREEN G3 - 3% F.R. / SCREEN G3 - 5% F.R. / SCREEN G3 - 10% F.R. / SCREEN G4 F.R. / SCREEN G5 F.R. / SCREEN P55 F.R. / SCREEN P71 F.R. / SCREEN P0 F.R. / SCREEN P40 F.R. / SCREEN P41 F.R. / SCREEN P43 F.R. / SCREEN P45 F.R. / SOLTIS 86 F.R. / SOLTIS 88 F.R. / SOLTIS 92 F.R. / SOLTIS 99 F.R. / SOLTIS PROOF W88 F.R. / SOLTIS VEOZIP F.R.</p>	
<p>DECOSCREEN 5 F.R. / ETNOSCREEN 5 F.R. / OASI F.R. / SCREEN G2 F.R. / SCREEN G3 - 1% F.R. / SCREEN G3 - 3% F.R. / SCREEN G3 - 5% F.R. / SCREEN G3 - 10% F.R. / SCREEN G4 F.R. / SCREEN G5 F.R. / SCREEN P0 F.R. / SCREEN P40 F.R. / SCREEN P41 F.R. / SCREEN P43 F.R. / SCREEN P45 F.R. / SCREEN P55 F.R. / SCREEN P71 F.R. / SOLTIS 86 F.R. / SOLTIS 88 F.R. / SOLTIS 92 F.R. / SOLTIS 99 F.R. / SOLTIS VEOZIP F.R.</p>	
	<p>(A): GALAXY 1 F.R. / GALAXY 2 F.R.</p>

LA MODA DELLA PERFEZIONE

Il rigore è di rigore, il minimalismo è al massimo, il disegno diventa design che a ogni altra scelta decorativa privilegia l'essenzialità del segno. In una tenda firmata Mottura non potrebbe che essere così: un'esperienza verticale di linee pulite e materiali ricercati.

Che salga o che scenda, un **tessuto moda by Mottura** è sempre al top.



FASHIONABLE PERFECTION

Maximum minimalism. Patterns become a design that gives priority to essential lines above any other decorative choice. A Mottura blind always provides a vertical experience with clean lines and refined materials.

*Whether it is being raised or lowered, a **fashion fabric** by Mottura is always at the top.*

LA MODA DE LA PERFECCIÓN

El rigor es de rigor, el minimalismo está al máximo, el dibujo se convierte en diseño que antepone la esencialidad del símbolo a cualquier otra alternativa decorativa. En una cortina Mottura solo podría ser así: una experiencia vertical de líneas limpias y materiales elegantes.

*Que suba o que baje, un **tejido a la moda** by Mottura se encuentra siempre en el punto más alto.*

A MODA DA PERFEIÇÃO

O rigor é rigoroso, o minimalismo apresenta-se ao máximo nível, o design torna-se a regra que em cada opção decorativa privilegia a essencialidade da marca. Num estore Mottura não poderia ser de outra maneira: uma experiência vertical de linhas limpas e materiais requintados.

*Quer suba ou desça, um **tecido de moda** pela Mottura está sempre no topo.*

DISCREZIONE ILLUMINATA

Arredare, accogliere e proteggere la privacy con una vasta scelta di colori e fantasie, dialogando con la naturale ricchezza della luce solare.

Con i suoi **tessuti filtranti**, Mottura firma la perfetta integrazione di comfort e personalità.



ILLUMINATED DISCRETION

To furnish, welcome and protect your privacy with a wide choice of colours and patterns, whilst conversing with the natural richness of sunlight.

*With its **filtering fabrics**, Mottura puts its signature on the seamless integration of comfort and personality.*

DISCRECIÓN ILUMINADA

Decorar, acoger y proteger la intimidad con un amplio surtido de colores y estampados, dialogando con la riqueza natural de la luz del sol.

*Con sus **tejidos filtrantes**, Mottura firma la perfecta integración de confort y personalidad.*

DISCRIÇÃO ILUMINADA


Decorar, acolher e proteger a privacidade com uma vasta panóplia de cores e fantasias, dialogando com a riqueza natural da luz solar.

*Com os seus **tecidos filtrantes**, Mottura cria a perfeita união entre conforto e personalidade.*

MORBIDA È LA NOTTE

Mottura crea il buio più soffice grazie a **tessuti oscuranti** progettati per fermare la luce esterna in modo efficace, così efficace da porsi come una morbida alternativa all'avvolgibile.

Tessuti oscuranti Mottura, il comfort della notte ha una nuova firma.



SOFT IS THE NIGHT

Mottura creates the softest darkness thanks to **blackout fabrics** designed to effectively block external light, so effective as to become a soft alternative to roller shutters.

Mottura **blackout fabrics**; night-time comfort has a new signature.

LA NOCHE ES SUAVE

Mottura crea la oscuridad más delicada gracias a los **tejidos de oscurecimiento** proyectados para proteger de la luz exterior de modo eficaz, tan eficaz que se proponen como una suave alternativa a la persiana.

Tejidos de oscurecimiento Mottura, el confort de la noche tiene una nueva firma.

SUAVE É A NOITE

Mottura proporciona a escuridão mais delicada graças a **tecidos de obscurecimento** concebidos para deter a luz exterior de modo eficaz.

Tão eficaz ao ponto de se tornar uma alternativa suave à persiana.

Tecidos de obscurecimento Mottura, o conforto da noite tem um novo rosto.

TEOREMI DI LUCE

La geometria illumina, questo è il teorema dimostrato dai **tessuti screen** Mottura: un intreccio di trame rigorosamente geometriche in grado di ottenere la luce più appropriata. Mottura firma il tessuto fonte di luce naturale.



THEOREMS OF LIGHT

Geometry illuminates, this is the theorem proven by Mottura **screen fabrics**: rigorously geometric woven textures that can create the most appropriate light.

Mottura makes fabrics into a natural light source.

TEOREMAS DE LUZ

La geometría ilumina, este es el teorema que demuestran los **tejidos screen** Mottura: un entrelazado de tramas rigurosamente geométricas capaces de obtener la luz más adecuada.

Mottura firma el tejido fuente de luz natural.

TEOREMAS DE LUZ

A geometria ilumina, este é o teorema demonstrado pelos **tecidos screen** Mottura: um entrelaçamento de texturas rigorosamente geométricas que conseguem obter a luz mais adequada.

Mottura assina o tecido fonte de luz natural.

OLTRE LA TENDA

A volte negli ambienti professionali non basta arredare e ombreggiare. Una tenda può essere uno schermo per proiezioni, una barriera anti raggi UV o uno schermo per abbattere i rumori. Sono alcune delle esigenze specifiche che la ricerca Mottura intercetta firmando **tessuti speciali** o metallizzati ad alto contenuto tecnico e prestazioni certificate.

Sempre aperti all'evoluzione, questa è la missione dei **tessuti speciali** by Mottura.



BEYOND THE CURTAIN

*Sometimes to furnish and to shade is not enough for professional environments. A curtain can be a projection screen, an anti UV barrier or a noise reduction screen. These are some of the specific needs that Mottura research is seeking to address by creating **metallic high tech screens** or **other special fabrics** with certified performance.*

*Always open to evolution, this is the mission of **special fabrics** by Mottura.*

MAS ALLÁ DE LA CORTINA

*Algunas veces, en los ambientes profesionales, no es suficiente decorar y proteger de la luz. Una cortina puede ser una pantalla de proyección, una barrera contra los rayos UV o un escudo contra los ruidos. Son algunas de las exigencias específicas que la investigación de Mottura satisface, firmando **tejidos especiales** o metalizados de alto contenido técnico y prestaciones certificadas.*

*Siempre abiertos a la evolución, esta es la misión de los **tejidos especiales** by Mottura.*

PARA ALÉM DO ESTORE

*Por vezes, nos ambientes profissionais não basta decorar e tapar a luz. Um estore pode funcionar como um ecrã para projecções, uma barreira anti-raios UV ou um filtro para atenuar ruídos. São algumas das exigências específicas que os especialistas Mottura respeitam ao produzirem **tecidos especiais** ou metalizados, de elevado teor técnico ou desempenhos certificados.*

*Sempre abertos à evolução, esta é a missão dos **tecidos especiais** da Mottura.*

Mottura non si è risparmiata nella ricerca di soluzioni adeguate alla domanda di sostenibilità ecologica, con tessuti pvc free, riciclabili e senza prodotti pericolosi per l'uomo e la natura.

Mottura has made every effort to find suitable solutions to the question of ecological sustainability, employing PVC free and recyclable products that do not harm either man or nature.

Mottura ha puesto todo su empeño en la búsqueda de soluciones adecuadas a la demanda de sostenibilidad ecológica, con tejidos libres de PVC, reciclables y sin productos peligrosos para el hombre y la naturaleza.

A **Mottura** não poupou esforços para encontrar soluções adequadas à necessidade de sustentabilidade ecológica, com tecidos PVC free, recicláveis e sem produtos perigosos para o homem e para a natureza.



SOSTENIBILITÀ ED ECOLOGIA

È fondamentale per la salvaguardia delle risorse del pianeta un **approccio culturale nuovo**, che sostenga le regole di un'economia circolare, contrapposta all'economia di scala.

È quindi necessario provvedere ad una serie di **abitudini virtuose**:



RIDUZIONE

ALL'ORIGINE DEI RIFIUTI
DA PARTE DEI CITTADINI

RIUSO

NUOVO UTILIZZO
DEL PRODOTTO

RICICLO

TRASFORMAZIONE MATERIALI
DI SCARTO/RIFIUTI IN NUOVE RISORSE

RACCOLTA

DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI E LORO
CONFERIMENTO NEI RACCOGLITORI

RECUPERO

DI ENERGIA A PARTIRE
DAI RIFIUTI

SUSTAINABILITY AND ECOLOGY

It is essential for the protection of the planet's resources a **new cultural approach** supporting the rules of a circular economy, as opposed to the economy of scale.

Therefore it is necessary to introduce a series of **virtuous habits**:

REDUCTION OF WASTE BY CITIZENS AT THE SOURCE

RE-USE, NEW USE OF THE PRODUCT

RECYCLING, TRANSFORMATION OF WASTE INTO NEW RESOURCES

COLLECTION, DIFFERENTIATION OF WASTE AND THEIR ASSORTMENT IN BINS

RECOVERY OF ENERGY FROM WASTE

SOSTENIBILIDAD Y ECOLOGÍA

Un **nuevo enfoque cultural** es esencial para salvaguardar los recursos del planeta, que respalda las reglas de una economía circular, en contraposición a la economía de escala.

Por tanto, es necesario prever una serie de **hábitos virtuosos**:

REDUCCIÓN EN EL ORIGEN DE LOS RESIDUOS POR LOS CIUDADANOS

REUTILIZAR, NUEVO USO DE PRODUCTO

RECICLAJE, TRANSFORMACION DE RESIDUOS EN NUEVOS RECURSOS

RECOGIDA, DIFERENCIACIÓN DE RESIDUOS Y SU CONFERENCIA EN CUBIERTAS

RECUPERACIÓN DE ARRANQUE ENERGÉTICO DE RESIDUOS

SUSTENTABILIDADE E ECOLOGIA

Uma **nova abordagem cultural** é essencial para salvaguardar os recursos do planeta, que apoie as regras de uma economia circular, em oposição à economia de escala.

Portanto, é necessário prever uma série de **hábitos virtuosos**:

REDUÇÃO NA ORIGEM DOS RESÍDUOS PELOS CIDADÃOS

REUSO, NOVO USO DE PRODUTOS

RECICLANDO, TRANSFORMAÇÃO DE RESÍDUOS EM NOVOS RECURSOS

COLEÇÃO, DIFERENCIAÇÃO DE RESÍDUOS E SUA CONFERÊNCIA COM OS COLETORES

RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COMEÇANDO DE RESÍDUOS

TESSUTI PVC FREE

Tessuti studiati per raggiungere i massimi livelli di sostenibilità.

Nella continua ricerca di nuove soluzioni, al primo posto c'è il massimo rispetto per i nostri dipendenti, i clienti e il pianeta che ci ospita. Lavoriamo alla ricerca di soluzioni che sempre più possa rispettare l'ambiente ed il suo futuro.

PVC-FREE FABRICS

Fabrics designed to achieve the highest levels of sustainability.

In our continuous search for new solutions, our prime concern is ensuring the utmost respect for our employees, customers and the planet hosting us.

We strive to find solutions with increasing respect for the environment and its future.

TEJIDOS LIBRES DE PVC

Tejidos estudiados para alcanzar los máximos niveles de sostenibilidad.

En la permanente búsqueda de nuevas soluciones, ante todo está el máximo respeto por nuestros empleados, por los clientes y por el planeta que nos acoge.

Trabajamos en la búsqueda de soluciones que respeten cada vez más el medio ambiente y su futuro.

TECIDOS PVC FREE

Tecidos concebidos para obter os níveis máximos de sustentabilidade.

Na procura contínua de novas soluções, em primeiro lugar está o respeito máximo pelos nossos empregados, pelos clientes e pelo planeta que nos acolhe.

Trabalhamos para encontrar soluções que possam respeitar cada vez mais o meio-ambiente e o seu futuro.

TESSUTI RICICLO DA PET

Da scarto a risorsa: le bottiglie di plastica riciclata diventano una materia prima per produrre tessuti.

La missione è sottrarre materiali che altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento in una discarica e, invece, diventano una risorsa che rientra nei processi produttivi. La plastica, nella sua seconda vita, s'inventa nuove vite. Così i «rifiuti sono una buona notizia» e si trasformano nel valore aggiunto di prodotti che fanno dell'ecosostenibilità il loro valore aggiunto. E i benefici per l'ambiente sono enormi. Un'operazione complessa **trasformare una bottiglia di plastica in filato**: il Pet viene triturato e trasformato in scaglie sottilissime da cui si riesce ad ottenere un polimero di qualità superiore. Questo viene lavorato da macchinari ad altissima temperatura che lo sciolgono e lo fanno passare da un ugello che lo trasforma in filato bollente. Sarà poi un getto d'acqua potente e gelido a renderlo utilizzabile per i telai che lo trasformeranno in stoffa.



RECYCLED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) FABRICS

From waste to a resource: recycled plastic bottles are transformed into a raw material used to produce fabrics.

The quest is to take materials that would otherwise be destined for landfill disposal and convert them into a resource employed in production processes. Plastics are thus reworked into something new and completely different. Waste consequently becomes useful and capable of providing added value by generating eco-sustainable products. The advantages to the environment are also immense. The process of **transforming a plastic bottle into yarn** is complex: the PET is shredded and transformed into thin flakes from which a superior quality polymer can be obtained. The polymer is then processed by machinery at very high temperatures, melting it and feeding it through a nozzle to transform it into a hot yarn. After which a powerful jet of icy water renders the yarn usable on looms that will turn it into cloth.

TEJIDOS DE PET RECICLADO


De desecho a recurso: las botellas de plástico reciclado se convierten en materia prima para la producción de tejidos.

La misión consiste en recuperar materiales destinados a ser eliminados en vertedero, para transformarlos en un recurso que vuelva a entrar en los procesos productivos. En su segunda vida, el plástico se inventa nuevas aplicaciones. Al ser reutilizados, los residuos aportan valor añadido a los productos ecosostenibles elaborados con ellos. Los beneficios para el medio ambiente son enormes. Es una operación compleja la de **convertir una botella de plástico en hilado**. En primer término, el Pet es triturado y transformado en escamas muy delgadas de las que se obtiene un polímero de calidad superior. Este último es trabajado a altísima temperatura, por máquinas que lo disuelven y lo hacen pasar por una boquilla que lo transforma en hilado hirviendo. Por último, un potente chorro de agua helada se encarga de hacerlo utilizable para los telares que lo transformarán en tela.

TECIDOS RECICLADOS DE PET

De resíduos a recursos: as garrafas de plástico reciclado transformam-se em matéria-prima para produzir tecidos.

A missão é utilizar materiais que seriam destinados a eliminação num aterro e que, desta forma, se tornam um recurso que participa nos processos de produção. O plástico, na sua segunda vida, inventa novas vidas. Sendo assim, os «resíduos são uma boa notícia» e transformam-se no valor acrescido de produtos que fazem da ecossustentabilidade o seu valor acrescido. E os benefícios para o meio-ambiente são enormes. Uma operação complexa **transformar uma garrafa de plástico num fio**: o Pet é triturado e transformado em lascas muito finas a partir das quais é possível obter um polímero de qualidade superior. Este é processado por máquinas a altíssima temperatura que o derretem e o fazem passar por um bico que o transforma em fio escaldante. Em seguida, um jato de água potente e gélido torna-o utilizável pelos teares, que o transformam em tecido.



TESSUTI OMOLOGATI IMO

L' IMO è l'istituto specializzato delle Nazioni Unite preposto allo sviluppo di principi e tecniche della navigazione marittima internazionale per garantirne l'ordine e la sicurezza. La direttiva MED2014/90/UE, ha lo scopo di uniformare, a livello europeo, la conformità dell'equipaggiamento destinato alle navi passeggeri e da carico. I tessuti omologati IMO sono prodotti ignifughi, realizzati con fibre sintetiche, destinati al settore marittimo navale. IMO MED ON DEMAND è una certificazione disponibile su richiesta per progetti contract/forniture complete utilizzando MASTER 2 F.R. o BIOMASTER F.R. (versione tenda a rullo). La richiesta di marcatura e conformità va fatta in fase di d'ordine.



IMO APPROVED FABRICS

IMO is the specialized agency of the United Nations responsible for the development of principles and techniques of international maritime navigation to ensure its order and safety. The MED directive 2014/90/EU aims to standardize, at a European level, the conformity of equipment intended for passenger and cargo ships. IMO approved fabrics, made from flame retardant (FR) synthetic fibres, are flame retardant products intended for the marine sector. IMO MED ON DEMAND is a certification available for contract projects using MASTER 2 F.R. or BIOMASTER F.R. (version roller blind). The request for specification and conformity must be made at the time of ordering.

TEJIDOS HOMOLOGADOS OMI

La OMI es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de desarrollar los principios y técnicas de la navegación marítima internacional para garantizar su orden y seguridad. La Directiva MED2014/90/UE tiene como objetivo normalizar, a nivel europeo, la conformidad de los equipos destinados a buques de pasaje y de carga. Los tejidos aprobados por la OMI, fabricados con fibras sintéticas ignífugas (FR), son destinados al sector marino y en el mundo naval. IMO MED ON DEMAND es una certificación disponible para proyectos por contrato que utilizan MASTER 2 F.R. o BIOMASTER F.R. (versión enrollable). La solicitud de especificación y conformidad debe realizarse en el momento del pedido.

TECIDOS APROVADOS OMI

IMO é a agência especializada das Nações Unidas responsável pelo desenvolvimento de princípios e técnicas de navegação marítima internacional para garantir a sua ordem e segurança. A Diretiva MED 2014/90/EU visa uniformizar, a nível europeu, a conformidade dos equipamentos destinados a navios de passageiros e de carga. Os tecidos aprovados pela IMO são produtos ignífugos, feitos de fibras sintéticas à prova de fogo (FR), destinados ao setor marítimo ao uso no mundo naval. IMO MED ON DEMAND é uma certificação disponível apedido para projetos completos usando MASTER 2 F.R. ou BIOMASTER F.R. (versão cortinas de rolo). O pedido de marcação especificação e conformidade deve ser feito no momento da encomenda.

TESSUTI FONOASSORBENTI

Il benessere si fa sentire.

Tessuti con ottima stabilità dimensionale ed eccezionale resistenza. La particolare costruzione tessile permette al suono di passare attraverso i fori del tessuto, ma non di tornare indietro evitando fenomeni di riverbero e aumentando il comfort acustico. Per rendere gli ambienti da vivere non solo belli, ma perfetti.



SOUND-ABSORBING FABRICS

Listening to the need for comfort. Fabrics with excellent dimensional stability and exceptional strength. Sound-absorbing fabrics are made so that sound can pass through the material's surface without returning, avoiding the phenomenon of reverberation and promoting acoustic comfort.

Making living spaces not only beautiful, but perfect.

TEJIDOS FONOABSORBENTES

El bienestar se hace oír. Tejidos con óptima estabilidad dimensional y excepcional resistencia. La particular construcción textil permite que el sonido pase a través de los agujeros del tejido pero impide que retorne, evitando así fenómenos de reverberación y aumentando el confort acústico.

Para que los espacios en que se vive sean no sólo hermosos sino también perfectos.

TECIDOS FONOABSORVENTES

O bem-estar sente-se. Tecidos com ótima estabilidade dimensional e resistência excepcional. A construção têxtil especial permite ao som passar através dos orifícios do tecido, mas não de voltar para trás evitando fenómenos de eco e aumentando o conforto acústico.

Para tornar os locais em que vivemos não apenas bonitos, mas perfeitos.

TESSUTI IGNIFUGHI

I tessuti TREVIRA CS in poliestere 100% soddisfano le normative standard in materia di sicurezza antincendio.

Un comonomero è alla base della loro caratteristica flame retardant. Una specifica tecnica non modificabile dal tempo, dall'usura e dai lavaggi frequenti. La capacità ignifuga è dunque intrinseca al tessuto Trevira CS che, per questo, offre maggior sicurezza a lungo termine e risponde agli standard di ecocompatibilità. In caso di incendio Trevira CS non sviluppa fumi tossici.



FIREPROOF FABRICS

Trevira CS fabrics are made from 100% polyester and comply with standard fire safety regulations.

A comonomer is firmly bonded to the yarn making it flame retardant. This technical specification does not alter over time, through wear, or through frequent washing. The fabric's fire retardant properties are therefore an intrinsic feature of Trevira CS textiles, which consequently offer greater long term safety and comply with environmentally friendly product standards. In the event of a fire Trevira CS fabrics do not generate toxic fumes.

TEJIDOS A PRUEBA DE FUEGO

Los tejidos TREVIRA CS de poliéster 100% cumplen las normativas estándar en materia de seguridad contra incendio.

Un co-monomero es la base de su propiedad "retardante de llama". Una característica técnica que ni el tiempo, ni el desgaste ni los lavados frecuentes logran modificar. La capacidad ignifuga es intrínseca al tejido Trevira CS que, por ello, ofrece mayor seguridad a largo plazo y responde a los estándares de ecocompatibilidad. En caso de incendio Trevira CS no produce humos tóxicos.

TECIDOS À PROVA DE FOGO

Os tecidos TREVIRA CS 100% poliéster cumprem as normas standard relativas à segurança contra incêndios.

Um comonomero está na base da sua característica retardadora da chama. Uma característica técnica não modificável pelo tempo, pelo desgaste nem pelas lavagens frequentes. A capacidade ignífuga é intrínseca do tecido Trevira CS que, por isso, oferece maior segurança a longo prazo e cumpre os requisitos de ecocompatibilidade. Em caso de incêndio Trevira CS não produz fumos tóxicos.

TESSUTI ANTIBATTERICI

I batteri sono ovunque! Sta a noi difenderci.

La maggior parte di loro sono innocui, ma per alcuni bisogna fare attenzione perchè possono provocare malattie. È importante non solo mantenere un ambiente salubre e pulito, ma anche utilizzare materiali di qualità proprio in quei prodotti dove è molto facile la proliferazione di batteri e acari, come i tessuti e le plastiche dei telecomandi. Mottura offre una gamma di tessuti e materiali con proprietà antibatteriche, facili da disinfettare e totalmente privi di elementi nocivi per la salute.



ANTIBACTERIAL FABRICS

Bacteria are everywhere! It is up to us to defend ourselves.

Bacteria are everywhere! It's up to us to defend ourselves. Most of them are harmless, but for some you need to be careful because they can cause disease. It is important not only to maintain a healthy and clean environment, but also to use quality materials in those products where the proliferation of bacteria and mites is very easy, such as fabrics and the plastics of remote controls. Mottura offers a range of fabrics and materials with antibacterial properties, easy to disinfect and totally free of harmful substances.

TEJIDOS ANTIBACTERIANOS

¡Las bacterias están por todas partes! Depende de nosotros defendernos.

La mayoría de ellos son inofensivos, pero para algunos hay que tener cuidado porque pueden provocar enfermedades. es importante no solo mantener un ambiente saludable y limpio, sino también utilizar materiales de calidad en aquellos productos donde es muy fácil la proliferación de bacterias y ácaros, como los tejidos y los plásticos de los mandos a distancia. Mottura ofrece una gama de tejidos y materiales con propiedades antibacterianas, fáciles de desinfectar y totalmente libres de elementos nocivos para la salud.

TECIDOS ANTIBACTERIANOS

As bactérias estão por toda parte! Depende de nós nos defendermos.

A maioria deles é inofensiva, mas algumas pessoas precisam ter cuidado porque podem causar doenças. É importante não só manter um ambiente saudável e limpo, mas também usar materiais de qualidade precisamente naqueles produtos onde é muito fácil a proliferação de bactérias e ácaros, como tecidos e plásticos de controles remotos. Mottura oferece uma gama de tecidos e materiais com propriedades antibacterianas, fácil de desinfectar e totalmente livre de elementos nocivos para a saúde.

CRISTAL

È un film perfettamente trasparente a base di resina PVC.

Ideale per garantire la chiusura di verande, dehor o strutture outdoor in genere, garantisce un elevato livello di comfort interno. Ideale per riparare dagli agenti atmosferici e filtrare la luce proteggendo dai raggi ultravioletti dannosi (UVB) che vengono direttamente assorbiti dalle basi del DNA causando, eritemi, ustioni e gravi malattie della pelle. Cristal è un materiale molto versatile idoneo alle più diverse applicazioni ed anche a tende a caduta di grandi dimensioni in quanto saldabile ed un materiale sicuro in quanto antinfiamma.



It is a perfectly transparent film made of PVC resin.

Ideal for guaranteeing the closure of verandas, dehors or outdoor structures in general. It guarantees a high level of internal comfort.

Ideal for protection from the elements and for filtering light protecting from damaging ultraviolet rays (UVB) which are directly absorbed by the bases of DNA causing, skin irritations, burns and serious skin diseases. Cristal is a very versatile material suitable for the most diverse applications and also for large drop blinds as it is weldable and safe because of its flame retardant.

Es un film perfectamente transparente a base de resina de PVC.

Ideal para garantizar el cierre de terrazas, dehors o estructuras exteriores en general, lo que garantiza un alto nivel de confort interior. Ideal para reparar de los agentes atmosféricos y filtrar la luz protegiendo de los nocivos rayos ultravioleta (UVB) que son absorbidos directamente por las bases del ADN humano provocando, eritemas, quemaduras y enfermedades graves de la piel. Cristal es un material muy versátil apto para las más diversas aplicaciones y también para grandes cortinas abatibles ya que se puede soldar y es un material seguro ya que es ignífugo.


É um filme à base de resina de PVC perfeitamente transparente.

Ideal para garantir o fechamento de varandas, dehors ou estruturas externas em geral, garante um alto nível de conforto interno. Ideal para reparar os agentes atmosféricos e filtrar a luz protegendo dos nocivos raios ultravioleta (UVB) que são absorvidos diretamente pelas bases do DNA causando eritema, queimaduras e doenças cutâneas graves. O cristal é um material muito versátil, adequado para as mais diversas aplicações e também para grandes cortinas, pois pode ser soldado e um material seguro, pois é ignífugo.

RETE PER GRANDI ZANZARIERE

Reti per zanzariere di grandi dimensioni particolarmente resistenti.

In presenza di grandi superfici e di animali domestici sono il prodotto ideale per garantire la longevità della tenda. Zanzariere standard installate in presenza di bambini, animali domestici, vicinanza ad alberi o esposte a condizioni meteorologiche estreme (venti forti) potrebbero subire una maggiore usura e strappi, permettendo a insetti e altre creature di entrare facilmente in casa. A differenza dei prodotti standard, questa particolare tipologia di rete non è soggetta a rotture e perforazioni.



MESHES FOR LARGE MOSQUITO NETS

Particularly resistant meshes for large mosquito nets.

In case of large surface areas and of pets they are the ideal product to ensure the longevity of the curtain. Standard mosquito nets installed in case of children, pets, close to trees or exposed to extreme weather conditions (strong winds) could suffer a greater wear and tear, allowing insects and other small animals to enter the house easily. Unlike standard products, this particular kind of mesh is not subject to breakage or perforation.

RED PARA MOSQUITERAS GRANDES

Redes especialmente resistentes para mosquiteras de gran tamaño.

En presencia de grandes superficies y mascotas son los producto ideal para asegurar la longevidad de la cortina. Mosquiteras estándar instaladas en presencia de niños, mascotas, cerca de árboles o expuestas a condiciones condiciones climáticas extremas (vientos fuertes) podrían sufrir un mayor desgaste, lo que permite que los insectos y otras criaturas para entrar a la casa con facilidad. A diferencia de los productos estándar, este en particular el tipo de red no está sujeto a roturas y perforaciones.

REDES GRANDES PARA MOSQUITOS

Redes especialmente resistentes para mosquiteiros de grande porte.

Na presença de grandes superfícies e animais de estimação são os produto ideal para garantir a longevidade do toldo. Redes mosquiteiras padrão instaladas na presença de crianças, animais de estimação, perto de árvores ou expostas a condições condições meteorológicas extremas (ventos fortes) podem sofrer um aumento do desgaste, permitindo que insetos e outras criaturas para entrar na casa facilmente. Ao contrário dos produtos padrão, este tipo em particular de rede não está sujeito a quebras e perfurações.

REAZIONE AL FUOCO

Elenco delle più diffuse norme per la certificazione di reazione al fuoco.

Euroclass	Europe	EN 13773
Euroclass	Italy (in force since 1st March 2014)	UNI EN 13773
Classe 1	Italia (Ente Nazionale di Unificazione)	UNI 9177 (9174 e 8456)
M1	France (AFNOR Association Française de Normalisation)	NF P92 503-507
B1	Deutschland (Deutsches Institut für Normung)	DIN 4102
BS	Great Britain (British Standards Institution)	BS 5867 part 2
FR	USA (National Fire Protection Association)	NFPA 701
AS	Australia and New Zealand (Standards Australia, Newzealand)	AS/NZS 1530 part 2
IMO	Naval, Worldwide (Marine Equipment Directive)	FTP Part 7



FLAME RESISTANCE - This is a list of the most widespread standards for fire resistance certification.

REACCIÓN AL FUEGO - Lista de las normas más difundidas para el certificado de reacción al fuego.

REACÇÃO AO FOGO - Lista das normas mais comuns para a certificação de reacção ao fogo.

FATTORE DI APERTURA

Il coefficiente di apertura **OF (openness factor)** rappresenta la frazione di superficie aperta rispetto alla superficie totale del tessuto.

OF ALTO = TESSUTO PIÙ APERTO

lo attraversa una maggiore quantità di energia

OF BASSO = TESSUTO PIÙ SCHERMANTE

lo attraversa una minore quantità di energia

Un'apertura 2% farà intravedere meno di un'apertura 10%



2% (< OF)

5%

10% (> OF)

An opening of 2% will filter light less than an opening of 10%

Una apertura del 2% dejará ver menos que una apertura del 10%

Uma abertura de 2% deixa entrever menos do que uma abertura de 10%



OPENNESS FACTOR - The openness coefficient of (openness factor) represents the quantity of open surface compared to the total surface of the fabric. THE HIGHER THE VALUE THE MORE OPEN THE WEAVE, MEANING THAT MORE LIGHT WILL PASS THROUGH THE FABRIC.


COEFICIENTE DE APERTURA - El coeficiente de apertura of (openness factor) representa la fracción de superficie abierta respecto a la superficie total del tejido. CUANTO MÁS ALTO ES EL VALOR, MÁS ABIERTO (POR LO TANTO MENOS PROTECTOR) ES EL TEJIDO.

FACTOR DE ABERTURA - O coeficiente de abertura of (openness factor) representa a fracção de superfície aberta relativamente à superfície total do tecido. QUANTO MAIS ALTO FOR O VALOR, MAIS ABERTO (OU SEJA, COM MENOS PROTECÇÃO) É O TECIDO.

SOLIDITÀ ALLA LUCE

Indica la resistenza all'alterazione delle tinte dovuta all'esposizione alla luce solare. La norma ISO 105 B2 esprime i risultati su una scala di valori che va da 1 a 8.

PIÙ IL VALORE È ALTO E MAGGIORE È LA TENUTA DEI COLORI.



COLOUR FASTNESS - It indicates the resistance to color fading due to exposure to sunlight. The standard ISO 105 B2 expresses the results on a scale of 1 to 8. THE HIGHER THE VALUE, THE GREATER THE COLOUR FASTNESS.

SOLIDEZ A LA LUZ - Indica la resistencia a la alteración de los colores debida a la exposición a la luz solar. La norma ISO 105 B2 expresa los resultados en una escala de 1 a 8. CUANTO MÁS ALTO ES EL VALOR, MAYOR ES LA RESISTENCIA DE LOS COLORES


SOLIDEZ À LUZ - Indica a resistência à alteração das tintas devida à exposição à luz solar. A norma ISO 105 B2 expressa os resultados numa escala de valores que vai de 1 a 8. QUANTO MAIS ALTO FOR O VALOR, MAIOR É A MANUTENÇÃO DAS CORES.

INDICE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO

Indica il coefficiente di assorbimento acustico $\alpha\omega$, indica il rapporto tra la potenza sonora assorbita e quella incidente.

L'INDICE PUÒ VARIARE TRA 0 E 1, PIÙ È ALTO E MAGGIORE È LA CAPACITÀ ASSORBENTE:

per esempio, $\alpha\omega = 0,7$ significa che il 70% del suono viene assorbito.



SOUND ABSORPTION INDEX - The sound absorption coefficient $\alpha\omega$, indicates the ratio between absorbed and the incident sound. THE INDEX CAN RANGE BETWEEN 0 AND 1, THE HIGHER THE VALUE, THE HIGHER THE ABSORBENT CAPACITY: for example, $\alpha\omega = 0.7$ means that 70% of the sound is absorbed.



COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA - El coeficiente de absorción acústica $\alpha\omega$, indica la relación entre la potencia sonora absorbida y la incidente. EL COEFICIENTE PUEDE VARIAR ENTRE 0 Y 1, CUANTO MÁS ALTO ES, MAYOR ES LA CAPACIDAD ABSORBENTE: por ejemplo, $\alpha\omega = 0,7$ significa que es absorbido el 70% del sonido.

ÍNDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA - O coeficiente de absorção acústica $\alpha\omega$, indica a relação entre a potência sonora absorvida e a incidente. O ÍNDICE PODE VARIAR ENTRE 0 E 1, QUANTO MAIS ALTO FOR, MAIOR É A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: por exemplo, $\alpha\omega = 0,7$ significa que 70% do som é absorvido.

RISPARMIO ENERGETICO | ENERGY SAVING

Il tema del **risparmio energetico** nel mondo dei tessuti tecnici è assolutamente attuale, risultante di una sempre più frequente domanda da parte del mercato che porta alla ricerca di soluzioni che contemplino diversi fattori quali quelli ambientali e quelli economici, nell'ambito di una problematica legata alla protezione solare.

La **luminosità** e il **calore** sono le tematiche energetiche che guidano verso la corretta scelta di un tessuto tecnico.



Due to increasing market demand, **energy saving** is a prevailing topic in the field of technical fabrics, resulting in companies striving to find solutions that consider various factors, including environmental and financial aspects, as part of issues concerning solar protection.

Brightness and **heat** are the energy related concerns that guide us in choosing the correct technical fabric.

En el mundo de los tejidos técnicos, el tema del **ahorro energético** es de absoluta actualidad. Ello se debe a la demanda cada vez más frecuente del mercado, que impulsa a buscar soluciones que contemplen diversos factores, como los medioambientales y económicos, en el ámbito de una problemática relativa a la protección solar.

La **luminosidad** y el **calor** son los temas energéticos que guían hacia la correcta elección de un tejido técnico.

O tema da **poupança de energia** na indústria dos tecidos técnicos é absolutamente atual, resultante de uma procura cada vez mais frequente por parte do mercado, isto leva à pesquisa de soluções que contemplem vários fatores, como os ambientais e económicos, no âmbito de um problema ligado à proteção solar.

A **luz** e o **calor** são os temas energéticos que orientam para a escolha certa de um tecido técnico.

“è importante lo sfruttamento della luce naturale nel rispetto della privacy”

“la richiesta di energia per il raffreddamento degli ambienti sale vertiginosamente”

“it is important that natural light is exploited while preserving privacy”

“the demand for energy to cool environments is rising dramatically”

“es importante el aprovechamiento de la luz natural teniendo en cuenta el respeto de la intimidad”

“el requerimiento de energía para la refrigeración de las habitaciones aumenta vertiginosamente”

“é importante utilizar a luz natural, preservando a privacidade”

“a demanda de energia para o arrefecimento dos locais sobe vertiginosamente”



CARATTERISTICHE TERMICHE E VISIVE

TS TRASMISSIONE SOLARE:

percentuale di energia solare incidente che passa attraverso il tessuto ed entra nella stanza: **una percentuale bassa indica una barriera più efficace all'energia solare → MIGLIORE SCHERMATURA**

RS RIFLESSIONE SOLARE:

percentuale di energia solare incidente che viene riflessa dal tessuto: **una percentuale alta indica che molta energia solare verrà respinta → MIGLIORE SCHERMATURA**

AS ASSORBIMENTO SOLARE:

percentuale di energia solare incidente che viene assorbita dal tessuto.

TL TRASMISSIONE LUCE VISIBILE:

percentuale di luce visibile che passa attraverso il tessuto: **UNA PERCENTUALE ALTA INDICA CHE MOLTA LUCE ATTRAVERSERÀ LA TENDA ED ENTRERÀ NELLA STANZA**

RL RIFLESSIONE LUCE VISIBILE:

percentuale di luce visibile che viene riflessa dal tessuto: **PIÙ È ALTA E MENO LUCE ATTRAVERSA IL TESSUTO**

THERMAL AND OPTICAL FACTORS

TS SOLAR TRANSMISSION:

percentage of incident solar energy that goes through the fabric and enters the room - **the lower the value, the higher the insulation.**

RS SOLAR REFLECTION:

percentage of incident solar energy that is reflected back by the fabric - **the higher the value, the lower the energy that enters the room.**

AS SOLAR ABSORPTION:

percentage of incident solar energy that is absorbed by the fabric.

TL VISIBLE LIGHT TRANSMISSION:

percentage of sunlight that goes through the fabric - **the higher the value, the more light goes through the fabric and enters the room.**

RL VISIBLE LIGHT REFLECTION:

percentage of sunlight that is reflected by the fabric - **the higher the value, the less light goes through the fabric.**

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS Y VISUALES

TS TRANSMISIÓN SOLAR:

porcentaje de energía solar incidente que pasa a través del tejido y entra en la habitación - **cuanto más bajo es, mayor es el aislamiento.**

RS REFLEXIÓN SOLAR:

porcentaje de energía solar incidente que refleja el tejido - **cuanto más alto es, menor será la energía que entra en la habitación.**

AS ABSORCIÓN SOLAR:

porcentaje de energía solar incidente que es absorbida por el tejido.

TL TRANSMISIÓN LUZ VISIBLE:

porcentaje de luz visible que pasa a través del tejido - **cuanto más alto es, más luz atraviesa el tejido y entra en la habitación.**

RL REFLEXIÓN LUZ VISIBLE:

porcentaje de luz visible que es reflejada por el tejido - **cuanto más alto es, menos luz atraviesa el tejido.**

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS E VISUAIS

TS TRANSMISSÃO SOLAR:

percentagem de energia solar incidente que passa através do tecido e entra na divisão - **quanto mais baixa for, maior é o isolamento.**

RS REFLEXÃO SOLAR:

percentagem de energia solar incidente que é reflectida pelo tecido - **quanto mais alto for, menor será a energia que entra na divisão.**

AS ABSORÇÃO SOLAR:

percentagem de energia solar incidente que é absorvida pelo tecido.

TL TRANSMISSÃO DA LUZ VISÍVEL:

percentagem de luz visível que passa através do tecido - **quanto mais alta for, mais luz atravessa o tecido e entra na divisão.**

RL REFLEXÃO DA LUZ VISÍVEL:

percentuale di luce visibile che viene riflessa dal tessuto - **quanto mais alta for, menos luz atravessa o tecido.**

GTOT

Indica quanta parte di energia solare viene trasmessa dall'insieme congiunto di vetro + tessuto.

Può variare tra 0 e 1, i valori più bassi sono associati ad una maggiore efficacia schermante.


es. G TOT = 0,3 significa che attraverserà il sistema il 30% dell'energia solare che lo colpisce.



Classi delle schermature solari in funzione del fattore solare gtot (rif. UNI EN 14501)

Solar shading classes in accordance with gtot solar factor (ref. UNI EN 14501) / Clases de protecciones solares en función del factor solar gtot (ref. UNI EN 14501) / Classes de proteção solar em função do fator solar gtot (ref. EN 14501)

CLASSE:	0	1	2	3	4
GTOT:	gtot ≥ 0,50 effetto	0,35 ≤ gtot < 0,50 effetto minimo	0,15 ≤ gtot < 0,35 effetto moderato	0,10 ≤ gtot < 0,15 effetto buono	gtot < 0,10 effetto ottimo
	decisamente minimo very minimum effect / efecto muy pequeño / efeito muito minimo	minimum effect / efecto pequeno / efeito minimo	moderate effect / efecto moderado / efeito moderado	good effect / efecto buen / efeito bom	excellent effect / efecto óptimo / efeito ótimo



GTOT

It indicates how much solar energy is transmitted by the combination of fabric + glazing. It may vary between 0 and 1, the lower values are associated with a greater filtering effectiveness.

ex. G TOT = 0.3 means that 30% of the incident solar energy that strikes the system will pass through it.

GTOT

Indica la parte de energía solar transmitida en conjunto por el cristal y el tejido. Puede variar entre 0 y 1, los valores más bajos están asociados a una protección más eficaz.

ej. G TOT = 0,3 significa que el sistema será atravesado por el 30% de la energía solar que llega a él.

GTOT

Indica que parte da energia solar é transmitida pelo conjunto global de vidro + tecido. Pode variar entre 0 e 1, os valores mais baixos são associados a uma maior eficácia protectora.

ex. G TOT = 0,3 significa que atravessa o sistema 30% da energia solar que sobre ele incide.

ABBATTIMENTO UV

Percentuale dei raggi UV incidenti che vengono respinti.

TESSUTI ANTI-UV - Sono tessuti con capacità di protezione dai raggi ultravioletti secondo il parametro UPF (Ultraviolet Protection Factor). Maggiore è la loro impermeabilità ai raggi solari e più alta può essere la loro capacità di protezione ai raggi UV.



ANTI-UV FABRICS

These are fabrics able to protect against ultraviolet rays in accordance with UPF (Ultraviolet Protection Factor) parameters. The greater the impermeability of fabrics to sunlight and the higher their UV protection capabilities.

TEJIDOS ANTI-UV

Son tejidos con capacidad de protección de los rayos ultravioletas según el parámetro UPF (Ultraviolet Protection Factor). Cuanto mayor es su impermeabilidad a los rayos solares, más alta puede ser su capacidad de protección contra los rayos UV.


TECIDOS ANTI-UV


















São tecidos com capacidade de proteção contra os raios ultravioletas, de acordo com o parâmetro UPF (Ultraviolet Protection Factor). Quanto maior for a impermeabilidade aos raios solares, mais alta pode ser a sua capacidade de proteção contra os raios UV.

UV **REDUCTION** - Percentage of incident UV radiation that is reflected.

RECHAZO UV - Porcentaje de Rayos UV incidentes que son rechazados.


















ABATIMENTO UV - Percentagem dos raios UV incidentes que são repelidos.

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/401	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1(F),A2 (D), F0 (F), BS (GB)	 ANTIBACTERIAL GREENGUARD GOLD REACH	240	170	0,23	4	○
Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/402	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1(F),A2 (D), F0 (F), BS (GB)		240	170	0,23	4	○
Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/403	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1(F),A2 (D), F0 (F), BS (GB)		240	170	0,23	4	○
Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/404	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1(F),A2 (D), F0 (F), BS (GB)		240	170	0,23	4	○
Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/405	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1(F),A2 (D), F0 (F), BS (GB)		240	170	0,23	4	○
Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/406	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1(F),A2 (D), F0 (F), BS (GB)		240	170	0,23	4	○
Aeroscreen 4 F.R.	AS4	AS/407	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1(F),A2 (D), F0 (F), BS (GB)		240	170	0,23	4	○
Aeroscreen 5 F.R.	AS5	AS/501	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0	OEKO-TEX	250	290	0,48	4	○
Aeroscreen 5 F.R.	AS5	AS/502	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0		250	290	0,48	4	○
Aeroscreen 5 F.R.	AS5	AS/503	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0		250	290	0,48	4	○
Aeroscreen 5 F.R.	AS5	AS/504	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0		250	290	0,48	4	○
Aeroscreen 5 F.R.	AS5	AS/505	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0		250	290	0,48	4	○
Aeroscreen X5 F.R.	ASX	ASX/501	100%PL PVC FREE	Classe 1(I), M1 (F)	GREENGUARD GOLD OEKO-TEX	300	300	0,44	5	○
Aeroscreen X5 F.R.	ASX	ASX/502	100%PL PVC FREE	Classe 1(I), M1 (F)		300	300	0,44	5	○
Aeroscreen X5 F.R.	ASX	ASX/503	100%PL PVC FREE	Classe 1(I), M1 (F)		300	300	0,44	5	○
Aeroscreen X5 F.R.	ASX	ASX/504	100%PL PVC FREE	Classe 1(I), M1 (F)		300	300	0,44	5	○
Aeroscreen X5 F.R.	ASX	ASX/505	100%PL PVC FREE	Classe 1(I), M1 (F)		300	300	0,44	5	○
Aeroscreen X5 F.R.	ASX	ASX/506	100%PL PVC FREE	Classe 1(I), M1 (F)		300	300	0,44	5	○
Alba F.R.	ALB	ALB/01	65% PL F.R. 35% PL	Classe 1 (I)		310	163	0,42		○
Alfa F.R.	AL	AL/001	28%PL 72%PVC	Classe 1(I),Euroclass B-s2,d0 (EU), B1(D),IMO	GREENGUARD GOLD	270	620	0,80	0,75	○
Alfa F.R.	AL	AL/002	28%PL 72%PVC	Classe 1(I),Euroclass B-s2,d0 (EU), B1(D),IMO		270	620	0,80	0,75	○
Alfa F.R.	AL	AL/003	28%PL 72%PVC	Classe 1(I),Euroclass B-s2,d0 (EU), B1(D),IMO		270	620	0,80	0,75	○
Antea F.R.	AN	AN/101	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)	EU ECOLABEL	300	170	0,50	15	○
Antea F.R.	AN	AN/104	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)	OEKO-TEX	300	170	0,50	15	○
Argo F.R.	ARG	ARG/01-300	100% PES	Classe1 (I); B1(D);BS (GB);EN 13773	OEKO-TEX REACH	300	320	0,40		◐

 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















33	58	9	33	63	0,36					95		100	110	7/8		
30	56	14	30	59	0,36					95		100	110	7/8		
25	46	29	22	46	0,40					95		100	110	7/8		
29	51	20	27	51	0,39					95		100	110	7/8		
18	34	48	13	29	0,46					95		100	110	7/8		
8	14	78	7	12	0,53					95		100	110	7/8		
7	11	82	6	10	0,54					95		100	110	7/8		
36	59	5	35	63	0,38					80		108	231	6/7		
21	47	32	9	32	0,42					94		108	231	6/7		
21	46	33	8	28	0,45					94		108	231	6/7		
19	38	43	5	11	0,49					95		108	231	6/7		
19	35	46	5	8	0,50					95		108	231	6/7		
36	54	10	35	59	0,40					89	0,35	147	137	6/8		with film
32	48	20	29	49	0,42					91	0,35	147	137	6/8		with film
19	29	52	16	28	0,48					92	0,35	147	137	6/8		with film
7	10	83	7	9	0,54					94	0,35	147	137	6/8		with film
7	9	84	6	5	0,54					94	0,35	147	137	6/8		with film
6	4	90	6	4	0,56					94	0,35	147	137	6/8		with film
38	49	13	36	47	0,40					86				4/5		
10	79	11	7	90	0,27						0,65	250	220			heat
3	45	52	2	51	0,59						0,65	250	220			heat
5	56	39	3	65	0,59						0,65	250	220			heat
40	55	5	40		0,40					75				5/7		
29	27	45	18		0,49					82				5/7		
11	78	11	5	92	0,32					100				6/7		

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Argo F.R.	ARG	ARG/03-300	100% PES	Classe1 (I); B1(D);BS (GB);EN 13773	OEKO-TEX REACH	300	320	0,40		●
Argo F.R.	ARG	ARG/04-300	100% PES	Classe1 (I); B1(D);BS (GB);EN 13773		300	320	0,40		●
Argo F.R.	ARG	ARG/05-300	100% PES	Classe1 (I); B1(D);BS (GB);EN 13773		300	320	0,40		●
Astra F.R.	AST	AST/01-300	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		300	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/02-300	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		300	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/03-300	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		300	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/04-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/05-300	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		300	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/06-300	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		300	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/07-300	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		300	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/08-300	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		300	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/09-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/11-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/12-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/13-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/14-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/16-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/20-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/22-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/23-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/26-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/31-300	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		300	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/32-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/33-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/34-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○








 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















6	78	16	4	85	0,31					100				6/7		
3	76	21	2	84	0,32					100				6/7		
7	78	15	6	90	0,32					100				6/7		
43	50	7	45	54	0,41					90				6/7		
32	48	20	42	55	0,42					89				6/7		
40	47	13	37	46	0,42					83				6/7		
28	37	35	17	39	0,45					83				6/7		
36	49	15	31	46	0,42					85				6/7		
32	42	26	20	30	0,44					86				6/7		
12	13	75	13	16	0,53					81				6/7		
13	7	80	11	5	0,55					81				6/7		
20	52	28	30	55	0,40					86				6/7		
14	17	69	11	18	0,52					84				6/7		
16	24	60	12	27	0,49					85				6/7		
21	28	51	18	36	0,48					87				6/7		
21	28	51	18	31	0,48					85				6/7		
12	16	72	13	17	0,52					82				6/7		
13	30	57	14	32	0,47					85				6/7		
34	39	27	22	26	0,45					81				6/7		
29	32	39	13	11	0,47					87				6/7		
28	49	23	32	53	0,41					87				6/7		
42	51	7	37	56	0,41					84				6/7		
33	38	29	22	27	0,45					81				6/7		
21	41	38	19	43	0,44					82				6/7		
32	49	19	36	55	0,42					89				6/7		

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Astra F.R.	AST	AST/35-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)	OEKO-TEX REACH	230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/36-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/37-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R.	AST	AST/38-230	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35	15	○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/01	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/02	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/03	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/04	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/05	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/06	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/07	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/08	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/09	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/13	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/16	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/20	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/22	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/26	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/35	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/36	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)		230	170	0,35		○
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/37	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)	230	170	0,35		○	
Astra F.R. Pli 20mm	ASTp	TP/AST/38	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class 1 (EU)	230	170	0,35		○	
Avena Pli 20mm	AVE	TP/3780/01	100% PL		OEKO-TEX	235	153	0,49		○
Avena Pli 20mm	AVE	TP/3780/02	100% PL			235	153	0,49		○
Avena Pli 20mm	AVE	TP/3780/03	100% PL			235	153	0,49		○



 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















16	33	51	14	36	0,46					80				6/7		
25	50	25	31	57	0,41					87				6/7		
37	43	20	25	31	0,44					77				6/7		
23	51	26	30	57	0,41					84				6/7		
43	50	7	45	54	0,41					90				6/7		
32	48	20	42	55	0,42					89				6/7		
40	47	13	37	46	0,42					83				6/7		
28	37	35	17	39	0,45					83				6/7		
36	49	15	31	46	0,42					85				6/7		
32	42	26	20	30	0,44					86				6/7		
12	13	75	13	16	0,53					81				6/7		
13	7	80	11	5	0,55					81				6/7		
20	52	28	30	55	0,40					86				6/7		
21	28	51	18	36	0,48					87				6/7		
12	16	72	13	17	0,52					82				6/7		
13	30	57	14	32	0,47					85				6/7		
34	39	27	22	26	0,45					81				6/7		
28	49	23	32	53	0,41					87				6/7		
16	33	51	14	36	0,46					80				6/7		
25	50	25	31	57	0,41					87				6/7		
37	43	20	25	31	0,44					77				6/7		
23	51	26	30	57	0,41					84				6/7		
42	52	6	43	53	0,41					72				5/7		
42	52	6	43	53	0,41					72				5/7		
36	44	20	30	39	0,43					77				5/7		

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Avena Plî 20mm	AVE	TP/3780/04	100% PL		OEKO-TEX	235	153	0,49		○
Avena Plî 20mm	AVE	TP/3780/05	100% PL			235	153	0,49		○
Avena Plî 20mm	AVE	TP/3780/06	100% PL			235	153	0,49		○
Avena Plî 20mm	AVE	TP/3780/07	100% PL			235	153	0,49		○
Biomaster F.R.	BIOAC	BIOAC/3002	100% PL Trevira CS Bioactive	Classe1 (I);M1 (F);B1(D);IMO (on demand contract only)		330	290	0,52	1	○
Biomaster F.R.	BIOAC	BIOAC/3004	100% PL Trevira CS Bioactive	Classe1 (I);M1 (F);B1(D);IMO (on demand contract only)		330	290	0,52	1	○
Biomaster F.R.	BIOAC	BIOAC/3005	100% PL Trevira CS Bioactive	Classe1 (I);M1 (F);B1(D);IMO (on demand contract only)		330	290	0,52	1	○
Biomaster F.R.	BIOAC	BIOAC/3056	100% PL Trevira CS Bioactive	Classe1 (I);M1 (F);B1(D);IMO (on demand contract only)	OEKO-TEX REACH	330	290	0,52	1	○
Biomaster F.R.	BIOAC	BIOAC/3057	100% PL Trevira CS Bioactive	Classe1 (I);M1 (F);B1(D);IMO (on demand contract only)		330	290	0,52	1	○
Biomaster F.R.	BIOAC	BIOAC/3066	100% PL Trevira CS Bioactive	Classe1 (I);M1 (F);B1(D);IMO (on demand contract only)		330	290	0,52	1	○
Blackout BLO F.R.	BLO	BLO/021	100% PES	M2 (F), B1(D) NFPA 701 (US), BS (GB) B-S2-D0	CLEANGARD OUTDOOR TREATMENT REACH	300	850	0,70	0	●
Blackout BLO F.R.	BLO	BLO/022	100% PES	M2 (F), B1(D) NFPA 701 (US), BS (GB) B-S2-D0		300	850	0,70	0	●
Blackout BLO F.R.	BLO	BLO/023	100% PES	M2 (F), B1(D) NFPA 701 (US), BS (GB) B-S2-D0		300	850	0,70	0	●
Blackout CR F.R.	CR	CR/253-240	48% FV 52% RA	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)	ANTIBACTERIAL REACH	240	540	0,47	0	●
Blackout CR F.R.	CR	CR/255-240	48% FV 52% RA	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)		240	540	0,47	0	●
Blackout CR F.R.	CR	CR/256-240	48% FV 52% RA	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)		240	540	0,47	0	●
Blackout CR F.R.	CR	CR/258-240	48% FV 52% RA	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)		240	540	0,47	0	●
Blackout CR F.R.	CR	CR/260-240	48% FV 52% RA	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)		240	540	0,47	0	●
Blackout CR F.R.	CR	CR/261-240	48% FV 52% RA	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)		240	540	0,47	0	●
Blackout CR F.R.	CR	CR/264-240	48% FV 52% RA	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)		240	540	0,47	0	●
Blackout CR F.R.	CR	CR/266-240	48% FV 52% RA	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)		240	540	0,47	0	●
Blackout KR 300 F.R.	KR3	KR/263-300	25% FV 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA701 (US)	GREENGUARD OEKO-TEX	300	530	0,38	0	●
Blackout KR 300 F.R.	KR3	KR/265-300	25% FV 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA701 (US)		300	530	0,38	0	●
Blackout KR 300 F.R.	KR3	KR/267-300	25% FV 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA701 (US)		300	530	0,38	0	●
Blackout KR 300 F.R.	KR3	KR/270-300	25% FV 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA701 (US)		300	530	0,38	0	●

 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















36	44	20	30	39	0,43					77				5/7		
34	50	16	28	46	0,41					78				5/7		
37	45	18	32	36	0,43					74				5/7		
33	44	23	25	37	0,43					80				5/7		
31	64	5	30	63	0,37					70		152,5	129	5		
27	59	14	25	58	0,38					86		152,5	129	5		
30	63	7	31	64	0,37					80		152,5	129	5		
26	59	15	20	53	0,38					83		152,5	129	5		
17	42	41	44	21	0,43					96		152,5	129	5		
24	56	20	16	46	0,39					87		152,5	129	5		
0	72	28	0			0,02				100		260	250		✓	heat
0	68	32	0			0,03				100		260	250		✓	heat
0	45	55	0			0,05				100		260	250		✓	heat
0	73	27	0	81	0,27		0,12			100		120	70	7/8		with film
0	46	54	0	44	0,40		0,22			100		120	70	7/8		with film
0	4	96	0	4	0,56		0,31			100		120	70	7/8		with film
0	4	96	0	4	0,56		0,31			100		120	70	7/8		with film
0	25	75	0	23	0,40		0,27			100		120	70	7/8		with film
0	63	37	0	66	0,32		0,16			100		120	70	7/8		with film
0	17	83	0	12	0,52		0,29			100		120	70	7/8		with film
0	65	35	0	78	0,36					100		261	212	4		heat
0	54	46	0	65	0,39					100		261	212	4		heat
0	43	57	0	50	0,43					100		261	212	4		heat
0	5	95	0	5	0,55					100		261	212	4		heat

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Blackout KR F.R.	KR	KR/161	30% FV 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA701 (US)	 ANTIBACTERIAL  FUNGISTATIC REACH	300	410	0,35	0	●
Blackout KR F.R.	KR	KR/162	30% FV 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA701 (US)		300	410	0,35	0	●
Blackout KR F.R.	KR	KR/163	30% FV 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA701 (US)		300	410	0,35	0	●
Blackout KR F.R.	KR	KR/164	30% FV 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA701 (US)		300	410	0,35	0	●
Blackout KR F.R.	KR	KR/165	30% FV 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA701 (US)		300	410	0,35	0	●
Blackout KR F.R.	KR	KR/166	30% FV 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA701 (US)		300	410	0,35	0	●
Blackout KR F.R.	KR	KR/167	30% FV 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA701 (US)		300	410	0,35	0	●
Blackout LS F.R.	LS	LS/201	66% PL 34% PU	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), EN 13773 Class 1 (EU),	GREENGUARD	260	344	0,30	0	●
Blackout LS F.R.	LS	LS/202	66% PL 34% PU	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), EN 13773 Class 1 (EU),		260	344	0,30	0	●
Blackout LS F.R.	LS	LS/203	66% PL 34% PU	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), EN 13773 Class 1 (EU),		260	344	0,30	0	●
Blackout LS F.R.	LS	LS/204	66% PL 34% PU	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), EN 13773 Class 1 (EU),		260	344	0,30	0	●
Blackout LS F.R.	LS	LS/205	66% PL 34% PU	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), EN 13773 Class 1 (EU),		260	344	0,30	0	●
Blackout LS F.R.	LS	LS/206	66% PL 34% PU	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), EN 13773 Class 1 (EU),		260	344	0,30	0	●
Blackout RB F.R.	RB	RB/641	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)	GREENGUARD OEKO-TEX	300	440	0,52	0	●
Blackout RB F.R.	RB	RB/642	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)		300	440	0,52	0	●
Blackout RB F.R.	RB	RB/643	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)		300	440	0,52	0	●
Blackout RB F.R.	RB	RB/644	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)		300	440	0,52	0	●
Blackout RB F.R.	RB	RB/645	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)		300	440	0,52	0	●
Blackout RB F.R.	RB	RB/646	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)		300	440	0,52	0	●
Blackout RB F.R.	RB	RB/647	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)		300	440	0,52	0	●
Blackout RB F.R.	RB	RB/648	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)		300	440	0,52	0	●
Blackout RB F.R.	RB	RB/649	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)		300	440	0,52	0	●
Blackout SB F.R.	SB	SB/101	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US)	OEKO-TEX REACH	305	340	0,45	0	●
Blackout SB F.R.	SB	SB/102	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US)		305	340	0,45	0	●
Blackout SB F.R.	SB	SB/103	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US)		305	340	0,45	0	●
Blackout SB F.R.	SB	SB/104	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US)		305	340	0,45	0	●

 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















0	69	31	0	78	0,34	0,03	0,25	0,03	4	100				4/5		heat
0	66	34	0	76	0,35	0,03	0,25	0,03	4	100				4/5		heat
0	59	41	0	68	0,37	0,04	0,25	0,03	4	100				4/5		heat
0	55	45	0	61	0,39	0,04	0,26	0,04	4	100				4/5		heat
0	48	52	0	56	0,41	0,05	0,26	0,04	4	100				4/5		heat
0	31	69	0	36	0,47	0,06	0,28	0,06	4	100				4/5		heat
0	5	95	0	5	0,55	0,08	0,30	0,08	4	100				4/5		heat
0	66	34	0	67	0,30		0,14		4	100		120	142	4		with tape using high frequency
0	70	30	0	69	0,28		0,13		4	100		120	142	4		with tape using high frequency
0	74	26	0	75	0,26		0,11		4	100		120	142	4		with tape using high frequency
0	64	36	0	67	0,31		0,14		4	100		120	142	4		with tape using high frequency
0	63	37	0	62	0,32		0,15		4	100		120	142	4		with tape using high frequency
0	67	33	0	67	0,30		0,14		4	100		120	142	4		with tape using high frequency
0	71	29	0	82	0,34					100	0,10			5		with film
0	72	28	0	82	0,33					100	0,10			5		with film
0	56	44	0	61	0,36					100	0,10			5		with film
0	50	50	0	56	0,38					100	0,10			5		with film
0	46	54	0	51	0,40					100	0,10			5		with film
0	40	60	0	45	0,42					100	0,10			5		with film
0	32	68	0	33	0,44					100	0,10			5		with film
0	28	72	0	30	0,45					100	0,10			5		with film
0	28	72	0	30	0,45					100	0,10			5		with film
0	69	31	0	80	0,34					100	0,10	100	50	6		
0	54	46	0	61	0,39					100	0,10	100	50	6		
0	30	70	0	34	0,47					100	0,10	100	50	6		
0	16	84	0	16	0,52					100	0,10	100	50	6		

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Blackout SB F.R.	SB	SB/105	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US)	OEKO-TEX REACH	305	340	0,45	0	●
Blackout SB F.R.	SB	SB/106	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US)		305	340	0,45	0	●
Blackout SB F.R.	SB	SB/107	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US)		305	340	0,45	0	●
Blackout SB F.R.	SB	SB/108	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US)		305	340	0,45	0	●
Blackout TR F.R. XXL	TRXXL	TR/801	100% PL	CLASSE 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), CALIFORNIA U.S.TITLE 19		410	430	0,55	0	●
Blackout TR F.R. XXL	TRXXL	TR/802	100% PL	CLASSE 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), CALIFORNIA U.S.TITLE 19		410	430	0,55	0	●
Blackout TR F.R. XXL	TRXXL	TR/803	100% PL	CLASSE 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), CALIFORNIA U.S.TITLE 19		410	430	0,55	0	●
Blackout TR F.R. XXL	TRXXL	TR/804	100% PL	CLASSE 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), CALIFORNIA U.S.TITLE 19		410	430	0,55	0	●
Blackout TR F.R. XXL	TRXXL	TR/805	100% PL	CLASSE 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), CALIFORNIA U.S.TITLE 19	410	430	0,55	0	●	
Blackout TR F.R.	TR	TR/501	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0	OEKO-TEX	240	340	0,38	0	●
Blackout TR F.R.	TR	TR/502	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0		240	340	0,38	0	●
Blackout TR F.R.	TR	TR/510	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0		240	340	0,38	0	●
Blackout TR F.R.	TR	TR/511	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0		240	340	0,38	0	●
Blackout TR F.R.	TR	TR/512	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0		240	340	0,38	0	●
Blackout TR F.R.	TR	TR/520	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0		240	340	0,38	0	●
Blackout TR F.R.	TR	TR/522	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0		240	340	0,38	0	●
Blackout TR F.R.	TR	TR/523	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0		240	340	0,38	0	●
Blackout TR F.R.	TR	TR/524	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0		240	340	0,38	0	●
Blackout TR F.R.	TR	TR/526	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0		240	340	0,38	0	●
Blackout TR F.R.	TR	TR/527	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0		240	340	0,38	0	●
Blackout TR F.R.	TR	TR/528	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0		240	340	0,38	0	●
Blackout TR F.R.	TR	TR/529	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0		240	340	0,38	0	●
Blackout TR F.R.	TR	TR/531	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s2,d0		240	340	0,38	0	●
Blo Moon Pli 20mm	BLOM	TP/3776/01	90% PL 10% ALU				300	160	0,14	
Blo Moon Pli 20mm	BLOM	TP/3776/02	90% PL 10% ALU			300	160	0,14		●
Blo Moon Pli 20mm	BLOM	TP/3776/03	90% PL 10% ALU			300	160	0,14		●
Bluscreen	BLUS	BLUS/01	100% Solution Dyed Acrylic		CLEANGARD OUTDOOR TREATMENT OEKO-TEX  WATER REPELLENT	320	290	0,60		◐
Bluscreen	BLUS	BLUS/02	100% Solution Dyed Acrylic			320	290	0,60		◐
Bluscreen	BLUS	BLUS/03	100% Solution Dyed Acrylic			320	290	0,60		◐
Bluscreen	BLUS	BLUS/04	100% Solution Dyed Acrylic			320	290	0,60		◐












 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















0	14	86	0	16	0,52					100	0,10	100	50	6		
0	9	91	0	9	0,54					100	0,10	100	50	6		
0	8	92	0	9	0,54					100	0,10	100	50	6		
0	33	67	0	37	0,45					100	0,10	100	50	6		
0	68	32	0	80	0,35		0,25		4	100	0,15	80	130	7		with tape using high frequency
0	70	30	0	80	0,35		0,24		4	100	0,15	80	130	7		with tape using high frequency
0	69	31	0	81	0,34		0,25		4	100	0,15	80	130	7		with tape using high frequency
0	67	33	0	79	0,35		0,25		4	100	0,15	80	130	7		with tape using high frequency
0	77	23	0	87	0,31		0,24		4	100	0,15	80	130	7		with tape using high frequency
0	66	34	0	79	0,35					100		85	52,5	5/6		heat
0	70	30	0	83	0,35					100		85	52,5	5/6		heat
0	72	28	0	84	0,34					100		85	52,5	5/6		heat
0	69	31	0	82	0,35					100		85	52,5	5/6		heat
0	70	30	0	82	0,34					100		85	52,5	5/6		heat
0	72	28	0	84	0,34					100		85	52,5	5/6		heat
0	69	31	0	82	0,35					100		85	52,5	5/6		heat
0	71	29	0	83	0,36					100		85	52,5	5/6		heat
0	71	29	0	82	0,36					100		85	52,5	5/6		heat
0	71	29	0	83	0,34					100		85	52,5	5/6		heat
0	71	29	0	83	0,33					100		85	52,5	5/6		heat
0	73	27	0	85	0,35					100		85	52,5	5/6		heat
0	71	29	0	83	0,34					100		85	52,5	5/6		heat
0	71	29	0	83	0,36					100		85	52,5	5/6		heat
0	67	33	0	65	0,35					100	0,45	172	102	4		
0	67	33	0	65	0,35					100	0,45	172	102	4		
0	67	33	0	65	0,35					100	0,45	172	102	4		
27	64	9	28		0,36	0,18				90		115	115	7/8	✓	
21	56	23	19		0,39	0,15				90		115	115	7/8	✓	
13	43	44	9		0,43	0,11				100		115	115	7/8	✓	
15	48	37	14		0,41	0,12				95		115	115	7/8	✓	

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Bluscreen	BLUS	BLUS/05	100% Solution Dyed Acrylic		CLEANGARD OUTDOOR TREATMENT OEKO-TEX	320	290	0,60		
Bluscreen	BLUS	BLUS/06	100% Solution Dyed Acrylic		 WATER REPELLENT	320	290	0,60		
Bolle F.R.	ASTBO	AST/BO	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class1(EU)	OEKO-TEX	230	170	0,35	15	
Clarissa F.R.	ASTCLA	AST/CLA	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class1(EU)	REACH	230	170	0,35	15	
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/01	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)	OEKO-TEX	225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/02	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/07	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/09	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/14	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/15	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/18	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/20	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/23	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/24	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/25	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/26	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/29	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/30	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/33	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/34	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/35	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/36	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/37	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Classic 013 F.R. Pli 20mm	NF	TP/3900/38	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		225	86	0,16		
Contract BLO F.R. Pli 20mm	CONBO	TP/3820/01	100% PL	Classe 1 (I)	OEKO-TEX REACH	300	260	0,21		
Contract BLO F.R. Pli 20mm	CONBO	TP/3820/02	100% PL	Classe 1 (I)	 RECYCLABLE	300	260	0,21		




 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















5	32	63	4		0,45	0,07				100		115	115	7/8	✓	
1	14	85	1		0,51	0,05				100		115	115	7/8	✓	
43	50	7	45	54	0,41					90				6/7		
43	50	7	45	54	0,41					90				6/7		
49	47	4	53	46	0,48					67				5/7		
52	43	5	52	45	0,69					73				5/7		
43	37	20	31	29	0,73					89				5/7		
41	37	22	47	40	0,52					75				5/7		
42	42	16	39	33	0,49					80				5/7		
43	38	19	23	18	0,51					86				5/7		
31	32	37	25	20	0,63					82				5/7		
43	41	16	44	38	0,50					81				5/7		
43	39	18	52	46	0,55					77				5/7		
52	41	7	51	45	0,55					77				5/7		
38	35	27	34	32	0,55					83				5/7		
32	30	38	17	15	0,55					89				5/7		
39	38	23	30	29	0,55					83				5/7		
46	30	24	8	10	0,52					98				5/7		
44	40	16	40	37	0,45					81				5/7		
32	27	41	15	14	0,48					91				5/7		
48	41	11	47	43	0,44					79				5/7		
24	22	54	2	4	0,50					98				5/7		
24	21	55	2	4	0,51					98				5/7		
27	23	50	7	7	0,50					96				5/7		
0	74	26	0	73	0,33					100				5		with tape using high frequency
0	74	26	0	73	0,33					100				5		with tape using high frequency

Name	Cat.	Ref.	 Composition	 F.R. classification	 Health certifications	 Width cm	 Weight g/m ²	 Thickness mm	 OF %	 Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Contract BLO F.R. Pli 25mm	CONBO	TP/3850/01	100% PL	Classe 1 (I)		300	260	0,21		●
Contract BLO F.R. Pli 25mm	CONBO	TP/3850/02	100% PL	Classe 1 (I)		300	260	0,21		●
Contract BLO F.R. Pli 25mm	CONBO	TP/3850/03	100% PL	Classe 1 (I)		300	260	0,21		●
Contract BLO F.R. Pli 25mm	CONBO	TP/3850/04	100% PL	Classe 1 (I)		300	260	0,21		●
Contract BLO F.R. Pli 25mm	CONBO	TP/3850/05	100% PL	Classe 1 (I)		300	260	0,21		●
Contract BLO F.R. Pli 25mm	CONBO	TP/3850/06	100% PL	Classe 1 (I)		300	260	0,21		●
Contract BLO F.R. Pli 25mm	CONBO	TP/3850/07	100% PL	Classe 1 (I)		300	260	0,21		●
Contract BLO F.R. Pli 25mm	CONBO	TP/3850/08	100% PL	Classe 1 (I)		300	260	0,21		●
Contract F.R. Pli 20mm	CON	TP/3720/01	100% PL	Classe 1 (I)		300	220	0,19		○
Contract F.R. Pli 20mm	CON	TP/3720/02	100% PL	Classe 1 (I)		300	220	0,19		○
Contract F.R. Pli 25mm	CON	TP/3750/01	100% PL	Classe 1 (I)		300	220	0,19		○
Contract F.R. Pli 25mm	CON	TP/3750/02	100% PL	Classe 1 (I)		300	220	0,19		○
Contract F.R. Pli 25mm	CON	TP/3750/03	100% PL	Classe 1 (I)		300	220	0,19		○
Contract F.R. Pli 25mm	CON	TP/3750/04	100% PL	Classe 1 (I)		300	220	0,19		○
Contract F.R. Pli 25mm	CON	TP/3750/05	100% PL	Classe 1 (I)		300	220	0,19		○
Contract F.R. Pli 25mm	CON	TP/3750/06	100% PL	Classe 1 (I)		300	220	0,19		○
Contract F.R. Pli 25mm	CON	TP/3750/07	100% PL	Classe 1 (I)		300	220	0,19		○
Contract F.R. Pli 25mm	CON	TP/3750/08	100% PL	Classe 1 (I)		300	220	0,19		○
Cristal GKS FUME' 45	GKS	KS/45-140	100% PVC	Classe 2 (I)		140	560	0,45		○
Cristal KS 50 F.R.	KS	KS/50-140	100% PVC	Classe 1 (I), M2(F), Cs3d0 (EU)		140	610	0,50		○
Cristal KS 50	AKS	KS/50-137	100% PVC			137	625	0,50		○
Cristal KS 65	KS65	KS/65-140	100% PVC			140	800	0,65		○
Cristal SEA 50	KSEA	KSEA/50-140	100% PVC	Classe 2 (I)		140	620	0,50		○
Cross 1 F.R.	OS1	TV/OS1/001	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		8,9/12,7	215	0,40		○
Cross 1 F.R.	OS1	TV/OS1/002	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		8,9/12,7	215	0,40		○

 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















0	73	27	0	72	0,33					100				5		with tape using high frequency
0	73	27	0	72	0,33					100				5		with tape using high frequency
0	73	27	0	72	0,33					100				5		with tape using high frequency
0	73	27	0	72	0,33					100				5		with tape using high frequency
0	73	27	0	72	0,33					100				5		with tape using high frequency
0	73	27	0	72	0,33					100				5		with tape using high frequency
0	73	27	0	72	0,33					100				5		with tape using high frequency
0	73	27	0	72	0,33					100				5		with tape using high frequency
18	76	6	17	79	0,33					92				5		with tape using high frequency
16	76	8	15	78	0,33					97				5		with tape using high frequency
15	80	5	14	82	0,31					93				5		with tape using high frequency
16	79	5	15	81	0,32					98				5		with tape using high frequency
10	76	14	9	78	0,33					98				5		with tape using high frequency
6	72	22	5	74	0,34					99				5		with tape using high frequency
9	76	15	8	78	0,32					99				5		with tape using high frequency
8	75	17	7	77	0,33					99				5		with tape using high frequency
5	74	21	4	76	0,33					99				5		with tape using high frequency
3	74	23	2	76	0,33					99				5		with tape using high frequency
52	6	42	47	6		0,33						220	200		✓	heat
85	8	7	89	8		0,57									✓	heat
0			99												✓	heat
85	8	7	89	8		0,57						220	200		✓	heat
52	7	41	80	8		0,34				99		220	200		✓	heat
45	43	12	42	52	0,46					70				7		
45	43	12	42	52	0,46					70				7		

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Cross 1 F.R.	OS1	TV/OS1/003	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		8,9/12,7	215	0,40		○
Cross 1 F.R.	OS1	TV/OS1/004	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		8,9/12,7	215	0,40		○
Cross 1 F.R.	OS1	TV/OS1/005	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		8,9/12,7	215	0,40		○
Cross 1 F.R.	OS1	TV/OS1/006	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		8,9/12,7	215	0,40		○
Cross 1 F.R.	OS1	TV/OS1/007	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D)		8,9/12,7	215	0,40		○
Decoscreen 5 F.R.	DS5	DS/531	29% PL 71% PVC	Classe 1 (I), Euroclass C-s3-d0(EU)	 ANTIBACTERIAL GREENGUARD OEKO-TEX REACH	320	400	0,57	3	○
Decoscreen 5 F.R.	DS5	DS/532	29% PL 71% PVC	Classe 1 (I), Euroclass C-s3-d0(EU)		320	400	0,57	3	○
Decoscreen 5 F.R.	DS5	DS/533	29% PL 71% PVC	Classe 1 (I), Euroclass C-s3-d0(EU)		320	400	0,57	3	○
Decoscreen 5 F.R.	DS5	DS/534	29% PL 71% PVC	Classe 1 (I), Euroclass C-s3-d0(EU)		320	400	0,57	3	○
Decoscreen 5 F.R.	DS5	DS/535	29% PL 71% PVC	Classe 1 (I), Euroclass C-s3-d0(EU)		320	400	0,57	3	○
Decoscreen 5 F.R.	DS5	DS/536	29% PL 71% PVC	Classe 1 (I), Euroclass C-s3-d0(EU)		320	400	0,57	3	○
Delfina F.R.	DEL	DEL/01	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I)		320	119	0,32		○
Domino	DOM3	DM/01-300	100% PL		OEKO-TEX REACH	300	190	0,35		○
Domino	DOM3	DM/02-300	100% PL			300	190	0,35		○
Domino	DOM3	DM/03-300	100% PL			300	190	0,35		○
Domino	DOM3	DM/04-300	100% PL			300	190	0,35		○
Domino	DOM3	DM/05-300	100% PL			300	190	0,35		○
Domino	DOM3	DM/06-300	100% PL			300	190	0,35		○
Domino	DOM3	DM/07-300	100% PL			300	190	0,35		○
Domino	DOM3	DM/08-300	100% PL			300	190	0,35		○
Domino	DOM3	DM/09-300	100% PL			300	190	0,35		○
Domino	DOM3	DM/10-300	100% PL			300	190	0,35		○
Domino 1 Blackout F.R.	DF1B	DF1B/R01-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)	OEKO-TEX	300	420	0,55		●
Domino 1 Blackout F.R.	DF1B	DF1B/R02-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)	REACH 	300	420	0,55		●
Domino 1 Blackout F.R.	DF1B	DF1B/R03-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)		300	420	0,55		●


 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















39	38	23	25	31	0,51					70				7		
39	38	23	25	31	0,51					70				7		
39	38	23	25	31	0,51					70				7		
30	26	44	25	31	0,51					70				7		
30	26	44	25	31	0,51					70				7		
8	46	45	8	53	0,36		0,19			97		140	130	7/8		heat
9	45	46	7	52	0,38		0,19			97		140	130	7/8		heat
6	31	64	4	35	0,44		0,24			97		140	130	7/8		heat
5	32	63	4	36	0,45		0,23			97		140	130	7/8		heat
4	10	86	4	13	0,53		0,30			97		140	130	7/8		heat
3	12	85	3	14	0,53		0,29			97		140	130	7/8		heat
38	49	13	36	47	0,40					86				4/5		
23	71	6	20	77	0,34									6/7		heat
20	66	14	19	69	0,36									6/7		heat
17	60	23	19	64	0,38									6/7		heat
24	56	20	28	59	0,39									6/7		heat
16	49	35	14	52	0,41									6/7		heat
5	18	77	3	19	0,51									6/7		heat
12	40	48	14	42	0,44									6/7		heat
18	24	58	16	26	0,49									6/7		heat
11	17	72	9	19	0,51									6/7		heat
9	8	83	8	9	0,54									6/7		heat
0	71	29	0	84	0,34					100				6/7		
0	71	29	0	84	0,34					100				6/7		
0	71	29	0	84	0,34					100				6/7		

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Domino 1 Blackout F.R.	DF1B	DF1B/R04-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)	OEKO-TEX	300	420	0,55		●
Domino 1 Blackout F.R.	DF1B	DF1B/R05-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)	REACH	300	420	0,55		●
Domino 1 Blackout F.R.	DF1B	DF1B/R06-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)	RECYCLED	300	420	0,55		●
Domino 1 Blackout Colour F.R.	DF1B	DF1B/C02-300	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F); B1(D),BS(GB);NFPA 701 (US); EN 13773	OEKO-TEX REACH	300	400	0,45		●
Domino 1 Blackout Colour F.R.	DF1B	DF1B/C04-300	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F); B1(D),BS(GB);NFPA 701 (US); EN 13773		300	400	0,45		●
Domino 1 Blackout Colour F.R.	DF1B	DF1B/C05-300	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F); B1(D),BS(GB);NFPA 701 (US); EN 13773		300	400	0,45		●
Domino 1 Blackout Colour F.R.	DF1B	DF1B/C06-300	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F); B1(D),BS(GB);NFPA 701 (US); EN 13773		300	400	0,45		●
Domino 1 Blackout Colour F.R.	DF1B	DF1B/C07-300	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F); B1(D),BS(GB);NFPA 701 (US); EN 13773		300	400	0,45		●
Domino 1 Blackout Colour F.R.	DF1B	DF1B/C08-300	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F); B1(D),BS(GB);NFPA 701 (US); EN 13773		300	400	0,45		●
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/R01-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)		OEKO-TEX REACH RECYCLED	300	220	0,35	
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/R02-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)	300		220	0,35		◐
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/R03-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)	300		220	0,35		◐
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/R04-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)	300		220	0,35		◐
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/R05-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)	300		220	0,35		◐
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/R06-300	100% Recycled PL	Classe 1 (I), B1(D)	300		220	0,35		◐
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/007-230	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1(D),BS(GB), NFPA 701(US)	OEKO-TEX REACH	230	220	0,30		◐
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/009-230	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1(D),BS(GB), NFPA 701(US)		230	220	0,30		◐
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/010-230	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1(D),BS(GB), NFPA 701(US)		230	220	0,30		◐
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/012-230	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1(D),BS(GB), NFPA 701(US)		230	220	0,30		◐
Domino 1 F.R.	DF1	DF1/014-230	100% PL	Classe 1 (I), M1 (F), B1(D),BS(GB), NFPA 701(US)		230	220	0,30		◐
Duette Batiste Fulltone Pli 25mm	DB	TP/3774/01	100% PL		CRADLE TO CRADLE	450	300	0,28		○
Duette Batiste Fulltone Pli 25mm	DB	TP/3774/02	100% PL			450	300	0,28		○
Duette Batiste Fulltone Pli 25mm	DB	TP/3774/03	100% PL			450	300	0,28		○
Duette Batiste Fulltone Pli 25mm	DB	TP/3774/04	100% PL			450	300	0,28		○
Duette Batiste Fulltone Pli 25mm	DB	TP/3774/06	100% PL			450	300	0,28		○
Duette Batiste Fulltone Pli 25mm	DB	TP/3774/07	100% PL			450	300	0,28		○




 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















0	71	29	0	84	0,34					100				6/7		
0	71	29	0	84	0,34					100				6/7		
0	71	29	0	84	0,34					100				6/7		
0	68	32	0	71	0,36					100				6/7		
0	65	35	0	66	0,37					100				6/7		
0	52	48	0	52	0,43					100				6/7		
0	26	74	0	28	0,55					100				6/7		
0	49	51	0	51	0,44					100				6/7		
0	5	95	0	5	0,64					100				6/7		
16	72	12	15	84	0,34					100				6/7		
17	64	19	15	71	0,36					100				6/7		
13	64	23	9	69	0,36					100				6/7		
15	62	23	11	67	0,37					100				6/7		
8	52	40	9	54	0,40					100				6/7		
2	29	69	0	30	0,47					100				6/7		
6	41	53	1	31	0,38					100				6/7		
18	13	69	6	16	0,52					100				6/7		
8	3	89	2	4	0,44					100				6/7		
16	39	45	12	44	0,40					100				6/7		
13	60	27	9	68	0,39					100				6/7		
14	51	35	15	52	0,40					94	0,30			6/7		
13	51	36	14	52	0,40					94	0,30			6/7		
11	50	39	12	51	0,41					94	0,30			6/7		
8	49	43	7	48	0,41					95	0,30			6/7		
7	44	45	7	43	0,43					95	0,30			6/7		
8	23	69	8	23	0,49					94	0,30			6/7		

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Duette Classic BLO Pli 20mm	DO20	TP/3870/01	100% PL		OEKO-TEX	225	180	0,15		●
Duette Classic BLO Pli 20mm	DO20	TP/3870/02	100% PL			225	180	0,15		●
Duette Classic BLO Pli 20mm	DO20	TP/3870/03	100% PL			225	180	0,15		●
Duette Classic BLO Pli 20mm	DO20	TP/3870/04	100% PL			225	180	0,15		●
Duette Classic DT Pli 20mm	DC20	TP/3860/01	100% PL			225	175	0,17		○
Duette Classic DT Pli 20mm	DC20	TP/3860/02	100% PL			225	175	0,17		○
Duette Classic DT Pli 20mm	DC20	TP/3860/03	100% PL			225	175	0,17		○
Duette Classic DT Pli 20mm	DC20	TP/3860/04	100% PL			225	175	0,17		○
Duette Elan Fulltone Pli 25mm	DE	TP/3773/01	100% PL		CRADLE TO CRADLE	450	210	0,18		○
Duette Elan Fulltone Pli 25mm	DE	TP/3773/02	100% PL			450	210	0,18		○
Duette Elan Fulltone Pli 25mm	DE	TP/3773/03	100% PL			450	210	0,18		○
Duette Elan Fulltone Pli 25mm	DE	TP/3773/04	100% PL			450	210	0,18		○
Duette Elan Fulltone Pli 25mm	DE	TP/3773/05	100% PL			450	210	0,18		○
Duette Elan Fulltone Pli 25mm	DE	TP/3773/06	100% PL			450	210	0,18		○
Duette Fixè Duotone Pli 25mm	DT	TP/3772/01	100% PL			225	160	0,17		○
Duette Fixè Duotone Pli 25mm	DT	TP/3772/09	100% PL			225	160	0,17		○
Duette Fixè Duotone Pli 25mm	DT	TP/3772/10	100% PL			225	160	0,17		○
Duette Fixè Duotone Pli 25mm	DT	TP/3772/11	100% PL			225	160	0,17		○
Duette Fixè Duotone Pli 25mm	DT	TP/3772/12	100% PL		225	160	0,17		○	
Duette Fixè Duotone Pli 25mm	DT	TP/3772/13	100% PL		225	160	0,17		○	
Dune	DUN	DUN/01	100% PL		OEKO-TEX REACH	280	220	0,50		○
Dune	DUN	DUN/02	100% PL			280	220	0,50		○
Dune	DUN	DUN/03	100% PL			280	220	0,50		○
EtnoScreen 5 F.R.	ES5	ES/531	24% PL 76% PVC	Classe 1 (I), M2 (F), NFPA 701 (US)	 ANTIBACTERIAL GREENGUARD OEKO-TEX REACH	300	456	0,68	3	○

 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















0	72	28	0	77	0,33					100				6/7		
0	72	28	0	77	0,33					100				6/7		
0	72	28	0	77	0,33					100				6/7		
0	72	28	0	77	0,33					100				6/7		
17	40	43	17	44	0,44					94				6/7		
17	40	43	16	44	0,44					94				6/7		
12	40	48	10	43	0,44					95				6/7		
12	41	47	11	45	0,44					96				6/7		
9	49	42	9	51	0,41					96	0,30			6/7		
5	50	46	4	55	0,41					99	0,30			6/7		
4	44	52	4	47	0,42					99	0,30			6/7		
3	28	69	2	29	0,48					99	0,30			6/7		
6	47	47	5	48	0,42					98	0,30			6/7		
1	8	91	1	7	0,54					99	0,30			6/7		
17	40	43	17	44	0,44					94	0,30			6/7		
12	37	51	10	40	0,45					94	0,30			6/7		
12	41	47	11	45	0,44					96	0,30			6/7		
15	43	42	14	46	0,43					97	0,30			6/7		
12	37	51	10	40	0,45					97	0,30			6/7		
10	32	58	8	35	0,46					95	0,30			6/7		
26	61	13	26	63						94	0,45			6		
20	55	25	18	52						95	0,45			6		
21	45	34	14	36						95	0,45			6		
14	51	35	11	57	0,37	0,18			0	99		155	145	6		heat

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
EtnoScreen 5 F.R.	ES5	ES/532	24% PL 76% PVC	Classe 1 (I), M2 (F), NFPA 701 (US)	 ANTIBACTERIAL GREENGUARD OEKO-TEX REACH	300	456	0,68	3	○
EtnoScreen 5 F.R.	ES5	ES/533	24% PL 76% PVC	Classe 1 (I), M2 (F), NFPA 701 (US)		300	456	0,68	3	○
EtnoScreen 5 F.R.	ES5	ES/534	24% PL 76% PVC	Classe 1 (I), M2 (F), NFPA 701 (US)		300	456	0,68	3	○
EtnoScreen 5 F.R.	ES5	ES/535	24% PL 76% PVC	Classe 1 (I), M2 (F), NFPA 701 (US)		300	456	0,68	3	○
Frida F.R.	ASTFRI	AST/FRI	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class1(EU)	OEKO-TEX REACH	230	170	0,35	15	○
Gaia F.R.	ASTGA	AST/GA	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class1(EU)		230	170	0,35	15	○
Gala F.R.	GA	GA/01	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D), BS(GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)	 EU ECOLABEL OEKO-TEX	300	200	0,40	4	○
Gala F.R.	GA	GA/02	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D), BS(GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)		300	200	0,40	4	○
Gala F.R.	GA	GA/03	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D), BS(GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)		300	200	0,40	4	○
Gala F.R.	GA	GA/04	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D), BS(GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)		300	200	0,40	4	○
Gala F.R.	GA	GA/05	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D), BS(GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)		300	200	0,40	4	○
Gala F.R.	GA	GA/06	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D), BS(GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)		300	200	0,40	4	○
Gala F.R.	GA	GA/07	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D), BS(GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)		300	200	0,40	4	○
Gala F.R.	GA	GA/08	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D), BS(GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)		300	200	0,40	4	○
Gala F.R.	GA	GA/09	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D), BS(GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)		300	200	0,40	4	○
Gala F.R.	GA	GA/10	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D), BS(GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)		300	200	0,40	4	○
Gala F.R.	GA	GA/11	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D), BS(GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)		300	200	0,40	4	○
Gala F.R.	GA	GA/12	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D), BS(GB), IMO, EN 13773 Class 1(EU)		300	200	0,40	4	○
Galata F.R.	GAL	GAL/01	100% PL FR Recycled	Classe 1 (I), EN 13773 Class 1 (EU)	OEKO-TEX  RECYCLED	320	240	0,55	2	○
Galata F.R.	GAL	GAL/02	100% PL FR Recycled	Classe 1 (I), EN 13773 Class 1 (EU)		320	240	0,55	2	○
Galata F.R.	GAL	GAL/03	100% PL FR Recycled	Classe 1 (I), EN 13773 Class 1 (EU)		320	240	0,55	2	○
Galaxy 1 F.R. Pli 20 mm	GX1P	TP/3725/11	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0	OEKO-TEX	230	120	0,22		○
Galaxy 1 F.R. Pli 20 mm	GX1P	TP/3725/12	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0		230	120	0,22		○
Galaxy 1 F.R. Pli 20 mm	GX1P	TP/3725/13	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0		230	120	0,22		○
Galaxy 1 F.R. Pli 20 mm	GX1P	TP/3725/14	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0		230	120	0,22		○


 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UVV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















14	45	41	10	50	0,40		0,20		1	99		155	145	6		heat
7	31	62	5	34	0,47		0,20		2	99		155	145	6		heat
5	13	82	4	14	0,55		0,27		1	99		155	145	6		heat
6	17	77	4	17	0,54		0,28		1	99		155	145	6		heat
43	50	7	45	54	0,41					90				6/7		
43	50	7	45	54	0,41					90				6/7		
35	38	27	35		0,47					73				5/7		
33	38	29	33		0,47					77				5/7		
32	34	34	29		0,48					78				5/7		
24	31	45	15		0,49					88				5/7		
30	34	36	24		0,48					80				5/7		
28	31	41	20		0,49					81				5/7		
28	33	39	21		0,48					82				5/7		
27	34	39	22		0,48					81				5/7		
31	31	38	24		0,49					79				5/7		
20	28	52	11		0,49					89				5/7		
21	25	54	10		0,50					89				5/7		
17	25	58	6		0,50					93				5/7		
20	55	25	17	54	0,39				1	95				5		with tape using high frequency
19	53	28	17	53	0,40				1	95				5		with tape using high frequency
13	43	44	12	42	0,43				2	96				5		with tape using high frequency
13	55	32	13	53	0,39					88				5/6		
10	53	37	8	50	0,40					90				5/6		
11	51	38	9	48	0,40					91				5/6		
12	54	34	11	52	0,40					88				5/6		

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Galaxy 1 F.R. Pli 20 mm	GX1P	TP/3725/15	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), EN 13501-1 B-s1,d0	OEKO-TEX	230	120	0,22		○
Galaxy 1 F.R.	GX1	TX/3725/11	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D) EN 13501-1 B-s1,d0		240	120	0,22		○
Galaxy 1 F.R.	GX1	TX/3725/12	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D) EN 13501-1 B-s1,d0		240	120	0,22		○
Galaxy 1 F.R.	GX1	TX/3725/13	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D) EN 13501-1 B-s1,d0		240	120	0,22		○
Galaxy 1 F.R.	GX1	TX/3725/14	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D) EN 13501-1 B-s1,d0		240	120	0,22		○
Galaxy 1 F.R.	GX1	TX/3725/15	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D) EN 13501-1 B-s1,d0		240	120	0,22		○
Galaxy 2 F.R. Pli 20 mm	GX2P	TP/3725/21	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS(GB), EN 13501-1 B-s1,d0		230	170	0,36	3	○
Galaxy 2 F.R. Pli 20 mm	GX2P	TP/3725/22	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS(GB), EN 13501-1 B-s1,d0		230	170	0,36	3	○
Galaxy 2 F.R. Pli 20 mm	GX2P	TP/3725/23	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS(GB), EN 13501-1 B-s1,d0		230	170	0,36	3	○
Galaxy 2 F.R. Pli 20 mm	GX2P	TP/3725/24	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS(GB), EN 13501-1 B-s1,d0		230	170	0,36	3	○
Galaxy 2 F.R. Pli 20 mm	GX2P	TP/3725/25	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS(GB), EN 13501-1 B-s1,d0		230	170	0,36	3	○
Galaxy 2 F.R. Pli 20 mm	GX2P	TP/3725/26	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS(GB), EN 13501-1 B-s1,d0		230	170	0,36	3	○
Galaxy 3 F.R.	GX3	TX/3725/31	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1(F),B1(D), EN 13501-1 B-s1,d0		285	290	0,48	4	○
Galaxy 3 F.R.	GX3	TX/3725/32	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1(F),B1(D), EN 13501-1 B-s1,d0		285	290	0,48	4	○
Galaxy 3 F.R.	GX3	TX/3725/33	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1(F),B1(D), EN 13501-1 B-s1,d0		285	290	0,48	4	○
Galaxy 3 F.R.	GX3	TX/3725/34	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1(F),B1(D), EN 13501-1 B-s1,d0	285	290	0,48	4	○	
Galaxy 3 F.R.	GX3	TX/3725/35	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1(F),B1(D), EN 13501-1 B-s1,d0	285	290	0,48	4	○	
Galaxy 4 F.R.	GX4	GX/01-285	100% PL Trevira CS	Classe1 (I); B1(D); M1 (F)	OEKO-TEX REACH	285	150	0,40	3	○
Galaxy 4 F.R.	GX4	GX/02-285	100% PL Trevira CS	Classe1 (I); B1(D); M1 (F)		285	150	0,40	3	○
Galaxy 4 F.R.	GX4	GX/03-285	100% PL Trevira CS	Classe1 (I); B1(D); M1 (F)		285	150	0,40	3	○
Galaxy 4 F.R.	GX4	GX/04-285	100% PL Trevira CS	Classe1 (I); B1(D); M1 (F)		285	150	0,40	3	○
Galaxy 4 F.R.	GX4	GX/05-285	100% PL Trevira CS	Classe1 (I); B1(D); M1 (F)		285	150	0,40	3	○
Galaxy 4 F.R.	GX4	GX/06-285	100% PL Trevira CS	Classe1 (I); B1(D); M1 (F)		285	150	0,40	3	○
Galaxy 4 F.R.	GX4	GX/07-285	100% PL Trevira CS	Classe1 (I); B1(D); M1 (F)		285	150	0,40	3	○
Gea F.R. Pli 20mm	GE	TP/3800/01	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		235	86	0,18		○

 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















10	51	39	7	48	0,41					93				5/6		
13	55	32	13	53	0,39					88				5/6		
10	53	37	8	50	0,40					90				5/6		
11	51	38	9	48	0,40					91				5/6		
12	54	34	11	52	0,40					88				5/6		
10	51	39	7	48	0,41					93				5/6		
11	50	39	11	49	0,40					89				5/6		
9	49	42	7	47	0,41					93				5/6		
8	48	44	5	44	0,42					95				5/6		
8	50	42	6	48	0,41					94				5/6		
6	50	44	4	46	0,41					96				5/6		
6	49	45	4	44	0,42					96				5/6		
7	66	27	7	64	0,37					94		105	230	5/6		
7	60	33	5	58	0,38					95		105	230	5/6		
7	63	30	5	60	0,38					95		105	230	5/6		
6	61	33	4	59	0,39					96		105	230	5/6		
7	60	33	5	58	0,37					95		105	230	5/6		
9	51	40	9	50	0,40					91				5/6		
7	49	44	7	48	0,41					94				5/6		
7	50	43	6	48	0,41					94				5/6		
7	50	43	6	48	0,41					95				5/6		
6	48	46	4	46	0,41					96				5/6		
7	48	45	4	45	0,41					96				5/6		
5	49	46	3	45	0,41					97				5/6		
54	42	4	54	43	0,44					63				5/7		

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Gea F.R. Pli 20mm	GE	TP/3800/02	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	OEKO-TEX 	235	86	0,18		○
Gea F.R. Pli 20mm	GE	TP/3800/03	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		235	86	0,18		○
Gea F.R. Pli 20mm	GE	TP/3800/04	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		235	86	0,18		○
Gea F.R. Pli 20mm	GE	TP/3800/05	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		235	86	0,18		○
Gea F.R. Pli 20mm	GE	TP/3800/06	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		235	86	0,18		○
Gea Perlato F.R. Pli 20mm	GEP	TP/3800/11	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		235	100	0,20		○
Gea Perlato F.R. Pli 20mm	GEP	TP/3800/12	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		235	100	0,20		○
Gea Perlato F.R. Pli 20mm	GEP	TP/3800/13	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		235	100	0,20		○
Gea Perlato F.R. Pli 20mm	GEP	TP/3800/14	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		235	100	0,20		○
Gea Perlato F.R. Pli 20mm	GEP	TP/3800/15	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		235	100	0,20		○
Gea Perlato F.R. Pli 20mm	GEP	TP/3800/16	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		235	100	0,20		○
Giotto F.R.	GIO	GIO/01	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I)			320	119	0,35	
Insect Screen F.R.	IS	IS/BLACK-305	35% PL 65% PVC	Classe1 (I), BS(GB), NFPA 701 (US)	REACH	305	200	0,51	50	○
Iside	ISI	ISI/01	79% PL 21% LI		CRADLE TO CRADLE GREENGUARD GOLD REACH	300	264	0,80	7	○
Istinto F.R.	ASTIST	AST/IST	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class1(EU)	OEKO-TEX	230	170	0,35	15	○
Kinema F.R.	SC1	SC/205	100% PL	Classe 1 (I), B1 (D), M1(F), BS (GB), EN 13773	REACH	300	420	0,40	0	●
Lavanda Pli 20mm	LAV	TP/3910/01	100% PL		OEKO-TEX	225	170	0,35	4	○
Lavanda Pli 20mm	LAV	TP/3910/02	100% PL			225	170	0,35	4	○
Lavanda Pli 20mm	LAV	TP/3910/03	100% PL			225	170	0,35	4	○
Lavanda Pli 20mm	LAV	TP/3910/04	100% PL			225	170	0,35	4	○
Lavanda Pli 20mm	LAV	TP/3910/05	100% PL			225	170	0,35	4	○
Lavanda Pli 20mm	LAV	TP/3910/06	100% PL			225	170	0,35	4	○
Luce F.R.	LU	LU/001	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D)	OEKO-TEX	300	150	0,30	5	○
Luce F.R.	LU	LU/002	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D)	REACH	300	150	0,30	5	○






 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















51	44	5	51	47	0,43					78				5/7		
49	44	7	49	47	0,43					76				5/7		
43	39	18	39	33	0,45					80				5/7		
32	29	39	18	18	0,48					90				5/7		
24	23	53	2	5	0,50					98				5/7		
34	60	6	30	66	0,38					90				5/7		
33	59	8	30	65	0,38					95				5/7		
32	60	8	28	66	0,38					96				5/7		
29	56	15	19	57	0,39					96				5/7		
21	52	27	7	50	0,40					99				5/7		
18	44	38	0	36	0,43					100				5/7		
38	49	13	36	47	0,40					86				4/5		
44	2	54	44	2		0,34						110	85		✓	heat
30	45	25	27	42	0,43					86		149	143	4/5		
43	50	7	45	54	0,41					90				6/7		
0	71	29	0	84	0,34					100				6/7		heat
34	48	18	29	44	0,42					84				5/7		
25	39	36	23	38	0,44					87				5/7		
28	43	29	27	42	0,43					84				5/7		
23	40	37	21	38	0,44					88				5/7		
22	32	46	18	29	0,47					89				5/7		
19	33	48	18	32	0,46					89				5/7		
51	43	6	52	47	0,49					88				5/6		
44	49	7	44	53	0,46					89				5/6		

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Luce F.R.	LU	LU/003	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D)	OEKO-TEX REACH	300	150	0,30	5	○
Luce F.R.	LU	LU/004	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D)		300	150	0,30	5	○
Luce F.R.	LU	LU/005	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D)		300	150	0,30	5	○
Luce F.R.	LU	LU/006	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D)		300	150	0,30	5	○
Luce F.R.	LU	LU/007	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D)		300	150	0,30	5	○
Luce F.R.	LU	LU/008	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I),M1(F),B1(D)		300	150	0,30	5	○
Madreterra F.R.	MAD	MAD/01	100% PL FR Recycled	Classe 1 (I), EN 13773 Class 1 (EU)	OEKO-TEX RECYCLED	330	165	0,42	1	○
Madreterra F.R.	MAD	MAD/02	100% PL FR Recycled	Classe 1 (I), EN 13773 Class 1 (EU)		330	165	0,42	1	○
Madreterra F.R.	MAD	MAD/03	100% PL FR Recycled	Classe 1 (I), EN 13773 Class 1 (EU)		330	165	0,42	1	○
Master 2 F.R.	M2	3002	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)	OEKO-TEX REACH IMO ON DEMAND	340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3003	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3004	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3005	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3006	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3007	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3008	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3009	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3010	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3011	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3013	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3023	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3024	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3025	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3027	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3038	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○


 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















37	49	14	34	50	0,45					87				5/6		
42	45	13	36	44	0,47					89				5/6		
31	33	36	12	15	0,53					92				5/6		
29	31	40	9	13	0,53					94				5/6		
25	31	44	3	7	0,52					97				5/6		
23	26	51	3	3	0,55					96				5/6		
22	54	24	19	52	0,40				2	93				5		with tape using high frequency
14	44	42	13	42	0,43				2	95				5		with tape using high frequency
14	41	45	13	40	0,44				1	95				5		with tape using high frequency
44	54	2	43	55	0,40					60	0,40			7		
27	34	39	18	7	0,45					80	0,40			7		
34	54	12	33	54	0,38					80	0,40			7		
35	56	9	34	56	0,37					60	0,40			7		
30	52	18	27	49	0,39					80	0,40			7		
28	50	22	25	47	0,40					85	0,40			7		
30	51	19	29	50	0,39					80	0,40			7		
30	36	34	22	18	0,43					85	0,40			7		
29	49	22	28	49	0,40					85	0,40			7		
23	35	42	21	16	0,45					90	0,40			7		
30	36	34	22	18	0,43					85	0,40			7		
30	51	19	29	50	0,39					80	0,40			7		
19	44	37	20	34	0,41					85	0,40			7		
18	46	36	17	32	0,43					90	0,40			7		
29	48	23	28	50	0,41					85	0,40			7		
25	42	33	20	43	0,41					90	0,40			7		

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Master 2 F.R.	M2	3041	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)	  	340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3043	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3046	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3051	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3055	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3056	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3057	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3059	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3061	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3064	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3065	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3066	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3067	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3068	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3069	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3070	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3073	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3074	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3082	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3085	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)		340	260	0,45		○
Master 2 F.R.	M2	3086	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F) IMO (on demand contract only)	340	260	0,45		○	
Matilda	MAT	MAT/01	100% PL		OEKO-TEX	300	130	0,45	7	○
Matilda	MAT	MAT/02	100% PL			300	130	0,45	7	○
Matilda	MAT	MAT/03	100% PL			300	130	0,45	7	○
Melange F.R.	ME	ME/01	100% Trevira CS	Classe1 (I); M1(F); B1(D)	 	330	255	0,45	2	○

 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UVV %	 CW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















28	40	32	17	41	0,46					90	0,40			7		
19	44	37	20	34	0,41					90	0,40			7		
28	42	30	13	30	0,43					85	0,40			7		
19	44	37	20	34	0,41					90	0,40			7		
17	42	41	16	36	0,45					90	0,40			7		
16	30	54	2	7	0,45					80	0,40			7		
28	46	26	26	48	0,41					85	0,40			7		
24	41	35	18	45	0,41					90	0,40			7		
26	40	34	12	28	0,45					85	0,40			7		
16	40	44	15	41	0,47					90	0,40			7		
23	34	43	15	5	0,44					85	0,40			7		
30	51	19	29	50	0,39					80	0,40			7		
28	50	22	29	40	0,40					85	0,40			7		
27	34	39	18	7	0,45					85	0,40			7		
26	48	26	27	38	0,40					90	0,40			7		
26	47	27	14	36	0,40					85	0,40			7		
19	44	37	20	34	0,42					90	0,40			7		
16	40	44	15	41	0,47					90	0,40			7		
26	35	39	24	20	0,43					85	0,40			7		
17	42	41	16	36	0,45					85	0,40			7		
17	42	41	16	36	0,45					85	0,40			7		
45	47	8	43	50	0,43		0,28		0	78		26	221	4/5		
34	36	30	20	19	0,46		0,28		0	84		26	221	4/5		
10	5	85	9	5	0,55		0,30		1	92		26	221	4/5		
18	47	35	17	45	0,42					88		152,5	129	5		with film

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Melange F.R.	ME	ME/02	100% Trevira CS	Classe1 (I); M1(F); B1(D)	OEKO-TEX REACH	330	255	0,45	2	○
Melange F.R.	ME	ME/03	100% Trevira CS	Classe1 (I); M1(F); B1(D)		330	255	0,45	2	○
Melange F.R.	ME	ME/04	100% Trevira CS	Classe1 (I); M1(F); B1(D)		330	225	0,45	2	○
Meridiani	MER	MER/01	55% PL 45% PL Recycled		GLOBAL RECYCLED STANDARD OEKO-TEX REACH  RECYCLED	300	246	0,65		○
Miglio Pli 20mm	MIP	TP/3790/01	100% PL		OEKO-TEX REACH	230	220	0,45		○
Miglio Pli 20mm	MIP	TP/3790/02	100% PL			230	220	0,45		○
Miglio Pli 20mm	MIP	TP/3790/03	100% PL			230	220	0,45		○
Miglio Pli 20mm	MIP	TP/3790/04	100% PL			230	220	0,45		○
Miglio Pli 20mm	MIP	TP/3790/05	100% PL			230	220	0,45		○
Miglio Pli 20mm	MIP	TP/3790/06	100% PL			230	220	0,45		○
Miglio Pli 20mm	MIP	TP/3790/07	100% PL			230	220	0,45		○
Miglio Pli 20mm	MIP	TP/3790/08	100% PL			230	220	0,45		○
Mimosa Pli 20mm	MIM	TP/3920/01	100% PL		OEKO-TEX	225	94	0,38	3	○
Mimosa Pli 20mm	MIM	TP/3920/02	100% PL			225	94	0,38	3	○
Miro cm.7,5/5,0	MI	MI/01	100% PL		OEKO-TEX	250	98	0,45		○
Miro cm.7,5/5,0	MI	MI/02	100% PL			250	98	0,45		○
Moon Pli 20mm	MO	TP/3777/01	100% PL			300	155	0,15		○
Moon Pli 20mm	MO	TP/3777/02	100% PL			300	155	0,15		○
Moon Pli 20mm	MO	TP/3777/03	100% PL			300	155	0,15		○
Movie Blackout R1	R1	R1/325	100% PET			152	136	0,22	0	●
Movie R2	R2	R2/327	100% PET			152	102	0,22		○
Movie R2	R2	R2/328	100% PET			152	102	0,22		○
Movie R2	R2	R2/329	100% PET			152	102	0,22		○


 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















11	36	53	11	35	0,45					92		152,5	129	5		with film
18	49	33	15	43	0,41					91		152,5	129	5		with film
13	36	51	12	34	0,45					91		152,5	129	5		with film
32	66	2	31	69	0,36					87		77	253	6		
44	51	5	43	56	0,41									5/6		
42	51	7	41	54	0,41									5/6		
26	31	43	40	32	0,47									5/6		
33	30	37	35	29	0,48									5/6		
31	34	35	33	35	0,46									5/6		
29	26	45	27	26	0,49									5/6		
22	13	65	19	12	0,53									5/6		
14	11	75	13	10	0,53									5/6		
44	48	8	44	49	0,42					78				5/7		
42	44	14	41	43	0,43					80				5/7		
48	48	4	48	50	0,42					58				6/7		
44	47	9	43	47	0,42					70				6/7		
30	62	8	30	63	0,37					76	0,32	172	102	4		
22	61	17	20	62	0,37					89	0,32	172	102	4		
20	62	18	15	61	0,37					89	0,32	172	102	4		
0	97		0	86						100						with tape using high frequency
0	82		16	66						100						with tape using high frequency
0	83		7	65						100						with tape using high frequency
0	81		9	58						100						with tape using high frequency

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Movie R3	R3	R3/331	100% PET			152	106	0,08		○
Movie R3	R3	R3/338	100% PET			182	106	0,08		○
Movie R3	R3	R3/340	100% PET			152	102	0,08		○
Natura F.R.	NAT	NAT/01	100% Trevira CS ECO	Classe1 (I), M1 (F), B1(D), EN 13501-1 B-s1,d0	 OEKO-TEX 	300	270	0,49	1	○
Natura F.R.	NAT	NAT/02	100% Trevira CS ECO	Classe1 (I), M1 (F), B1(D), EN 13501-1 B-s1,d0		300	270	0,49	1	○
Natura F.R.	NAT	NAT/03	100% Trevira CS ECO	Classe1 (I), M1 (F), B1(D), EN 13501-1 B-s1,d0		300	270	0,49	1	○
Natura F.R.	NAT	NAT/04	100% Trevira CS ECO	Classe1 (I), M1 (F), B1(D), EN 13501-1 B-s1,d0		300	270	0,49	1	○
Natura F.R.	NAT	NAT/05	100% Trevira CS ECO	Classe1 (I), M1 (F), B1(D), EN 13501-1 B-s1,d0		300	270	0,49	1	○
Natura F.R.	NAT	NAT/06	100% Trevira CS ECO	Classe1 (I), M1 (F), B1(D), EN 13501-1 B-s1,d0		300	270	0,49	1	○
Natura F.R.	NAT	NAT/07	100% Trevira CS ECO	Classe1 (I), M1 (F), B1(D), EN 13501-1 B-s1,d0		300	270	0,49	1	○
Oasi F.R.	OA	OA/531	38% PL 62% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	GREENGUARD GOLD OEKO-TEX	300	350	0,52	5	○
Oasi F.R.	OA	OA/532	38% PL 62% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	350	0,52	5	○
Oasi F.R.	OA	OA/533	38% PL 62% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	350	0,52	5	○
Oasi F.R.	OA	OA/534	38% PL 62% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	350	0,52	5	○
Orzo F.R. Pli 20mm	OR	TP/3790/11	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	OEKO-TEX 	225	90	0,38		○
Orzo F.R. Pli 20mm	OR	TP/3790/12	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		225	90	0,38		○
Orzo F.R. Pli 20mm	OR	TP/3790/13	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		225	90	0,38		○
Orzo F.R. Pli 20mm	OR	TP/3790/14	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		225	90	0,38		○
Orzo F.R. Pli 20mm	OR	TP/3790/15	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		225	90	0,38		○
Orzo F.R. Pli 20mm	OR	TP/3790/16	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		225	90	0,38		○
Orzo F.R. Pli 20mm	OR	TP/3790/17	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		225	90	0,38		○
Orzo perlato F.R. Pli 20mm	ORP	TP/3790/21	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		225	95	0,40		○
Orzo perlato F.R. Pli 20mm	ORP	TP/3790/22	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		225	95	0,40		○
Orzo perlato F.R. Pli 20mm	ORP	TP/3790/23	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		225	95	0,40		○
Orzo perlato F.R. Pli 20mm	ORP	TP/3790/24	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		225	95	0,40		○


 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















84	8	8	86	14						99						with tape using high frequency
16	22	62	7	26						100						
3	68	29	2	67						100						with tape using high frequency
36	57	7	36	59	0,39					83	0,70			6/7		
30	55	15	29	56	0,39					90	0,70			6/7		
26	50	24	18	43	0,41					92	0,70			6/7		
27	51	22	20	44	0,41					90	0,70			6/7		
24	47	29	14	36	0,42					92	0,70			6/7		
17	32	51	3	7	0,47					97	0,70			6/7		
18	29	53	2	3	0,48					97	0,70			6/7		
24	64	12	21	70	0,32					95		130	130	8		heat
22	56	22	18	60	0,37					95		130	130	8		heat
19	50	31	16	53	0,39					95		130	130	8		heat
20	40	40	15	42	0,44					95		130	130	8		heat
52	39	9	52	41	0,45					76				5/7		
52	38	10	51	40	0,45					75				5/7		
50	36	14	46	36	0,46					77				5/7		
48	45	7	48	46	0,45					73				5/7		
50	38	12	46	36	0,46					76				5/7		
46	33	21	35	25	0,47					77				5/7		
34	23	43	13	9	0,50					90				5/7		
34	56	10	30	63	0,39					97				5/7		
33	56	11	29	62	0,39					97				5/7		
33	54	13	26	59	0,40					97				5/7		
36	56	8	33	62	0,39					95				5/7		

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Orzo perlato F.R. Pli 20mm	ORP	TP/3790/25	100% post-consumer recycled PET	B1(D)	OEKO-TEX 	225	95	0,40		○
Orzo perlato F.R. Pli 20mm	ORP	TP/3790/26	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		225	95	0,40		○
Orzo perlato F.R. Pli 20mm	ORP	TP/3790/27	100% post-consumer recycled PET	B1(D)		225	95	0,40		○
Pacific F.R.	PAC	PA/001	91% PL Trevira CS 9% PL	Classe 1 (I)	OEKO-TEX REACH	330	115	0,50		○
Pacific F.R.	PAC	PA/002	91% PL Trevira CS 9% PL	Classe 1 (I)		330	115	0,50		○
Pacific F.R.	PAC	PA/003	91% PL Trevira CS 9% PL	Classe 1 (I)		330	115	0,50		○
Pacific F.R.	PAC	PA/004	91% PL Trevira CS 9% PL	Classe 1 (I)		330	115	0,50		○
Prestigio F.R.	ASTPRG	AST/PRG	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class1(EU)	OEKO-TEX REACH	230	170	0,35	15	○
Preziosa F.R.	ASTPRZ	AST/PRZ	100% PL Trevira CS	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class1(EU)		230	170	0,35	15	○
Pianeta F.R. XXL	PIA	PIA/01	100% PL	CLASSE 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US)		410	250	0,58	3	○
Pianeta F.R. XXL	PIA	PIA/02	100% PL	CLASSE 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US)		410	250	0,58	3	○
Pianeta F.R. XXL	PIA	PIA/03	100% PL	CLASSE 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US)	410	250	0,58	3	○	
Pianeta F.R. XXL	PIA	PIA/04	100% PL	CLASSE 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US)	410	250	0,58	3	○	
Rigo blackout cm 7,5/5,0	RIB	RIB/001	100% PL		OEKO-TEX	280	170	0,40		●
Rigo blackout cm 7,5/5,0	RIB	RIB/002	100% PL			280	170	0,40		●
Rigo blackout cm 7,5/5,0	RIB	RIB/003	100% PL			280	170	0,40		●
Rigo blackout cm 7,5/5,0	RIB	RIB/004	100% PL			280	170	0,40		●
Rigo blackout cm 7,5/5,0	RIB	RIB/005	100% PL			280	170	0,40		●
Rigo cm 7,5/5,0	RI	RI/701	100% PL		OEKO-TEX	280	96	0,26		○
Rigo cm 7,5/5,0	RI	RI/702	100% PL			280	96	0,26		○
Rigo cm 7,5/5,0	RI	RI/703	100% PL			280	96	0,26		○
Rigo cm 7,5/5,0	RI	RI/704	100% PL			280	96	0,26		○
Rigo cm 7,5/5,0	RI	RI/705	100% PL			280	96	0,26		○
Sabbia	SAB	SAB/01	100% PL		OEKO-TEX REACH	280	116	0,55		○
Sabbia	SAB	SAB/02	100% PL			280	116	0,55		○
Sabbia	SAB	SAB/03	100% PL			280	116	0,55		○
Sakura 1	SAK1	SAK1/01	55% PL 45% VI		OEKO-TEX	300	110	0,22	20	○
Sakura 1	SAK1	SAK1/02	55% PL 45% VI			300	110	0,22	20	○
Sakura 2	SAK2	SAK2/01	55% PL 45% VI			300	110	0,22	19	○


 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















32	54	14	25	58	0,40					97				5/7		
27	55	18	14	54	0,41					98				5/7		
22	46	32	3	40	0,43					99				5/7		
58	36	6	58	37	0,46					57	0,60			4/5		
58	36	6	58	37	0,46					57	0,60			4/5		
58	36	6	58	37	0,46					57	0,60			4/5		
58	36	6	58	37	0,46					57	0,60			4/5		
43	50	7	45	54	0,41					90				6/7		
43	50	7	45	54	0,41					90				6/7		
40	54	6	40	56	0,40		0,26		0	71	0,45	110	120	5/6		with tape using high frequency
24	35	41	23	34	0,46		0,28		0	85	0,45	110	120	5/6		with tape using high frequency
11	19	70	10	18	0,51		0,29		1	92	0,45	110	120	5/6		with tape using high frequency
3	7	90	2	6	0,54		0,30		4	98	0,45	110	120	5/6		with tape using high frequency
0	53	47	0							99				6		
0	53	47	0							99				6		
0	53	47	0							99				6		
0	53	47	0							99				6		
0	53	47	0							99				6		
37	57	6	36	60	0,46					99						
38	55	7	37	58	0,46					99						
29	49	22	20	43	0,47					99						
33	48	19	23	42	0,48					99						
30	45	25	1	21	0,50					99						
22	69	9	21	70	0,36					94				5		
22	65	13	20	66	0,36					94				5		
14	41	45	2	16	0,44					97				5		
58	33	9	56	35	0,48		0,29		0	61		41	34	4/5		
44	19	37	25	4	0,52		0,30		0	72		41	34	4/5		
59	35	6	58	38	0,47		0,29		0	57		41	34	4/5		

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Sakura 2	SAK2	SAK2/02	55% PL 45% VI		OEKO-TEX	300	110	0,22	19	○
Screen G2 F.R.	G2	G/279-320	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(ES)	 ANTIBACTERIAL GREENGUARD GOLD REACH	320	520	0,75	4	○
Screen G2 F.R.	G2	G/281-320	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(ES)		320	520	0,75	4	○
Screen G2 F.R.	G2	G/282-320	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(ES)		320	520	0,75	4	○
Screen G2 F.R.	G2	G/286-320	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(ES)		320	520	0,75	4	○
Screen G2 F.R.	G2	G/290-285	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(ES)		285	520	0,75	4	○
Screen G2 F.R.	G2	G/291-320	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(ES)		320	520	0,75	4	○
Screen G2 F.R.	G2	G/292-320	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(ES)		320	520	0,75	4	○
Screen G2 F.R.	G2	G/293-320	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(ES)		320	520	0,75	4	○
Screen G2 F.R.	G2	G/294-320	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(ES)		320	520	0,75	4	○
Screen G2 F.R.	G2	G/295-320	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(ES)		320	520	0,75	4	○
Screen G2 F.R.	G2	G/296-320	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(ES)		320	520	0,75	4	○
Screen G2 F.R.	G2	G/297-320	42% FV 58% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(ES)		320	520	0,75	4	○
Screen G3 - 1% F.R.	G31	G31/10-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	410	0,48	1	○
Screen G3 - 1% F.R.	G31	G31/11-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	410	0,48	1	○
Screen G3 - 1% F.R.	G31	G31/12-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	410	0,48	1	○
Screen G3 - 1% F.R.	G31	G31/18-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	410	0,48	1	○
Screen G3 - 1% F.R.	G31	G31/23-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	410	0,48	1	○
Screen G3 - 3% F.R.	G33	G33/10-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	385	0,48	3	○
Screen G3 - 3% F.R.	G33	G33/11-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	385	0,48	3	○
Screen G3 - 3% F.R.	G33	G33/12-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	385	0,48	3	○
Screen G3 - 3% F.R.	G33	G33/18-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)	320	385	0,48	3	○	
Screen G3 - 3% F.R.	G33	G33/23-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)	320	385	0,48	3	○	
Screen G3 - 5% F.R.	G35	G35/10-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)	320	375	0,42	5	○	
Screen G3 - 5% F.R.	G35	G35/11-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)	320	375	0,42	5	○	



 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















43	23	34	26	9	0,50		0,30		0	71		41	34	4/5		
11	27	62	9	27	0,48	0,08		0,06	3	96		220	200	7/8	✓	heat
5	12	83	5	11	0,54	0,06		0,05	3	96		220	200	7/8	✓	heat
16	45	39	14	48	0,40	0,12		0,07	3	96		220	200	7/8	✓	heat
10	28	62	8	27	0,48	0,08		0,06	3	96		220	200	7/8	✓	heat
5	17	78	5	17	0,52	0,06		0,05	3	96		220	200	7/8	✓	heat
4	6	90	4	6	0,56	0,05		0,04	3	96		220	200	7/8	✓	heat
14	38	48	13	40	0,42	0,11		0,07	3	96		220	200	7/8	✓	heat
8	20	72	7	17	0,51	0,07		0,05	3	96		220	200	7/8	✓	heat
10	31	59	7	31	0,47	0,08		0,05	3	96		220	200	7/8	✓	heat
17	50	33	16	55	0,37	0,12		0,08	3	96		220	200	7/8	✓	heat
21	66	13	21	73	0,31	0,16		0,09	3	96		220	200	7/8	✓	heat
18	53	29	16	58	0,37	0,13		0,08	3	96		220	200	7/8	✓	heat
18	70	12	17		0,29					99		160	130	7/8		heat
15	57	28	13		0,39					99		160	130	7/8		heat
12	42	46	10		0,40					99		160	130	7/8		heat
19	62	19	16		0,32					99		160	130	7/8		heat
1	9	90	1		0,54					99		160	130	7/8		heat
18	70	12	17		0,28					98		180	100	7/8		heat
19	58	23	17		0,38					98		180	100	7/8		heat
16	40	44	14		0,41					98		180	100	7/8		heat
21	62	17	18		0,31					98		180	100	7/8		heat
3	8	89	3		0,54					98		180	100	7/8		heat
24	65	11	23		0,30					94		130	130	7/8		heat
20	50	30	18		0,38					94		130	130	7/8		heat

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Screen G3 - 5% F.R.	G35	G35/12-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)	 ANTIBACTERIAL GREENGUARD GOLD REACH	320	375	0,42	5	○
Screen G3 - 5% F.R.	G35	G35/18-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	375	0,42	5	○
Screen G3 - 5% F.R.	G35	G35/23-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	375	0,42	5	○
Screen G3 -10% F.R.	G310	G310/10-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	350	0,45	10	○
Screen G3 -10% F.R.	G310	G310/11-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	350	0,45	10	○
Screen G3 -10% F.R.	G310	G310/12-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	350	0,45	10	○
Screen G3 -10% F.R.	G310	G310/18-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	350	0,45	10	○
Screen G3 -10% F.R.	G310	G310/23-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		320	350	0,45	10	○
Screen G4 F.R.	G4	G/410-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN13773 Classe 1 (ES)		320	390	0,50	5	○
Screen G4 F.R.	G4	G/411-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN13773 Classe 1 (ES)		320	390	0,50	5	○
Screen G4 F.R.	G4	G/414-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN13773 Classe 1 (ES)		320	390	0,50	5	○
Screen G4 F.R.	G4	G/418-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN13773 Classe 1 (ES)		320	390	0,50	5	○
Screen G4 F.R.	G4	G/423-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN13773 Classe 1 (ES)		320	390	0,50	5	○
Screen G4 F.R.	G4	G/425-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN13773 Classe 1 (ES)		320	390	0,50	5	○
Screen G4 F.R.	G4	G/432-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN13773 Classe 1 (ES)		320	390	0,50	5	○
Screen G4 F.R.	G4	G/433-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN13773 Classe 1 (ES)		320	390	0,50	5	○
Screen G4 F.R.	G4	G/434-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN13773 Classe 1 (ES)		320	390	0,50	5	○
Screen G4 F.R.	G4	G/435-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN13773 Classe 1 (ES)		320	390	0,50	5	○
Screen G4 F.R.	G4	G/436-320	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), EN13773 Classe 1 (ES)		320	390	0,50	5	○
Screen G5 F.R.	G5	G/530	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)		250	425	0,58	3	○
Screen G5 F.R.	G5	G/531	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)	250	425	0,58	3	○	
Screen G5 F.R.	G5	G/532	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)	250	425	0,58	3	○	
Screen G5 F.R.	G5	G/533	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)	250	425	0,58	3	○	
Screen G5 F.R.	G5	G/534	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)	250	425	0,58	3	○	
Screen G5 F.R.	G5	G/535	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)	250	425	0,58	3	○	


 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















20	39	41	17		0,42					94		130	130	7/8		heat
23	58	19	21		0,34					94		130	130	7/8		heat
7	10	83	7		0,55					94		130	130	7/8		heat
28	62	10	27		0,32					90		140	110	7/8		heat
25	50	25	22		0,38					90		140	110	7/8		heat
24	37	39	21		0,43					90		140	110	7/8		heat
27	56	17	25		0,36					90		140	110	7/8		heat
11	9	80	10		0,54					90		140	110	7/8		heat
21	67	12	21		0,31					96		120	140	7/8		heat
18	52	30	16		0,37					96		120	140	7/8		heat
14	28	58	11		0,48					96		120	140	7/8		heat
22	60	18	20		0,33					96		120	140	7/8		heat
6	9	85	5		0,55					96		120	140	7/8		heat
16	34	50	14		0,44					96		120	140	7/8		heat
17	52	31	14		0,37					96		120	140	7/8		heat
11	20	69	8		0,51					96		120	140	7/8		heat
15	44	41	12		0,41					96		120	140	7/8		heat
7	20	73	6		0,50					96		120	140	7/8		heat
4	5	91	4		0,56					96		120	140	7/8		heat
22	66	12	21		0,30					97		160	160	7/8		heat
15	57	28	12		0,34					97		160	160	7/8		heat
7	48	45	6		0,37					97		160	160	7/8		heat
15	58	27	14		0,34					97		160	160	7/8		heat
11	53	36	8		0,36					97		160	160	7/8		heat
7	47	46	6		0,37					97		160	160	7/8		heat

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Screen P0 F.R.	P00	P/031-300	28% PL 72% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	 FUNGISTATIC GREENGUARD OEKO-TEX REACH	300	500	0,58	0,5	○
Screen P0 F.R.	P00	P/032-300	28% PL 72% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	500	0,58	0,5	○
Screen P0 F.R.	P00	P/033-300	28% PL 72% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	500	0,58	0,5	○
Screen P0 F.R.	P00	P/034-300	28% PL 72% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	500	0,58	0,5	○
Screen P0 F.R.	P00	P/036-300	28% PL 72% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	500	0,58	0,5	○
Screen P33 Metal F.R.	PM33	PM/331	35%PL 65% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M2 (FR) C s2 d0 (EU)	 ANTIBACTERIAL GREENGUARD OEKO-TEX REACH	285	325	0,45	3	○
Screen P33 Metal F.R.	PM33	PM/332	35%PL 65% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M2 (FR) C s2 d0 (EU)		285	325	0,45	3	○
Screen P33 Metal F.R.	PM33	PM/333	35%PL 65% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M2 (FR) C s2 d0 (EU)		285	325	0,45	3	○
Screen P33 Metal F.R.	PM33	PM/334	35%PL 65% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M2 (FR) C s2 d0 (EU)		285	325	0,45	3	○
Screen P33 Metal F.R.	PM33	PM/335	35%PL 65% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M2 (FR) C s2 d0 (EU)		285	325	0,45	3	○
Screen P33 Metal F.R.	PM33	PM/336	35%PL 65% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M2 (FR) C s2 d0 (EU)		285	325	0,45	3	○
Screen P33 Metal F.R.	PM33	PM/337	35%PL 65% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M2 (FR) C s2 d0 (EU)		285	325	0,45	3	○
Screen P4 BLO outdoor F.R.	P4BLO	P/4B01-300	21%PL 79% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	 FUNGISTATIC GREENGUARD GOLD OEKO-TEX REACH	300	560	0,68	0	●
Screen P4 BLO outdoor F.R.	P4BLO	P/4B02-300	21%PL 79% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	560	0,68	0	●
Screen P4 BLO outdoor F.R.	P4BLO	P/4B03-300	21%PL 79% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	560	0,68	0	●
Screen P4 BLO outdoor F.R.	P4BLO	P/4B04-300	21%PL 79% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	560	0,68	0	●
Screen P4 BLO outdoor F.R.	P4BLO	P/4B05-300	21%PL 79% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	560	0,68	0	●
Screen P4 BLO outdoor F.R.	P4BLO	P/4B06-300	21%PL 79% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	560	0,68	0	●
Screen P4 BLO outdoor F.R.	P4BLO	P/4B07-300	21%PL 79% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	560	0,68	0	●
Screen P4 BLO outdoor F.R.	P4BLO	P/4B08-300	21%PL 79% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	560	0,68	0	●
Screen P4 BLO outdoor F.R.	P4BLO	P/4B33-300	21%PL 79% PVC	CLASSE 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	300	560	0,68	0	●	
Screen P40 F.R.	P40	P/401-300	25%PL 75% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	520	0,63	0,5	○
Screen P40 F.R.	P40	P/402-300	25%PL 75% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	520	0,63	0,5	○
Screen P40 F.R.	P40	P/403-300	25%PL 75% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	520	0,63	0,5	○
Screen P40 F.R.	P40	P/405-300	25%PL 75% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	520	0,63	0,5	○
Screen P40 F.R.	P40	P/406-300	25%PL 75% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	520	0,63	0,5	○
Screen P40 F.R.	P40	P/406-300	25%PL 75% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	520	0,63	0,5	○



 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















15	74	11	11	85	0,33	0,11	0,24	0,07	2	100	0,50	240	100	8	✓	heat
13	60	27	8	65	0,38	0,11	0,26	0,08	0	100	0,50	240	100	8	✓	heat
10	36	54	4	39	0,45	0,11	0,28	0,09	1	100	0,50	240	100	8	✓	heat
4	16	80	1	16	0,52	0,10	0,29	0,08	4	100	0,50	240	100	8	✓	heat
10	48	42	6	53	0,41	0,10	0,27	0,08	0	100	0,50	240	100	8	✓	heat
4	72	24	7	70	0,33		0,24		1	94		150	120	7		heat
4	71	25	7	70	0,34		0,24		1	95		150	120	7		heat
3	72	25	5	70	0,33		0,24		1	95		150	120	7		heat
4	70	26	5	70	0,34		0,24		1	96		150	120	7		heat
3	72	25	6	69	0,33		0,24		1	96		150	120	7		heat
3	72	25	5	63	0,33		0,24		1	96		150	120	7		heat
4	72	24	4	71	0,33		0,24		3	97		150	120	7		heat
0	63	37	0	72	0,36	0,03	0,25	0,03	4	100		215	175	8	✓	heat
0	58	42	0	66	0,38	0,04	0,26	0,03	4	100		215	175	8	✓	heat
0	57	43	0	65	0,38	0,04	0,26	0,04	4	100		215	175	8	✓	heat
0	12	88	0	14	0,53	0,08	0,30	0,07	4	100		215	175	8	✓	heat
0	6	94	0	6	0,55	0,08	0,30	0,08	4	100		215	175	8	✓	heat
0	10	90	0	12	0,53	0,08	0,30	0,07	4	100		215	175	8	✓	heat
0	4	96	0	4	0,56	0,09	0,31	0,08	4	100		215	175	8	✓	heat
0	6	94	0	6	0,55	0,08	0,30	0,08	4	100		215	175	8	✓	heat
0	50	50	0	56	0,30					100		215	175	8	✓	heat
14	74	12	10	85	0,33	0,10	0,24	0,07	2	100		220	155	8	✓	heat
9	62	29	4	69	0,37	0,09	0,25	0,06	2	100		220	155	8	✓	heat
4	49	47	2	58	0,41	0,07	0,26	0,06	3	100		220	155	8	✓	heat
0	6	94	0	6	0,55	0,08	0,30	0,08	4	100		220	155	8	✓	heat
0	7	93	0	7	0,55	0,08	0,30	0,08	4	100		220	155	8	✓	heat

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Screen P40 F.R.	P40	P/407-300	25%PL 75% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	 FUNGISTATIC GREENGUARD GOLD OEKO-TEX REACH	300	520	0,63	0,5	○
Screen P41 F.R.	P41	P/411-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	430	0,60	1	○
Screen P41 F.R.	P41	P/412-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	430	0,60	1	○
Screen P41 F.R.	P41	P/413-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	430	0,60	1	○
Screen P41 F.R.	P41	P/415-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	430	0,60	1	○
Screen P41 F.R.	P41	P/416-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	430	0,60	1	○
Screen P41 F.R.	P41	P/417-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	430	0,60	1	○
Screen P410 F.R.	P410	P/4101-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701(US), BS (GB)		300	370	0,54	10	○
Screen P410 F.R.	P410	P/4102-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701(US), BS (GB)		300	370	0,54	10	○
Screen P410 F.R.	P410	P/4103-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701(US), BS (GB)		300	370	0,54	10	○
Screen P43 F.R.	P43	P/430-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	440	0,56	3	○
Screen P43 F.R.	P43	P/431-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	440	0,56	3	○
Screen P43 F.R.	P43	P/432-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	440	0,56	3	○
Screen P43 F.R.	P43	P/433-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	440	0,56	3	○
Screen P43 F.R.	P43	P/434-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	440	0,56	3	○
Screen P43 F.R.	P43	P/435-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	440	0,56	3	○
Screen P43 F.R.	P43	P/436-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	440	0,56	3	○
Screen P43 F.R.	P43	P/437-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	440	0,56	3	○
Screen P45 F.R.	P45	P/450-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	400	0,55	5	○
Screen P45 F.R.	P45	P/451-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	400	0,55	5	○
Screen P45 F.R.	P45	P/452-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	400	0,55	5	○
Screen P45 F.R.	P45	P/453-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	400	0,55	5	○
Screen P45 F.R.	P45	P/454-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	400	0,55	5	○
Screen P45 F.R.	P45	P/455-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	400	0,55	5	○
Screen P45 F.R.	P45	P/456-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	400	0,55	5	○

 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		




























0	4	96	0	4	0,55	0,08	0,31	0,08	4	100		220	155	8	✓	heat
18	71	11	15	82	0,34	0,13	0,25	0,09	1	96		170	120	8	✓	heat
18	60	22	12	68	0,38	0,14	0,26	0,10	1	96		170	120	8	✓	heat
12	50	38	8	57	0,41	0,11	0,26	0,08	1	96		170	120	8	✓	heat
3	6	91	3	6	0,55	0,10	0,30	0,09	4	97		170	120	8	✓	heat
3	8	89	3	8	0,54	0,10	0,30	0,09	4	97		170	120	8	✓	heat
3	4	93	3	4	0,56	0,10	0,31	0,09	4	97		170	120	8	✓	heat
27	65	8	24	75	0,36	0,19	0,25	0,12	0	87		130	120	8	✓	heat
26	53	21	22	59	0,40	0,19	0,26	0,13	0	88		130	120	8	✓	heat
21	42	37	17	47	0,43	0,17	0,27	0,12	0	88		130	120	8	✓	heat
19	74	7	15	84	0,33	0,13	0,24	0,09	1	94	0,15	140	140	8	✓	heat
18	72	10	15	82	0,34	0,13	0,25	0,09	1	95	0,15	140	140	8	✓	heat
19	57	24	13	64	0,39	0,15	0,26	0,10	1	96	0,15	140	140	8	✓	heat
9	43	48	6	48	0,43	0,08	0,27	0,08	3	97	0,15	140	140	8	✓	heat
8	36	56	5	39	0,45	0,10	0,28	0,08	3	96	0,15	140	140	8	✓	heat
6	7	87	5	7	0,54	0,12	0,30	0,10	3	95	0,15	140	140	8	✓	heat
5	9	86	5	10	0,54	0,11	0,30	0,09	3	95	0,15	140	140	8	✓	heat
5	4	91	5	4	0,56	0,11	0,31	0,10	4	95	0,15	140	140	8	✓	heat
24	70	6	20	80	0,34	0,16	0,25	0,11	0	90		130	120	8	✓	heat
23	68	9	19	78	0,35	0,16	0,25	0,11	0	91		130	120	8	✓	heat
22	53	25	17	58	0,40	0,17	0,26	0,12	0	92		130	120	8	✓	heat
17	42	41	13	47	0,43	0,15	0,27	0,11	0	91		130	120	8	✓	heat
13	36	51	9	39	0,45	0,13	0,28	0,10	2	92		130	120	8	✓	heat
8	8	84	7	7	0,54	0,13	0,30	0,11	3	93		130	120	8	✓	heat
9	9	82	8	10	0,54	0,13	0,30	0,11	3	92		130	120	8	✓	heat


















Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Screen P45 F.R.	P45	P/457-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	 FUNGISTATIC GREENGUARD GOLD OEKO-TEX REACH	300	400	0,55	5	○
Screen P55 F.R.	P55	P/551	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	630	0,83	3	○
Screen P55 F.R.	P55	P/552	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	630	0,83	3	○
Screen P55 F.R.	P55	P/553	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	630	0,83	3	○
Screen P55 F.R.	P55	P/554	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	630	0,83	3	○
Screen P55 F.R.	P55	P/555	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	630	0,83	3	○
Screen P6 F.R.	P60	P/600-300	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701(US), BS (GB)		300	325	0,43	2	○
Screen P6 F.R.	P60	P/601-300	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701(US), BS (GB)		300	325	0,43	2	○
Screen P6 F.R.	P60	P/602-300	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701(US), BS (GB)		300	325	0,43	2	○
Screen P6 F.R.	P60	P/606-300	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701(US), BS (GB)		300	325	0,43	2	○
Screen P6 F.R.	P60	P/607-300	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701(US), BS (GB)		300	325	0,43	2	○
Screen P6 F.R.	P60	P/608-300	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701(US), BS (GB)		300	325	0,43	2	○
Screen P71 F.R.	P71	P/711-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	615	0,72	1	○
Screen P71 F.R.	P71	P/712-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	615	0,72	1	○
Screen P71 F.R.	P71	P/713-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	615	0,72	1	○
Screen P71 F.R.	P71	P/716-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)		300	615	0,72	1	○
Screen P71 F.R.	P71	P/717-300	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	300	615	0,72	1	○	
Screen P807 BLO Outdoor F.R.	P80	P/807-300	22% PL 78% PVC	Classe1 (I);B1 (D);NFPA701 (US); BS (GB)	300	764	0,90	0	●	
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/430	85% PL Recycled 15% PL	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M1 (FR)	CRADLE TO CRADLE GREENGUARD GOLD OEKO-TEX REACH 	300	310	0,52	3	○
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/431	85% PL Recycled 15% PL	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M1 (FR)		300	310	0,52	3	○
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/432	85% PL Recycled 15% PL	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M1 (FR)		300	310	0,52	3	○
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/433	85% PL Recycled 15% PL	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M1 (FR)		300	310	0,52	3	○
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/434	85% PL Recycled 15% PL	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M1 (FR)		300	310	0,52	3	○
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/435	85% PL Recycled 15% PL	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M1 (FR)		300	310	0,52	3	○
Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/436	85% PL Recycled 15% PL	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M1 (FR)	300	310	0,52	3	○	

 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		

10	3	87	10	3	0,56	0,14	0,31	0,11	4	90		130	120	8	✓	heat
17	71	12	14	82	0,34	0,12	0,25	0,08	1	95		125	167	8	✓	heat
14	49	37	9	52	0,41	0,12	0,27	0,09	0	97		125	167	8	✓	heat
8	34	58	5	38	0,46	0,10	0,28	0,08	3	97		125	167	8	✓	heat
5	12	83	4	13	0,53	0,11	0,30	0,09	4	96		125	167	8	✓	heat
4	3	93	4	3	0,56	0,11	0,31	0,09	3	96		125	167	8	✓	heat
21	68	11	19	51	0,42					94		135	110	8		heat
21	68	11	19	51	0,42					94		135	110	8		heat
22	58	20	18	43	0,48					95		99	102	8		heat
17	47	36	16	36	0,60					95		99	102	8		heat
15	53	32	14	55	0,70					94		99	102	8		heat
11	42	47	10	44	0,52					95		99	102	8		heat
14	72	14	12	82	0,34	0,11	0,24	0,07	1	96		300	250	8	✓	heat
10	58	32	7	65	0,38	0,10	0,26	0,07	2	96		300	250	8	✓	heat
7	46	47	6	54	0,42	0,09	0,27	0,07	2	97		300	250	8	✓	heat
3	8	89	3	9	0,54	0,10	0,30	0,09	3	97		300	250	8	✓	heat
3	4	93	3	4	0,56	0,10	0,31	0,09	3	97		300	250	8	✓	heat
0	4	96	0	4	0,56	0,09	0,31	0,08	4	100		350	120	8	✓	heat
21	70	9	19	74	0,34					90		223	198	6		with tape using high frequency
21	69	10	19	74	0,35					96		249	258	6		with tape using high frequency
15	57	28	12	58	0,39					96		273	264	6		with tape using high frequency
11	47	42	9	48	0,42					94		223	237	6		with tape using high frequency
8	41	51	6	39	0,44					96		271	280	6		with tape using high frequency
5	14	81	5	11	0,52					95		264	240	6		with tape using high frequency
4	12	84	4	10	0,53					96		265	238	6		with tape using high frequency


















Name	Cat.	Ref.	 Composition	 F.R. classification	 Health certifications	 Width cm	 Weight g/m ²	 Thickness mm	 OF %	 Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501

Screen PL 43 F.R.	PL43	PL/437	85% PL Recycled 15% PL	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), M1 (FR)	CRADLE TO CRADLE GREENGUARD GOLD OEKO-TEX REACH 	300	310	0,52	3	
Screen PL 45 F.R.	PL45	PL/450	85% PL Recycled 15% PL	Classe 1 (I), M1 (FR), NFPA 701 (US), BS (GB), B1 (D)	OEKO-TEX	300	325	0,56	5	
Screen PL 45 F.R.	PL45	PL/451	85% PL Recycled 15% PL	Classe 1 (I), M1 (FR), NFPA 701 (US), BS (GB), B1 (D)	REACH 	300	325	0,56	5	
Screen PL 45 F.R.	PL45	PL/452	85% PL Recycled 15% PL	Classe 1 (I), M1 (FR), NFPA 701 (US), BS (GB), B1 (D)		300	325	0,56	5	
Screen PL 45 F.R.	PL45	PL/453	85% PL Recycled 15% PL	Classe 1 (I), M1 (FR), NFPA 701 (US), BS (GB), B1 (D)	RECYCLABLE	300	325	0,56	5	
Screen Tech 3% F.R.	TECH	TE/301	100% PL	Classe 1 (I);B1(D); B-s2 ,d0	OEKO-TEX REACH	290	270	0,40	3	
Screen Tech 3% F.R.	TECH	TE/302	100% PL	Classe 1 (I);B1(D); B-s2 ,d0		290	270	0,40	3	
Screen Tech 3% F.R.	TECH	TE/303	100% PL	Classe 1 (I);B1(D); B-s2 ,d0		290	270	0,40	3	
Screen Tech 3% F.R.	TECH	TE/304	100% PL	Classe 1 (I);B1(D); B-s2 ,d0		290	270	0,40	3	
Screen Tech 3% F.R.	TECH	TE/305	100% PL	Classe 1 (I);B1(D); B-s2 ,d0		290	270	0,40	3	
Screen Tech 3% F.R.	TECH	TE/306	100% PL	Classe 1 (I);B1(D); B-s2 ,d0		290	270	0,40	3	
Soltis 86 F.R.	S86	S86/001	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	GREENGUARD GOLD 	267	380	0,45	14	
Soltis 86 F.R.	S86	S86/002	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	380	0,45	14	
Soltis 86 F.R.	S86	S86/003	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	380	0,45	14	
Soltis 86 F.R.	S86	S86/004	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	380	0,45	14	
Soltis 86 F.R.	S86	S86/005	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	380	0,45	14	
Soltis 86 F.R.	S86	S86/006	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	380	0,45	14	
Soltis 86 F.R.	S86	S86/021	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	380	0,45	14	
Soltis 86 F.R.	S86	S86/022	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		177	380	0,45	14	
Soltis 86 F.R.	S86	S86/023	35% PL 65% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		177	380	0,45	14	
Soltis 88 F.R.	S88	S88/001-267	38% PL 62% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	360	0,45	8	
Soltis 88 F.R.	S88	S88/002-267	38% PL 62% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	267	360	0,45	8		
Soltis 88 F.R.	S88	S88/003-267	38% PL 62% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	267	360	0,45	8		







































 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















4	4	92	4	4	0,56					96		227	190	6		with tape using high frequency
20	72	8	18	77	0,33		0,24		0	94		270	248	6/7		with tape using high frequency
20	71	9	18	76	0,33		0,24		0	94		270	248	6/7		with tape using high frequency
17	63	20	13	64	0,36		0,25		0	94		270	248	6/7		with tape using high frequency
13	52	35	11	54	0,39		0,26		1	95		270	248	6/7		with tape using high frequency
3	82	15	3	81	0,30		0,23		3	98	0,20	120	100	7		
3	83	14	3	82	0,30		0,23		3	97	0,20	120	100	7		
3	82	15	3	81	0,30		0,23		3	98	0,20	120	100	7		
3	83	14	3	82	0,30		0,23		3	98	0,20	120	100	7		
3	84	13	3	83	0,30		0,23		3	97	0,20	120	100	7		
3	81	16	3	80	0,31		0,24		3	97	0,20	120	100	7		
29	59	12	28		0,31	0,22	0,15	0,11				230	160		✓	heat
30	57	13	28		0,32	0,22	0,16	0,11				230	160		✓	heat
15	11	74	15		0,50	0,11	0,28	0,07				230	160		✓	heat
17	7	76	17		0,51	0,12	0,28	0,07				230	160		✓	heat
19	39	42	19		0,39	0,14	0,20	0,09				230	160		✓	heat
16	29	55	16		0,44	0,12	0,23	0,08				230	160		✓	heat
28	61	11	27		0,30	0,21	0,14	0,11				230	160		✓	heat
18	25	57	16		0,46	0,13	0,25	0,08				230	160		✓	heat
21	24	55	14		0,46	0,14	0,27	0,07				230	160		✓	heat
24	65	11	22		0,28	0,18	0,12	0,13				140	145		✓	heat
13	44	43	12		0,37	0,10	0,19	0,08				140	145		✓	heat
9	16	75	9		0,48	0,08	0,26	0,07				140	145		✓	heat

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading	
Reference Standard								UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Soltis 88 F.R.	S88	S88/004-267	38% PL 62% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO	 	267	360	0,45	8	○	
Soltis 88 F.R.	S88	S88/005-267	38% PL 62% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	360	0,45	8	○	
Soltis 88 F.R.	S88	S88/006-267	38% PL 62% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	360	0,45	8	○	
Soltis 88 F.R.	S88	S88/021-267	38% PL 62% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	360	0,45	8	○	
Soltis 88 F.R.	S88	S88/022-267	38% PL 62% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	360	0,45	8	○	
Soltis 92 F.R.	S92	S92/211	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	420	0,45	4	○	
Soltis 92 F.R.	S92	S92/213	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	420	0,45	4	○	
Soltis 92 F.R.	S92	S92/214	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	420	0,45	4	○	
Soltis 92 F.R.	S92	S92/216	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	420	0,45	4	○	
Soltis 92 F.R.	S92	S92/221	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	420	0,45	4	○	
Soltis 92 F.R.	S92	S92/222	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	420	0,45	4	○	
Soltis 92 F.R.	S92	S92/223	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	420	0,45	4	○	
Soltis 92 F.R.	S92	S92/224	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	420	0,45	4	○	
Soltis 92 F.R.	S92	S92/225	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		267	420	0,45	4	○	
Soltis 92 F.R.	S92	S92/226	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		177	420	0,45	4	○	
Soltis 92 F.R.	S92	S92/227	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		177	420	0,45	4	○	
Soltis 92 F.R.	S92	S92/228	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		177	420	0,45	4	○	
Soltis 92 F.R.	S92	S92/229	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH), IMO		177	420	0,45	4	○	
Soltis 99 F.R.	S99	S99/441	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)		   	267	290	0,32	3	○
Soltis 99 F.R.	S99	S99/442	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)			267	290	0,32	3	○
Soltis 99 F.R.	S99	S99/455	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)	267		290	0,32	3	○	
Soltis 99 F.R.	S99	S99/456	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)	267		290	0,32	3	○	
Soltis 99 F.R.	S99	S99/457	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)	177		290	0,32	3	○	
Soltis 99 F.R.	S99	S99/458	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)	267		290	0,32	3	○	
Soltis 99 LOW-E F.R.	S99LO	S99/461	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)	177		290	0,32	3	○	





 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















9	5	86	9		0,52	0,08	0,29	0,05				140	145		✓	heat
24	62	14	21		0,29	0,18	0,14	0,12				140	145		✓	heat
11	27	62	9		0,44	0,08	0,24	0,05				140	145		✓	heat
21	67	12	19		0,26	0,16	0,12	0,08				140	145		✓	heat
14	42	44	11		0,37	0,10	0,20	0,08				140	145		✓	heat
19	68	13	17		0,24	0,15	0,11	0,07				310	210		✓	heat
4	13	83	4		0,51	0,06	0,28	0,04				310	210		✓	heat
8	46	46	8		0,36	0,07	0,18	0,04				310	210		✓	heat
5	8	87	5		0,52	0,05	0,28	0,04				310	210		✓	heat
17	73	10	15		0,45	0,04	0,10	0,06				310	210		✓	heat
15	63	22	10		0,29	0,11	0,15	0,05				310	210		✓	heat
11	46	43	8		0,36	0,08	0,19	0,04				310	210		✓	heat
5	31	64	3		0,30	0,10	0,23	0,03				310	210		✓	heat
6	19	75	5		0,48	0,05	0,26	0,04				310	210		✓	heat
7	28	65	5		0,45	0,05	0,24	0,03				310	210		✓	heat
2	10	88	2		0,53	0,03	0,28	0,03				310	210		✓	heat
6	27	67	3		0,47	0,05	0,26	0,03				310	210		✓	heat
4	17	79	3		0,51	0,04	0,28	0,03				310	210		✓	heat
13	54	33	12		0,34		0,17					160	170			heat
9	47	44	7		0,37		0,19					160	170			heat
13	51	36	10		0,35		0,18					160	170			heat
13	43	44	9		0,38		0,20					160	170			heat
9	48	43	7		0,36		0,18					160	170			heat
5	24	71	4		0,45		0,24					160	170			heat
8	71	21	7		0,34							160	170			heat

Name	Cat.	Ref.	 Composition	 F.R. classification	 Health certifications	 Width cm	 Weight g/m ²	 Thickness mm	 OF %	 Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Soltis B92 Blackout F.R.	SL	SL/771	27% PL 73% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU),Classe 2 (I), B1 (D), BS (GB), NFPA 701(US), VKF (CH), EN 13773 Classe 1(EU) G1 (RU)		170	650	0,60	0	
Soltis B92 Blackout F.R.	SL	SL/772	27% PL 73% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU),Classe 2 (I), B1 (D), BS (GB), NFPA 701(US), VKF (CH), EN 13773 Classe 1(EU) G1 (RU)		170	650	0,60	0	
Soltis B92 Blackout F.R.	SL	SL/774	27% PL 73% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU),Classe 2 (I), B1 (D), BS (GB), NFPA 701(US), VKF (CH), EN 13773 Classe 1(EU) G1 (RU)		170	650	0,60	0	
Soltis B92 Blackout F.R.	SL	SL/785	27% PL 73% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU),Classe 2 (I), B1 (D), BS (GB), NFPA 701(US), VKF (CH), EN 13773 Classe 1(EU) G1 (RU)		170	650	0,60	0	
Soltis B92 Blackout F.R.	SL	SL/786	27% PL 73% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU),Classe 2 (I), B1 (D), BS (GB), NFPA 701(US), VKF (CH), EN 13773 Classe 1(EU) G1 (RU)		170	650	0,60	0	
Soltis B92 Blackout F.R.	SL	SL/787	27% PL 73% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU),Classe 2 (I), B1 (D), BS (GB), NFPA 701(US), VKF (CH), EN 13773 Classe 1(EU) G1 (RU)		170	650	0,60	0	
Soltis Proof W88 F.R.	SW88	SW88/01	38% PL 62% PVC	Classe 2(I), M 2(F), B1 (D), NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(UE)	 	267	490	0,43	8	
Soltis Proof W88 F.R.	SW88	SW88/02	38% PL 62% PVC	Classe 2(I), M 2(F), B1 (D), NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(UE)		267	490	0,43	8	
Soltis Proof W88 F.R.	SW88	SW88/03	38% PL 62% PVC	Classe 2(I), M 2(F), B1 (D), NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(UE)		267	490	0,43	8	
Soltis Proof W88 F.R.	SW88	SW88/04	38% PL 62% PVC	Classe 2(I), M 2(F), B1 (D), NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(UE)		267	490	0,43	8	
Soltis Proof W88 F.R.	SW88	SW88/05	38% PL 62% PVC	Classe 2(I), M 2(F), B1 (D), NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(UE)		267	490	0,43	8	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/001	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/002	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/003	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/004	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/005	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/006	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/007	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/008	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/009	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/010	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/011	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/012	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/013	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/014	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	
Soltis Touch 3% F.R.	SOT	SOT/015	20% PL 72% PVC 8% PC	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), Classe 1(ES) NFPA 701(US) BS (GB)		270	470	0,75	3	

 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		


















0	70	30	0		0,22	0,03	0,27	0,01		100		310	210		✓	heat
0	13	87	0		0,43	0,01	0,28	0,02		100		310	210		✓	heat
0	38	62	0		0,39	0,02	0,19	0,02		100		310	210		✓	heat
0	47	53	0		0,36	0,02	0,18	0,02		100		310	210		✓	heat
0	45	55	0		0,37	0,02	0,18	0,02		100		310	210		✓	heat
0	6	94	0		0,53	0,02	0,28	0,02		100		310	210		✓	heat
20	70	10	21			0,14						140	140		✓	heat
19	66	15	19			0,14						140	140		✓	heat
16	62	22	12			0,12						140	140		✓	heat
9	45	46	8			0,10						140	140		✓	heat
3	11	86	3			0,10						140	140		✓	heat
14	75	11	12		0,22		0,10				0,40	150	120			heat
8	55	37	7		0,31		0,15				0,40	150	120			heat
7	45	48	6		0,35		0,18				0,40	150	120			heat
6	46	48	5		0,35		0,18				0,40	150	120			heat
6	40	54	6		0,38		0,20				0,40	150	120			heat
5	25	70	4		0,45		0,25				0,40	150	120			heat
5	15	80	5		0,49		0,27				0,40	150	120			heat
7	48	45	4		0,35		0,18				0,40	150	120			heat
7	44	49	6		0,32		0,18				0,40	150	120			heat
6	47	47	5		0,35		0,18				0,40	150	120			heat
3	23	74	3		0,45		0,24				0,40	150	120			heat
4	9	87	4		0,51		0,28				0,40	150	120			heat
5	32	63	4		0,42		0,23				0,40	150	120			heat
4	11	85	4		0,51		0,28				0,40	150	120			heat
4	11	85	3		0,51		0,28				0,40	150	120			heat

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Soltis Veozip F.R.	SOV	SOV/001	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)		290	600	0,90	5	○
Soltis Veozip F.R.	SOV	SOV/002	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)		290	600	0,90	5	○
Soltis Veozip F.R.	SOV	SOV/003	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)		290	600	0,90	5	○
Soltis Veozip F.R.	SOV	SOV/004	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)		290	600	0,90	5	○
Soltis Veozip F.R.	SOV	SOV/005	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)		290	600	0,90	5	○
Soltis Veozip F.R.	SOV	SOV/006	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)		290	600	0,90	5	○
Soltis Veozip F.R.	SOV	SOV/007	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)		290	600	0,90	5	○
Soltis Veozip F.R.	SOV	SOV/008	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)		290	600	0,90	5	○
Soltis Veozip F.R.	SOV	SOV/009	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)		290	600	0,90	5	○
Sonoro F.R.	SON	SON/01	50% PL Recycled 50%PL FR	NFPA 701 (US)		300	370	0,85	0,5	◐
Sonoro F.R.	SON	SON/02	50% PL Recycled 50%PL FR	NFPA 701 (US)		300	370	0,85	0,5	◐
Sonoro F.R.	SON	SON/03	50% PL Recycled 50%PL FR	NFPA 701 (US)		300	370	0,85	0,5	◐
Sonoro F.R.	SON	SON/04	50% PL Recycled 50%PL FR	NFPA 701 (US)		300	370	0,85	0,5	◐
StarScreen F.R.	ST	ST/101	100% Solution Dyed PET F.R.	Classe 1 (I),B1(D),M1(F),NFPA 701 (US)		325	220	0,52	3,5	○
StarScreen F.R.	ST	ST/103	100% Solution Dyed PET F.R.	Classe 1 (I),B1(D),M1(F),NFPA 701 (US)		325	220	0,52	3,5	○
StarScreen F.R.	ST	ST/104	100% Solution Dyed PET F.R.	Classe 1 (I),B1(D),M1(F),NFPA 701 (US)		325	220	0,52	3,5	○
StarScreen F.R.	ST	ST/105	100% Solution Dyed PET F.R.	Classe 1 (I),B1(D),M1(F),NFPA 701 (US)		325	220	0,52	3,5	○
StarScreen F.R.	ST	ST/106	100% Solution Dyed PET F.R.	Classe 1 (I),B1(D),M1(F),NFPA 701 (US)		325	220	0,52	3,5	○
StarScreen F.R.	ST	ST/107	100% Solution Dyed PET F.R.	Classe 1 (I),B1(D),M1(F),NFPA 701 (US)		325	220	0,52	3,5	○
StarScreen F.R.	ST	ST/108	100% Solution Dyed PET F.R.	Classe 1 (I),B1(D),M1(F),NFPA 701 (US)		325	220	0,52	3,5	○
StarScreen F.R.	ST	ST/109	100% Solution Dyed PET F.R.	Classe 1 (I),B1(D),M1(F),NFPA 701 (US)		325	220	0,52	3,5	○
StarScreen F.R.	ST	ST/110	100% Solution Dyed PET F.R.	Classe 1 (I),B1(D),M1(F),NFPA 701 (US)		325	220	0,52	3,5	○
Suono F.R.	SR	SR/820	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3- d0 (EU), Classe 1 (I), M1 (F), BS (GB), NFPA 701 (US)			250	420	0,50	
Suono F.R.	SR	SR/821	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3- d0 (EU), Classe 1 (I), M1 (F), BS (GB), NFPA 701 (US)	250		420	0,50		◐
Suono F.R.	SR	SR/822	36% FV 64% PVC	Euroclass C-s3- d0 (EU), Classe 1 (I), M1 (F), BS (GB), NFPA 701 (US)	250		420	0,50		◐

 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		

9	59	32	8			0,07		0,04	1	95		250	170		✓	heat
9	50	41	8			0,07		0,04	0	95		250	170		✓	heat
7	37	56	7			0,06		0,04	0	95		250	170		✓	heat
6	17	77	6			0,06		0,04	1	95		250	170		✓	heat
8	13	79	7			0,07		0,05	0	95		250	170		✓	heat
5	8	87	5			0,05		0,04	1	95		250	170		✓	heat
5	5	90	5			0,06		0,04	1	95		250	170		✓	heat
5	29	66	4			0,05		0,03	1	95		250	170		✓	heat
7	18	75	6			0,06		0,04	0	95		250	170		✓	heat
16	65	19	14	64	0,36					97	0,65	211	111	5		
12	59	29	5	50	0,38					99	0,65	211	111	5		
10	52	38	3	33	0,44					99	0,65	211	111	5		
9	41	50	1	14	0,44					99	0,65	211	111	5		
38	50	12	40		0,40	0,27						1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO13934-1)	7/8	✓	with film
24	33	42	22		0,45	0,17						1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO13934-1)	7/8	✓	with film
20	28	52	17		0,46	0,15						1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO13934-1)	7/8	✓	with film
8	9	84	6		0,52	0,07						1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO13934-1)	7/8	✓	with film
4	3	94	4		0,54	0,04						1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO13934-1)	7/8	✓	with film
20	31	49	17		0,45	0,15						1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO13934-1)	7/8	✓	with film
9	14	77	7		0,51	0,08						1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO13934-1)	7/8	✓	with film
12	16	72	5		0,50	0,09						1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO13934-1)	7/8	✓	with film
28	35	37	22		0,44	0,19						1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO13934-1)	7/8	✓	with film
18	71	11	17		0,27					100	0,80	140	120	7/8		heat
17	64	19	15		0,31					100	0,80	140	120	7/8		heat
12	41	47	9		0,41					100	0,80	140	120	7/8		heat

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m ²	Thickness mm	OF %	Shading
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501
Tessa	TES	TES/01	100% PL		OEKO-TEX	300	160	0,50	15	○
Tessa	TES	TES/02	100% PL			300	160	0,50	15	○
Tessa	TES	TES/03	100% PL			300	160	0,50	15	○
Totalwhite 1 F.R.	TW	TW/101	100% PL	Classe 1 (I)		280	142	0,26		○
Totalwhite 2 F.R.	TW	TW/201	100% PL	Classe 1 (I)		280	124	0,59		○
Totalwhite 3	TW3	TW/302	100% PL			280	135	0,60		○
Tratto F.R.	TT	TX/3741/01	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), IMO, EN 13773 Class 1 (EU), EN 13501-1 B-s1,d0		300	118	0,34	29	○
Tratto F.R.	TT	TX/3741/02	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), IMO, EN 13773 Class 1 (EU), EN 13501-1 B-s1,d0		300	118	0,34	29	○
Tratto F.R.	TT	TX/3741/04	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), IMO, EN 13773 Class 1 (EU), EN 13501-1 B-s1,d0		300	118	0,34	29	○
Tratto F.R.	TT	TX/3741/05	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), IMO, EN 13773 Class 1 (EU), EN 13501-1 B-s1,d0		300	118	0,34	29	○
Tratto F.R.	TT	TX/3741/06	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), IMO, EN 13773 Class 1 (EU), EN 13501-1 B-s1,d0		300	118	0,34	29	○
Tratto F.R.	TT	TX/3741/07	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), IMO, EN 13773 Class 1 (EU), EN 13501-1 B-s1,d0		300	118	0,34	29	○
Vedo F.R.	VE	VE/03	100% PL	B1(D)		250	119	0,45		○
Vedo F.R.	VE	VE/04	100% PL	B1(D)		250	119	0,45		○
Venere	VEN	VEN/01	79% PL 21% LI		CRADLE TO CRADLE GREENGUARD GOLD REACH	300	270	0,68	5	○
Venus BLO F.R. Pli 20mm	VENUB	TP/3960/01	100% PL	Classe 2 (I)	OEKO-TEX REACH	305	243	0,18		●
Venus BLO F.R. Pli 20mm	VENUB	TP/3960/02	100% PL	Classe 2 (I)		305	243	0,18		●
Venus BLO F.R. Pli 20mm	VENUB	TP/3960/03	100% PL	Classe 2 (I)		305	243	0,18		●
Venus BLO F.R. Pli 20mm	VENUB	TP/3960/04	100% PL	Classe 2 (I)		305	243	0,18		●
Venus F.R. Pli 20mm	VENU	TP/3950/01	100% PL	Classe 1 (I)		305	219	0,22		○
Venus F.R. Pli 20mm	VENU	TP/3950/02	100% PL	Classe 1 (I)		305	219	0,22		○
Venus F.R. Pli 20mm	VENU	TP/3950/03	100% PL	Classe 1 (I)		305	219	0,22		○
Venus F.R. Pli 20mm	VENU	TP/3950/04	100% PL	Classe 1 (I)		305	219	0,22		○

 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	 AW	 Mechanical resistance WARP daN/5cm	 Mechanical resistance WEFT daN/5cm	 Colour fastness to light	 OUTDOOR	 Sealable
UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		

40	51	9	40	53	0,41		0,27		0	76		64	101	4/5		
42	53	5	40	52	0,41		0,27		0	73		64	101	4/5		
36	38	26	26	24	0,45		0,28		1	76		64	101	4/5		
29	40	31	28	40	0,46					63				5/6		
43	42	15	40	40	0,51					58				5/6		
36	46	18	29	33	0,49					60				5/6		
59	39	2	59		0,48					58				5/7		
61	35	4	61		0,49					55				5/7		
58	29	13	52		0,51					57				5/7		
51	21	28	42		0,53					63				5/7		
47	21	32	32		0,53					67				5/7		
54	30	16	48		0,50					61				5/7		
21	36	43	6	14	0,45					98				5		
19	33	48	1	8	0,46					97				5		
26	49	25	23	46	0,42					91		126	165	4/5		
0	71	29	0	71	0,34					100				4/5		
0	71	29	0	71	0,34					100				4/5		
0	71	29	0	71	0,34					100				4/5		
0	71	29	0	71	0,34					100				4/5		
34	60	6	35	63	0,38					89				4/5		
26	60	14	25	64	0,38					96				4/5		
16	58	26	13	61	0,38					97				4/5		
17	57	26	14	59	0,39					96				4/5		



GREENGUARD **Indoor Air Quality Certification Program**

Certifica che i prodotti, in ambienti interni, rispettino rigorosi limiti di emissioni chimiche nell'aria.

Certifies that products will respect rigid limits of indoor chemical emissions in the air.
Certifica que los productos, en entornos interiores, respeten rigurosamente los límites de emisiones químicas en el aire.
Certifica que os produtos, em ambientes interiores, respeitem rigurosamente os limites das emissões químicas no ar.



GREENGUARD GOLD **Children & School Certification Program**

È una certificazione ancora più rigorosa, che tutela la particolare sensibilità di neonati e bambini che frequentano asili infantili e scuole.

Is even a stricter certification which protects the particular sensitivity of infants and children who attend kindergartens and schools.
Es una certificación aún más rigurosa, que tutela la particular sensibilidad de recién nacidos y niños que recuentan guarderías infantiles y escuelas.
É uma certificação ainda mais rigorosa que guia a sensibilidade em particular do recém nascido e das crianças que frequentam as creches e as escolas.



OEKO-TEX

La certificazione OEKO-TEX Standard 100 garantisce che i prodotti tessili non contengono sostanze nocive alla salute.

OEKO-TEX 100 Standard certification guarantees that textile products do not contain dangerous substances for health.
La certificación OEKO-TEX Standard 100 garantiza que los productos textiles no contienen sustancias nocivas a la salud.
A certificação OEKO-TEX Standard 100 garante que os produtos têxteis não contêm substâncias nocivas à saúde.

MICROBAN



MICROBAN è un marchio riconosciuto a livello mondiale, che garantisce una protezione antimicrobica permanente.

MICROBAN is a worldwide recognised brand. It guarantees a permanent anti-microbial protection.
MICROBAN es una marca reconocida a nivel mundial, que garantiza una protección antimicrobica permanente.
MICROBAN é uma marca reconocida a nível mundial que garante uma proteção antimicrobica permanente.

REACH

Il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ha lo scopo principale di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche.

EU regulation covering the registration, assessment and authorization of chemical substances, including the restrictions that apply to these substances (REACH).

El Reglamento (UE) del Parlamento Europeo concerniente al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), tiene como objetivo principal mejorar el conocimiento de los peligros y de los riesgos derivados de sustancias químicas.

O Regulamento do Parlamento Europeu (UE) relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH) tem como principal objetivo melhorar o conhecimento dos perigos e riscos decorrentes de substâncias químicas.

CRADLE TO CRADLE

Certifica che l'industria, nell'ambito dei suoi cicli produttivi, preservi e valorizzi gli ecosistemi e i cicli biologici della natura in un quadro sociale ed economico che intende creare sistemi efficienti e compatibili con l'ambiente.

Certifies that the industry and its production cycles preserve and enhance ecosystems and nature's biological cycles in a social and economic framework that intends to create efficient and environmentally friendly systems.

Certifica que la industria, en el ámbito de sus ciclos productivos, preserve y valore los ecosistemas y los ciclos biológicos de la naturaleza en un marco social y económico que busca crear sistemas eficientes y compatibles con el medio ambiente.

Certifica que a indústria, no âmbito dos seus ciclos de produção, preserva e valoriza os ecossistemas e os ciclos biológicos da natureza numa conjuntura social e económica que pretende criar sistemas eficientes e compatíveis com o ambiente.

CLEANGARD OUTDOOR TREATMENT

Il trattamento speciale Cleangard per tende da sole da esterni assicurano un'ottima resistenza dei colori nel tempo e una buona resistenza all'acqua, alle lacerazioni e allo sporco.

The special Cleangard treatment for outdoor awnings ensures excellent color resistance over time and good resistance to water, tears and dirt.

El tratamiento especial Cleangard para toldos de exterior garantiza una excelente resistencia del color a lo largo del tiempo y una buena resistencia al agua, las lágrimas y la suciedad.

O tratamento especial Cleangard para toldos externos garante excelente resistência à cor ao longo do tempo e boa resistência à água, rasgos e sujeira.

Tessuti igienizzanti e sanificanti grazie all'inserimento di un trattamento antimicrobico che consente un'azione fungistatica e batteriostatica evitando il rischio di infezioni, efficace contro un largo spettro di germi, lieviti e muffe.



FUNGISTATIC

Sanitizing and sanitizing fabrics thanks to the insertion of an antimicrobial treatment that allows a fungistatic and bacteriostatic action avoiding the risk of infections, effective against a wide spectrum of germs, yeasts and molds.

Higienizante e igienizante de tejidos gracias a la inclusión de un tratamiento antimicrobiano que permite una acción fungistática y bacteriostática evitando el riesgo de infecciones, eficaz contra un amplio espectro de gérmenes, levaduras y mohos.

Higienizante e higienizante de tecidos graças à inclusão de um tratamento antimicrobiano que permite uma ação fungistática e bacteriostática evitando o risco de infecções, eficaz contra um amplo espectro de germes, leveduras e bolores.

Questo trattamento fa sì che una goccia d'acqua depositata sul tessuto non venga assorbita: resta infatti in superficie.



WATER REPELLENT

This treatment ensures that a drop of water deposited on the fabric is not absorbed: it remains on the surface.

Este tratamiento asegura que una gota de agua depositada sobre el tejido no se absorba: permanece en la superficie.

Este tratamento garante que uma gota de água depositada no tecido não seja absorvida: ela permanece na superfície.

Un tessuto impermeabile ha il più alto livello di protezione dall'acqua, maggiore di uno idrorepellente o resistente all'acqua. I tessuti impermeabili sono quelli che sono intrinsecamente o sono stati trattati per diventare, resistenti all'assorbimento d'acqua o all'umidità. Il tessuto è solitamente naturale o sintetico che viene laminato o rivestito con materiali impermeabili.



WATER PROOF


A waterproof fabric has the highest level of water protection, greater than a water-repellent or water-resistant fabric. Waterproof fabrics are those that are inherently or have been treated to become, resistant to water absorption or moisture. The fabric is usually natural or synthetic that is laminated or coated with waterproof materials.

Un tejido impermeable tiene el más alto nivel de protección contra el agua, mayor que un tejido repelente al agua o resistente al agua. Las telas impermeables son aquellas que son inherentemente o han sido tratadas para volverse, resistentes a la absorción de agua o humedad. El tejido suele ser natural o sintético que está recubierto con materiales impermeables.

Um tecido impermeável tem o mais alto nível de proteção contra água, maior do que um tecido repelente ou resistente à água. Tecidos impermeáveis são aqueles que são assim originalmente ou foram tratados para se tornarem resistentes à absorção de água ou umidade. O tecido é geralmente natural ou sintético e é revestido com materiais impermeáveis.

COMPOSIZIONI TESSILI / TEXTILE COMPOSITIONS / COMPOSICIONES TEXTILES / COMPOSIÇÕES TÊXTEI

	ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	PORTUGUES
ALU	ALLUMINIO	ALUMINIUM	ALUMINIO	ALUMÍNIO
BIOACTIVE	POLIESTERE TREVIRA CS BIOACTIVE	POLYESTER TREVIRA CS BIOACTIVE	POLIÉSTER TREVIRA CS BIOACTIVE	POLIÉSTER TREVIRA CS BIOACTIVE
CA	CANAPA	HEMP	CÁÑAMO	CÂNHAMO
FV	FIBRA DI VETRO	FIBER GLASS	FIBRA DE VIDRIO	FIBRA DE VIDRO
PC	ACRILICO	ACRYLIC	ACRÍLICO	ACRÍLICO
PET	POLIETILENE TEREFTALATO	POLYETHYLENE TEREPHTHALATE	POLITEREFTALATO DE ETILENO	POLITEREFTALATO DE ETILENO
PET RECYCLED	PET RICICLATO	RECYCLED PET	RECICLADO PET	RECICLADO PET
PL	POLIESTERE	POLYESTER	POLIÉSTER	POLIÉSTER
PL F.R.	POLIESTERE IGNIFUGO	FLAME RETARDANT POLYESTER	POLIÉSTER IGNÍFUGO	POLIÉSTER IGNÍFUGO
PL PVC FREE	POLIESTERE PVC FREE	POLYESTER PVC FREE	POLIÉSTER PVC FREE	POLIÉSTER PVC FREE
PL TREVIRA CS	POLIESTRERE TREVIRA CS	TREVIRA CS POLYESTER	POLIÉSTER TREVIRA CS	POLIÉSTER TREVIRA CS
PL/PES RECYCLED	POLIESTERE RICICLATO	RECYCLED POLYESTER	POLIÉSTER RECICLADO	POLIÉSTER RECICLADO
PU	POLIURETANO	POLYURETHANE	POLIURETANO	POLIURETANO
PVC	CLORURO DI POLIVINILE	POLYVINYL CHLORIDE	POLICLORURO DE VINILO	POLICLORETO DE POLIVINILA
RA	RESINA ACRILICA	ACRYLIC RESIN	RESINA ACRÍLICA	RESINA ACRÍLICA
SOL-DYED PC	ACRILICO TINTO IN MASSA	SOLUTION-DYED ACRYLIC	ACRÍLICO TINTURA EN MASSA	ACRÍLICO TINTURA EM MASSA
SOL-DYED PET FR	PET FR TINTO IN MASSA	SOLUTION DYED PET FR	TINTURA EN MASSA PET FR	TINTURA EM MASSA PET FR
TREVIRA CS ECO	POLIESTERE TREVIRA CS ECO	POLYESTER TREVIRA CS ECO	POLIÉSTER TREVIRA CS ECO	POLIÉSTER TREVIRA CS ECO
VI	VISCOSA	VISCOSE	VISCOSE	VISCOSE



UTILIZZO / USE / USO / USO

L'utilizzo del tessuto in senso trama non garantisce la perfetta planarità dello stesso.

The fabrics flatness is not guaranteed if used in the weft direction.

La utilización del tejido en el sentido de la trama no garantiza la perfecta planitud de su superficie.

A utilização do tecido no sentido trama não garante o nivelamento perfeito do mesmo.

QUALITÀ / QUALITY / CALIDAD / QUALIDADE

Le tende tecniche Mottura sono realizzate in accordo alle norme EN 13120 e EN 13561.

La conformità di produzione delle tende tecniche Mottura è garantita dalla Certificazione ISO 9001.

Mottura's technical blinds are realized according to EN 13120 and EN 13561 regulations.

Production conformity of Mottura's technical blinds is guaranteed by ISO 9001 certification.

Las cortinas técnicas de Mottura se realizan de acuerdo con las normas EN 13120 y EN 13561.

La conformidad de la producción de las cortinas técnicas Mottura está garantizado por la norma ISO 9001.

As cortinas técnicas Mottura são realizados de acordo com as normas EN 13120 e EN 13561.

A conformidade da produção das cortinas técnicas Mottura é garantida pela ISO 9001.

Siamo entrati nella "green community" GREENiTOP®, quel ristretto "club" di aziende virtuose che hanno a cuore le performances ambientali dei propri prodotti nel contesto di Edifici Sostenibili certificati LEED®.

We have entered the GREENiTOP® "green community", that restricted "club" of virtuous companies that care about the environmental performance of their products in the context of LEED® certified Sustainable Buildings.

Hemos ingresado a la "comunidad verde" de GREENiTOP®, ese "club" restringido de empresas virtuosas que se preocupan por el desempeño ambiental de sus productos en el contexto de Edificios Sustentables con certificación LEED®.

Entramos na "comunidade verde" GREENiTOP®, aquele "clube" restrito de empresas virtuosas que se preocupam com o desempenho ambiental dos seus produtos no âmbito de Edifícios Sustentáveis com certificação LEED®.



CONSIGLI DI MANUTENZIONE PER TESSUTI NON LAVABILI

- Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte.
- Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto.
- Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto.
- Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa, evitare di tirare o allungare il tessuto.
- Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita.
- Non strofinare con insistenza.
- Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.

CARE INSTRUCTIONS FOR NON WASHABLE FABRICS

- Handle the fabric with care, using clean dry hands.
- Do not use solvents or any abrasive substances that may damage the fabric.
- When cleaning windows the blind must be raised to avoid any direct or indirect spray of cleaning products on the fabric.
- Remove the dust with vacuum cleaner or compressed air, avoid pulling or stretching the fabric.
- For PVC coated products only, clean with a slightly damp sponge cloth or if it is necessary clean with a sponge dipped in soapy water. Rinse with clean water.
- Do not scrub with insistence.
- Leave the blind down until completely dry.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE PER TESSUTI LAVABILI

- Togliere il telo dal sistema.
- Mettere a bagno il telo in acqua max. 30 °C con detergente delicato (tipo in una vasca da bagno). Macchie difficili e polvere possono essere rimossi con una spazzola leggera (non flettere e torcere).
- Risciacquare il tessuto scrupolosamente con acqua tiepida e lasciare scolare (non torcere o piegare).
- Appendere il tessuto umido e lasciare asciugare con le finestre aperte.
- Se necessario, il telo può essere stirato con ferro tiepido (1° livello).

CARE INSTRUCTIONS FOR WASHABLE FABRICS

- Remove the blind from the system, roll no folding.
- Soak in warm water max. 30° with delicate detergent (eg.in a bathtub). Marks and dust can be removed with a soft brush (do not bend or wring).
- Rinse fabric thoroughly with warm water and drain (do not wring or fold).
- Hang the fabric while damp and leave to dry.
- If necessary, the blind can be ironed at level 1.

**SI PREGA NOTARE CHE QUESTE SONO RACCOMANDAZIONI
DI MANUTENZIONE E L'AZIENDA MOTTURA NON SI ASSUME
ALCUNA RESPONSABILITÀ**

**PLEASE NOTE: THESE ARE CARE RECOMMENDATIONS AND
THAT THE COMPANY MOTTURA ASSUMES NO RESPONSIBILITY**

CONSIGLI DI MANUTENZIONE (DOMINO 1 F.R. - DOMINO - CROSS 1 F.R.)

- Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte.
- Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto.
- Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto.
- Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa, evitare di tirare o allungare il tessuto.
- Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita.
- Non strofinare con insistenza.
- Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE (ASTRA F.R.)

- Togliere il telo dal sistema.
- Mettere a bagno il telo in acqua max. 30 °C con detergente delicato (tipo in una vasca da bagno). Macchie difficili e polvere possono essere rimossi con una spazzola leggera (non flettere e torcere).
- Risciacquare il tessuto scrupolosamente con acqua tiepida e lasciare scolare (non torcere o piegare).
- Appendere il tessuto umido e lasciare asciugare con le finestre aperte.
- Se necessario, il telo può essere stirato con ferro tiepido (1° livello).

CONSIGLI DI MANUTENZIONE (ARGO F.R. - MOVIE - KINEMA F.R. - INSECT SCREEN F.R.)

- Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte.
- Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto.
- Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto.
- Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa, evitare di tirare o allungare il tessuto.
- Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita.
- Non strofinare con insistenza.
- Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE (CRISTAL)

- Per rimuovere lo sporco e la polvere in eccesso si consiglia l'utilizzo del prodotto APCO CRISTAL PLUS CLEANER. In seguito alle operazioni di pulizia è opportuno applicare il protettivo anti-adesione APCO LUBRILUX PLUS che lubrifica e ripristina la superficie del film.
- Utilizzare un panno o una spazzola morbida.
 - Non utilizzare strumenti o sostanze abrasive.
 - Consentito l'uso di idropulitrice con acqua fredda a bassa pressione.
 - Lasciare asciugare accuratamente il telo prima di avvolgerlo.

**SI PREGA NOTARE CHE QUESTE SONO
RACCOMANDAZIONI DI MANUTENZIONE E L'AZIENDA
MOTTURA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ**

CARE INSTRUCTIONS (DOMINO 1 F.R. - DOMINO - CROSS 1 F.R.)

- Handle the fabric with care, using clean dry hands.
- Do not use solvents or any abrasive substances that may damage the fabric.
- When cleaning windows the blind must be raised to avoid any direct or indirect spray of cleaning products on the fabric.
- Remove the dust with vacuum cleaner or compressed air, avoid pulling or stretching the fabric.
- For PVC coated products only, clean with a slightly damp sponge cloth or if it is necessary clean with a sponge dipped in soapy water. Rinse with clean water.
- Do not scrub with insistence.
- Leave the blind down until completely dry.

CARE INSTRUCTIONS (ASTRA F.R.)

- Soak in warm water max. 30° with delicate detergent (e.g. in a bathtub). Marks and dust can be removed with a soft brush (do not bend or wring).
- Rinse cloth thoroughly with warm water and drain (do not wring or fold).
- Hang the fabric while damp and leave to dry.
- If necessary, the blind can be ironed at level 1.

CARE INSTRUCTIONS (ARGO F.R. - MOVIE - KINEMA F.R. - INSECT SCREEN F.R.)

- Handle the fabric with care, using clean dry hands.
- Do not use solvents or any abrasive substances that may damage the fabric.
- When cleaning windows the blind must be raised to avoid any direct or indirect spray of cleaning products on the fabric.
- Remove the dust with vacuum cleaner or compressed air, avoid pulling or stretching the fabric.
- For PVC coated products only, clean with a slightly damp sponge cloth or if it is necessary clean with a sponge dipped in soapy water. Rinse with clean water.
- Do not scrub with insistence.
- Leave the blind down until completely dry.

CARE INSTRUCTIONS (CRISTAL)

- To remove excess dirt and dust, we recommend the use of APCO CRISTAL PLUS CLEANER. After cleaning, it is advisable to apply the APCO LUBRILUX PLUS anti-adhesion protectant which lubricates and restores the surface of the film.
- Use a cloth or soft brush.
 - Do not use abrasive tools or substances.
 - The use of a pressure washer with cold water at low pressure is permitted.
 - Allow the fabric surface to dry thoroughly before rolling it up.

**PLEASE NOTE: THESE ARE CARE RECOMMENDATIONS AND
THAT THE COMPANY MOTTURA ASSUMES NO RESPONSIBILITY**

GARANZIA / WARRANTY

I tessuti sono coperti da una garanzia (ove specificata) nelle condizioni di corretto utilizzo del tessuto, come descritto nella gamma di specifiche tecniche e documenti di manutenzione forniti da Mottura.

La garanzia ha effetto dalla data di acquisto, è soggetta al pagamento completo, e copre:

- rottura e resistenza allo strappo;
- scolorimento solare dovuto alle radiazioni UV;
- classificazioni FR specificate nei documenti delle specifiche tecniche;
- solidità alla luce: tutti i colori con un valore da 7/8 su una scala da 1 a 8 secondo la normativa ISO 105-B02 (eccetto il bianco per il quale la solidità alla luce non è garantita).

In base a questa garanzia, Mottura si impegna a sostituire i tessuti confermati come difettosi dopo l'ispezione da parte di una persona o di un reparto autorizzato da Mottura.

Tutti i reclami devono essere presentati con la fattura di acquisto ed i relativi campioni devono essere inviati a Mottura entro 30 giorni dalla constatazione del difetto.

I tessuti devono essere ispezionati prima di tagliare ed assemblare le tende.

Mottura non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo improprio del prodotto per applicazioni per le quali non era previsto.

La garanzia NON copre:

- Difetti e deterioramenti oltre la gamma di specifiche tecniche fornite.
- Difetti e deterioramenti dovuti alle condizioni di trasporto.
- Difetti e deterioramenti dovuti a condizioni di magazzino improprie.
- Difetti e deterioramenti dovuti al montaggio e all'installazione delle tende.
- Difetti e deterioramenti dovuti ad una manutenzione impropria.
- Difetti e deterioramenti dovuti al contatto con prodotti detergenti per vetri.
- Difetti e deterioramenti dovuti a incidenti.
- Difetti e deterioramenti dovuti a condizioni catastrofiche naturali e condizioni meteorologiche estreme.
- Difetti e deterioramenti dovuti a condizioni per cui Mottura non può essere ritenuta responsabile come attacchi terroristici, disordini e condizioni di guerra.

Fabrics are covered by a warranty in accordance with the correct use of fabrics as indicated in the care instructions provided by Mottura.

The warranty comes into effect on the date of purchase and is subject to full payment.

It covers:

- Breaking strength;
- Uniform fading due to ultraviolet radiation;
- Fire-resistance classifications specified in the technical documents;
- Colour fastness to light: all colours with a value of 7/8 on a scale of 1 to 8 according to the standard ISO 105-B02.

Under this Warranty, Mottura will aim to replace the fabrics confirmed as defective after inspection by authorized personnel at Mottura.

All claims must be submitted with the invoice of the fabric and fabric samples should be sent to Mottura within 30 days of the claim.

Fabrics must be inspected before cutting and assembling the blinds.

Mottura accepts no liability if the product is used for applications for which it was not intended.

The warranty DOES NOT cover:

- Defects or deterioration beyond the range of the technical specifications provided.
- Defects and deterioration due to transportation conditions.
- Defects and deterioration due to improper warehouse conditions.
- Defects and deterioration due to assembling and installation of the blinds.
- Defects and deterioration due to poor maintenance.
- Defects and deterioration due to contact with glass cleaning detergents.
- Defects and deterioration due to accidents.
- Defects and deterioration due to natural catastrophic conditions and extreme meteorological conditions.
- Defects and deterioration due to circumstances beyond reasonable control such as terrorist attacks, riots and war conditions.

TONALITÀ COLORE / COLOR TONE

LA TONALITÀ DEI COLORI PUÒ VARIARE LEGGERMENTE DA LOTTO A LOTTO.

COLOUR SHADES MAY VARY SLIGHTLY FROM DYE-LOT TO DYE-LOT.

I colori dei tessuti rappresentati online sono puramente indicativi. Per la loro veridicità far riferimento al campionario tessile.

The colours of the fabrics represented online are purely indicative. For the true resemblance please refer to the textile sample book.



**TEC
NI
CA**
by Mottura



MOTTURA SPA

Via XXV Luglio, 1
10090 San Giusto Canavese (TO) Italy

T +39 0124 494949

P.I. 01051980017

mottura@mottura.com

Z2024/AY

mottura.com



MOTTURA