MOTTURA

Tratto F.R.

TX/3741/01

TX/3741/02

TX/3741/04

TX/3741/05



TX/3741/06



TX/3741/07

Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m2	Thickness mm	OF %	Shading	TS %	RS %	AS %	TL %	RL %	INT Type C glass	EXT Type C glass	INT Type D glass	EXT Type D glass	Glare control	↓UV %	αω	Mechanical resistance WARP daN/5cm	Mechanical resistance WEFT daN/5cm	Colour fastness to light	OUTDOOR	Sealable
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		
Tratto F.R.	TT	TX/3741/01	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), IMO, EN 13773 Class 1 (EU), EN 13501-1 B-s1,d0	OEKO-TEX	300	118	0,34	29	◯	59	39	2	59		0,48					58				5/7		
Tratto F.R.	TT	TX/3741/02	100% PL Trevira CS			300	118	0,34	29	◯	61	35	4	61		0,49					55				5/7		
Tratto F.R.	TT	TX/3741/04	100% PL Trevira CS			300	118	0,34	29	◯	58	29	13	52		0,51					57				5/7		
Tratto F.R.	TT	TX/3741/05	100% PL Trevira CS			300	118	0,34	29	◯	51	21	28	42		0,53					63				5/7		
Tratto F.R.	TT	TX/3741/06	100% PL Trevira CS			300	118	0,34	29	◯	47	21	32	32		0,53					67				5/7		
Tratto F.R.	TT	TX/3741/07	100% PL Trevira CS			300	118	0,34	29	◯	54	30	16	48		0,50					61				5/7		

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

Larghezza
Composizione
Certificazione
IMO - Tessuti per settore navale
Riflessione
Riflessione luce visibile
Assorbimento acustico
Spessore
Ignifugo
Solidità luce
Fattore di apertura
Assorbimento solare
G tot Type C - GLASS
Trama - Ordito N5 cm
Peso
Trasparenza
Saldabilità
Trasmissione solare
Trasmissione luce visibile
Abbattimento UV
Glare control

MANUTENZIONE MANEGGIARE IL TESSUTO CON CURA E MANI PULITE. NON UTILIZZARE SOLVENTI O SOSTANZE ABRASIVE. DURANTE LE PULIZIE DELLE FINESTRE LA TENDA DOVRA' ESSERE SOLLEVATA PER EVITARE CONTATTO CON PRODOTTI PER LA PULIZIA. RIMUOVERE LA POLVERE CON ASPIRAPOLVERE O ARIA COMPRESSA. EVITARE DI TIRARE O ALLUNGARE IL TESSUTO. PER I TESSUTI RIVESTITI IN PVC SOLO: PULIRE CON UNA SPUGNA UMIDA, SE NECESSARIO CON SAPONE, RISCIACQUARE CON ACQUA PULITA, NON STROFINARE. LASCIARE LA TENDA ABBASSATA FINO AD ASCIUGATURA.